

Descriptif enduit monocouche gratté moyen

Enduit monocouche d'imperméabilisation et de décoration des parois verticales extérieures en maçonneries ou béton en finition gratté moyen MONODECOR GM ou MONOREX de PAREXLANKO, coloris selon choix de l'architecte.

Appliquer l'enduit sur supports sains, propres, dépoussiérés, de planimétrie et d'aplomb conformes aux exigences des D.T.U. 20.1 et 21.

Mise en oeuvre selon les Cahiers des Prescriptions Techniques du CSTB n° 2669-2 de juillet - août 1993 et n° 3207 de mars 2000.

Sur parpaings, application en une couche de l'ordre de 15 mm d'épaisseur dressée et serrée et d'épaisseur minimale de recouvrement de 10 mm en tous points après finition grattée.

Sur béton et supports non absorbants, appliquer au préalable MICRO-GOBETIS 2000 prêt à l'emploi ou un gobetis de MONODECOR GM ou MONOREX gâché avec ajout de 0,5 l de LATEX 2000 par sac de 30 kg.

Application en une couche de 10 mm d'épaisseur réglée et serrée et d'épaisseur minimale de recouvrement de 5 mm en tous points après finition grattée.