



LES "PLUS" PRODUIT

- Facilité de mise en œuvre (bande pré-pliée)
- Étanchéité parfaite
- Élasticité transversale
- Aucune migration de colorant en contact avec les mastics

PROPRIETES

Accessoire d'étanchéité destiné à assurer une liaison optimale dans le traitement des points singuliers (jonction mur sol ou entre 2 parois verticales, angles rentrants ou sortants, passage de tuyauteries). La bande d'étanchéité **PROLIBAND** s'applique indifféremment en association avec **588 ENDUIT D'ÉTANCHEITE** ou **596 PROLICOAT**.

DOMAINES D'APPLICATION

- Murs : intérieurs et extérieurs.
- Sols : intérieurs et extérieurs.

CARACTERISTIQUES

- **Présentation** : rouleau de 10 m x 12 cm avec rainure centrale pour pliage
- **Coloris** : gris foncé avec impression LANKO (noir)
- **Composition** : non tissé polyester (largeur 12 cm) avec enduction élastomère thermoplastique SEBS (largeur 7 cm)

Caractéristiques d'utilisation⁽¹⁾

Compatibles avec **588 ENDUIT D'ÉTANCHEITE** et **596 PROLICOAT**.

Performances⁽¹⁾

- Masse linéique (g/m) : 24 ± 4
- Pression à la rupture : 2 bars
- Allongement transversal à 0,40 N/mm : 25 %
- Allongement transversal à 0,80 N/mm : 50 %

(1) Valeurs déterminées en laboratoire, à 23°C et 50% d'humidité relative, selon la norme en vigueur.

MODE D'EMPLOI

Préparation des supports

- Les supports seront sains, propres, dépoussiérés, exempts de toutes traces d'huile, de laitance...

Application

- Étaler la première passe de **588 ENDUIT D'ÉTANCHEITE** ou **596 PROLICOAT**.
- Maroufler la bande d'étanchéité **PROLIBAND** dans la première couche encore fraîche pour renforcer les angles, les joints entre panneaux ou les fissures à l'aide d'une spatule ou d'une lisseuse. Veiller à respecter un chevauchement minimum de 5 cm.
- La seconde couche est mise en œuvre après séchage de la première afin de la recouvrir intégralement.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Température d'utilisation comprise entre + 5°C et + 30°C.
- Éviter le contact avec les produits solvants.
- Consulter la fiche de données de sécurité.

CONSOMMATION

1,05 ml/ml.

CONDITIONNEMENT

- Rouleau de 10 ml
 - Kit de 6 m².
- Inclus dans kit salle de bain de 6 m².

CONSERVATION

1 an à partir de la date de fabrication en emballage d'origine non ouvert et stocké à l'abri du gel et des fortes températures.

GARANTIE

- R.P. fabricant.

DOCUMENT DE REFERENCE

- AT CSTB 596 en vigueur.

La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier si cette fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

ASSISTANCE TECHNIQUE : La Société Parexlanko S.A. assure l'information et l'aide aux entreprises qui en font la demande pour le démarrage d'un chantier afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en œuvre du produit (ou procédé). Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l'ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.