

ADJUVANTATION

■ HYDROFUGE DE MASSE EN
POUDRE

LES + PRODUIT

- ▶ Imperméabilise les mortiers et bétons, améliore leur plasticité
- ▶ Limite la formation d'efflorescence et de salpêtre

CONSOMMATION

- ▶ 1 dose de 250 g pour 1 sac de 35 kg de ciment

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE

- ▶ Conforme à la norme NF EN 934-2

CONDITIONNEMENT

- ▶ Dose de 250 g

CONSERVATION

- ▶ **30 mois**
à partir de la date de fabrication en emballage d'origine non ouvert et stocké à l'abri de l'humidité

GARANTIE

- ▶ R.C. Fabricant

ASSISTANCE TECHNIQUE : ParexGroup S.A. assure l'information et l'aide aux entreprises qui en font la demande pour le démarrage d'un chantier afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en œuvre du produit (ou procédé). Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l'ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.

0 826 08 68 78 Service 0,15 € / min + prix appel

DOCUMENTATION TECHNIQUE - Septembre 2020

Cette Fiche Technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier qu'il dispose de la version la plus récente - Mise à jour consultable sur parexlanko.com.

PAREXGROUP S.A. 19 place de la Résistance - CS 50053
92445 Issy-les-Moulineaux Cedex - Tél. (33) 01 41 17 20 00

PAREXLANKO est une marque du groupe Sika.

PAREXLANKO

323 LANKOFUGE POWDRE



DESCRIPTION

- Adjuvant en poudre non chloré diminuant considérablement la capillarité des mortiers et bétons, et améliorant leur imperméabilisation.
- **323 LANKOFUGE POWDRE** convient aux ciments de tout type (sauf ciments alumineux).

DOMAINES D'APPLICATION

■ IMPERMÉABILISATION

- Mortiers de façades exposées aux pluies battantes
- Pose et jointoiement de maçonnerie
- Chapes d'arase de fondation

■ ÉTANCHÉITÉ DES OUVRAGES

- Bétons de fondation au-dessous de la nappe phréatique
- Bétons enterrés
- Bétons pour réservoirs et bassins
- Cuvelage

CARACTÉRISTIQUES

- **Aspect** : poudre blanche
- **Densité apparente** : < 1
- **Teneur en ions Cl⁻** : ≤ 0,10 %

MISE EN ŒUVRE

■ PRÉPARATION DU PRODUIT

- **323 LANKOFUGE POWDRE** doit être saupoudré sur le mélange sec et malaxé soigneusement.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Températures d'utilisation comprises entre + 5°C et + 35°C.
- Sables et agrégats propres de granulométrie étudiée.
- Mortier dosé à 500 kg de ciment minimum (ou 350 kg de ciment et 150 kg de chaux pour les mortiers bâtards).
- Béton dosé à 350 kg/m³ minimum.
- Gâcher à consistance plastique.
- Ne pas utiliser avec les ciments alumineux.
- Ne jamais utiliser de chaux en étanchéité de bassins ou de cuvelage.
- Consulter la Fiche de Données de Sécurité.