

324 LANKOLITE

ADJUVANTATION



LES «PLUS» PRODUIT

- Hautes résistances à l'eau
- Imperméabilisation et étanchéité
- Facilite la mise en œuvre

LES «PLUS» DÉVELOPPEMENT DURABLE

- Sans chlore
- Fabriqué en France



▼ HYDROFUGE DE MASSE EN POUDRE, Imperméabilité des mortiers et bétons

PROPRIÉTÉS

Adjuvant en poudre non chloré diminuant considérablement la capillarité des mortiers et bétons, et améliorant leur imperméabilisation. **324 LANKOLITE** convient aux ciments de tous types (sauf ciments alumineux).

DOMAINES D'APPLICATION

Imperméabilisation

- Enduits de façades exposées aux pluies battantes
- Enduits de piscine, bassin et cuvelage
- Chapes d'arase de fondation
- Pose et jointoiment de maçonnerie

Étanchéité des ouvrages

- Bétons de fondation au-dessous de la nappe phréatique
- Bétons enterrés
- Bétons pour réservoirs et bassins
- Cuvelage

CARACTÉRISTIQUES

- **Aspect** : poudre blanche
- **Densité apparente** : < 1
- **Teneur en ions Cl⁻** : ≤ 0,10%

MODE D'EMPLOI

Préparation du produit

- **324 LANKOLITE** doit être saupoudré sur le mélange sec et malaxé soigneusement.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Sables et agrégats propres de granulométrie étudiée.
- Mortier dosé à 500 kg de ciment minimum (ou 350 kg de ciment et 150 kg de chaux pour les mortiers bâtards).
- Béton dosé à 350 kg/m³ minimum.
- Gâcher à consistance plastique.
- Ne pas utiliser avec les ciments alumineux.
- Ne jamais utiliser de chaux en étanchéité de bassins ou de cuvelage.
- Consulter la Fiche de Données de Sécurité.

CONSOMMATION

- 1 dose de 1 kg pour 1 sac de 50 kg de ciment.

CONDITIONNEMENT

- Dose de 1 kg.

CONSERVATION

24 mois à partir de la date de fabrication en emballage d'origine non ouvert et stocké à l'abri de l'humidité.

GARANTIE

- R.P. fabricant.

ASSISTANCE TECHNIQUE : La Société ParexGroup S.A. assure l'information et l'aide aux entreprises qui en font la demande pour le démarrage d'un chantier afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en œuvre du produit (ou procédé). Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l'ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.

Documentation Technique 02-2016 - La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier si cette fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente - Mise à jour consultable sur www.parexlanko.com.

ParexGroup S.A. / Département Mortiers Spéciaux - 19 place de la Résistance - CS 50053 - 92445 Issy les Moulineaux Cedex
Tél. (33) 01 41 17 20 00 - Renseignements techniques : 0 826 08 68 78

PAREXLANKO