

## ADJUVANTATION

## AGENT DE DÉMOULAGE DIFFÉRÉ DES BÉTONS



## LES + PRODUIT

- ▶ Pur synthèse (classement SYNAD)
- ▶ Ne tâche pas les bétons blancs ou colorés
- ▶ Démoulage de haute qualité
- ▶ « Excellence Synad » (exempt de Benzoapyrène)

## CONSOMMATION

- ▶ 50 m<sup>2</sup> au litre sur banches métalliques
- ▶ 30 m<sup>2</sup> au litre sur banches en contreplaqué

## DOCUMENT DE RÉFÉRENCE

- ▶ Classification SYNAD 2019 des agents de démoulage

## CONDITIONNEMENT

- ▶ Fût de 210 litres
- ▶ Container de 1 000 litres

## CONSERVATION

- ▶ **36 mois**  
à partir de la date de fabrication en emballage d'origine non ouvert, stocké entre - 5°C et + 35°C

## GARANTIE

- ▶ R.C. Fabricant

**ASSISTANCE TECHNIQUE** : ParexGroup S.A. assure l'information et l'aide aux entreprises qui en font la demande pour le démarrage d'un chantier afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en œuvre du produit (ou procédé). Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l'ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.

**0 826 08 68 78** Service 0,15 €/min + prix appel

**DOCUMENTATION TECHNIQUE - Juillet 2020**

Cette Fiche Technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier qu'il dispose de la version la plus récente - Mise à jour consultable sur [parexlanko.com](http://parexlanko.com).

**PAREXGROUP S.A.** 19 place de la Résistance - CS 50053  
92445 Issy-les-Moulineaux Cedex - Tél. (33) 01 41 17 20 00

PAREXLANKO est une marque du groupe Sika.

**PAREXLANKO**

# 356 LANKODEM PLUS



## DESCRIPTION

- Produit de démoulage différé prêt à l'emploi qui, pulvérisé à la surface d'une banche métallique ou en bois, assure le décoffrage de tout béton démoulé après durcissement.
- **356 LANKODEM PLUS** est un agent de décoffrage minéral à base d'huile de synthèse neuve pour béton et mortier.
- **356 LANKODEM PLUS** ne laisse pas de trace huileuse sur le béton après décoffrage, ne tâche pas les bétons blancs ou colorés, et permet l'application future d'enduit et de peinture selon les conditions définies par les règles de l'art de l'application des revêtements.

## DOMAINES D'APPLICATION

- Réalisation de bétons banchés,
- Réalisation de bétons préfabriqués étuvés (jusqu'à 70°C), ou non.

## CARACTÉRISTIQUES

- **Aspect** : liquide translucide à brun
- **Densité à 20°C** : env 0,85 à 20°C
- **Point éclair** : > 100°C
- **Classification SYNAD** : Pur Synthèse

## MISE EN ŒUVRE

## APPLICATION DU PRODUIT

- **356 LANKODEM PLUS** s'emploie pur.
- Appliquer par pulvérisation (tout type d'appareils) sous forme de film régulier, sans manque ni surcharge.
- La pression du pulvérisateur doit être de 3 bars minimum.
- Afin d'éliminer tout excès d'huile, nous recommandons, après pulvérisation, le passage de la raclette.

## MATÉRIEL

- Pulvérisateur adapté (buse jet plate de type 110.01 ou 110.02)
- Pression : 3 bars minimum

## Classification SYNAD des agents de démoulage Version 2019

Sécurité feu		☹☹
Utilisateur / Environnement	Hygiène	☹☹☹☹
	COV	☹
	Biodégradabilité	☺

☹ Critère favorable ☺ Critère défavorable

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Températures d'utilisation comprises entre - 5°C et + 35°C.
- Ne pas mélanger avec d'autres huiles ou solvant.
- Bien nettoyer le pulvérisateur avant utilisation de **356 LANKODEM PLUS**.
- Produit pulvérisé (3 bars minimum) : port obligatoire des EPI (lunette de sécurité, gants imperméables conforme à la norme NF EN374, vêtement de protection, protection respiratoire masque type FFP2).
- Ne pas appliquer sur les matériaux en contact direct avec les denrées alimentaires.
- Consulter la Fiche de Données de Sécurité.