

764 LANKOGUNITE STANDARD



LES + PRODUIT

- ▶ Renforcement et confortement d'ouvrages
- ▶ Réparation des bétons dégradés
- ▶ Rejointoiement d'ouvrages maçonnés

CONSUMMATION

- ▶ 2,3 kg/m²/mm d'épaisseur (rajouter les pertes dues au rebond : environ 30 %)

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

- ▶ P.V. ABROTEC « Essai de résistance à la compression » du 18/09/2003
- ▶ NF P 95-102

CONDITIONNEMENT

- ▶ Sac de 25 kg longue conservation
- ▶ Big bag de 1200 kg

CONSERVATION

- ▶ **12 mois**
à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, stocké dans un local sec et hors gel

GARANTIE

- ▶ R.C. Fabricant



DESCRIPTION

- Béton prêt à projeter, à prise rapide, constitué de liants hydrauliques et de granulats calibrés.

DOMAINES D'APPLICATION

- **764 LANKOGUNITE STANDARD** en projection voie sèche est particulièrement destiné aux travaux suivants :
- Renforcement des murs de quai
- Confortement des talus, berges,...
- Renforcement de tunnels, galeries

CARACTÉRISTIQUES

- Couleur poudre : grise
- Granulométrie : 0-10 mm
- Densité produit durci : 2,3

PERFORMANCES

- Résistances mécaniques ⁽¹⁾ : (MPa) à 20°C

Echéances	1 jour	7 jours	28 jours
Compression	30	45	55

MISE EN ŒUVRE

■ PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Supports sains, propres, cohésifs et rugueux.
- Éliminer les parties non adhérentes par sablage, piquage.
- En cas de présence d'armatures oxydées dans le béton à conforter, les dégager, brosser ou sabler.
- Pour une application en forte épaisseur (> 50 mm), fixer un treillis soudé ou des armatures HA sur les supports avant la projection (Cf. DTU 95.2).
- Bien humidifier les supports avant la projection.

■ APPLICATION DU PRODUIT

- **764 LANKOGUNITE STANDARD** est un béton qui ne peut être mis en œuvre qu'en projection voie sèche.
- Équipement recommandé :
 - Machines à rotor : déterminer le choix du matériel de projection en fonction du type de travail à réaliser.
 - Employer de préférence une lance de prémouillage.
 - Compresseur : puissance en fonction du débit de produit (mini 10 000 litres/min).

ASSISTANCE TECHNIQUE : ParexGroup S.A. assure l'information et l'aide aux entreprises qui en font la demande pour le démarrage et l'entretien de l'ouvrage afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en œuvre du produit (ou procédé). Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l'ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.

0 826 08 68 78 Service 0,15 € / min + prix appel

DOCUMENTATION TECHNIQUE - Mars 2020

Cette Fiche Technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier qu'il dispose de la version la plus récente - Mise à jour consultable sur parexlanko.com.

PAREXGROUP S.A. 19 place de la Résistance - CS 50053
92445 Issy-les-Moulineaux Cedex - Tél. (33) 01 41 17 20 00
PAREXLANKO est une marque du groupe Sika.

PAREXLANKO

(1) Résistance en compression sur cylindres 60 x 120 mm carottés dans les caisses confectionnées lors de la projection. Valeurs de laboratoire données à titre indicatif.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Températures d'utilisation comprises entre + 5°C et + 35°C.
- Ne pas mélanger avec d'autres liants hydrauliques.
- Porter les EPI adaptés.
- Consulter la Fiche de Données de Sécurité.