

Fiche technique : [BLANC DU LITTORAL](#)

### 1.1.1.25. Enduit monocouche 'BLANC DU LITTORAL' - OC 3 lourd, grain fin, spécial blanc, finition taloché

Type 'BLANC DU LITTORAL' (Parexlanko) ou équivalent, enduit d'imperméabilisation et de décoration des parois verticales extérieures en maçonnerie ou en béton. Caractéristiques :

- supports maçonnerie à enduire admissibles : Rt3 ;
- réaction au feu : A1 ;
- absorption d'eau par capillarité : W2 ;
- résistance à la compression : CS III ;
- catégorie de l'enduit : OC 3.



Mise en œuvre suivant prescriptions techniques du fabricant, compris armatures de renfort et gobetis d'accrochage en fonction des besoins

En imperméabilisation sur maçonnerie de petits éléments, (Rt 3 uniquement), sur :

- maçonnerie courante ou soignée, support homogène :
  - 1<sup>ère</sup> passe d'enduit monocouche d'une épaisseur de 7 mm minimum ;
  - 2<sup>ème</sup> passe d'enduit monocouche d'une épaisseur < à la 1<sup>ère</sup> ;
  - épaisseur totale 10 mm en tout point après talochage.
- maçonnerie courante ou soignée, support hétérogène :
  - application d'un gobetis d'accrochage composé d'enduit monocouche adjuvanté avec une émulsion de résine synthétique améliorant sensiblement les performances des mortiers et bétons type 'FIXOPIERRE' ou '751 Lankolatex' ou équivalent, d'une épaisseur d'environ 5 mm ;
  - 1<sup>ère</sup> passe d'enduit monocouche d'une épaisseur de 7 mm minimum ;
  - 2<sup>ème</sup> passe d'enduit monocouche d'une épaisseur < à la 1<sup>ère</sup> ;
  - épaisseur totale hors gobetis d'accrochage 10 mm en tout point après talochage.
- béton banché assurant par eux-mêmes l'imperméabilisation :
  - application d'un gobetis d'accrochage composé d'enduit monocouche adjuvanté avec une émulsion de résine synthétique améliorant sensiblement les performances des mortiers et bétons, type 'FIXOPIERRE' ou '751 Lankolatex' ou équivalent, d'une épaisseur d'environ 5 mm ;
  - 1<sup>ère</sup> passe d'enduit monocouche d'une épaisseur de l'ordre de 7 à 8 mm, lissé ;
  - après raffermisssement, 2<sup>ème</sup> passe d'enduit monocouche en grain décoratif devant permettre l'épaisseur requise de l'enduit fini (5 mm mini, 15 mm maxi).

Teinte au choix du Maître d'œuvre dans la gamme complète du fabricant.

**LOCALISATION :**

ENDUIT SUR PAROIS EN BLOCS DE BETON EXTERIEURES SUIVANT PLANS DE  
FAÇADES

Note : Sur support béton, la finition taloché et admise sur petites surfaces.

