

Certificat

Mortiers et produits connexes Enduit de sol - Enduit de ragréage autolissant

172 SOLCLASSIC

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification QB 11 Mortiers et Produits connexes en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ces référentiels.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

La société ParexGroup S.A.
19 Place de la Résistance - CS 50053 FR - 92445 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX
Usine FR - 45330 MALESHERBES

le droit d'usage de la marque QB Mortiers et Produits connexes pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus.



05 S 149

Décision n° 1137-05 S 149 du 26 janvier 2021

Cette décision se substitue à la décision n° 1032-05 S 149 du 01 août 2017

Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valide.

Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Selon la norme NF EN 13813 :

- Comportement à la flexion et à la compression

Autres caractéristiques :

- Comportement en vue du classement P (P3 ; P3R ; P4S ou P4SR) :

- > à la cohésion par traction directe sur supports à base de liants hydrauliques
- > au test d'étalement
- > au choc coupant
- > à l'abrasion Taber
- > à la flexion et à la compression
- > option R si recouvrement rapide

A ce Certificat QB est attachée la classification suivante :

P3

- Compatibilité de l'enduit avec les supports suivants :

- > Sol à base de liants hydrauliques
- > Chape à base de sulfate de calcium
- > Rénovation sur carrelage

Ce certificat comporte 1 page et 2 pages d'annexes.

Correspondant :
Courriel : mortiers@cstb.fr
Tél. : 01 61 44 81 38

Pour le CSTB
Pour le Président

Edwige PARISEL

Annexe du certificat

Décision n° 1137-05 S 149 du 26 janvier 2021

CONDITIONS D'EMPLOI DE L'ENDUIT DE RAGRÉAGE AUTOLISSANT POUR INFORMATION

172 SOLCLASSIC

- Taux de gâchage : de 22 à 24 % d'eau (soit 5,5 à 6 l d'eau par sac de 25 kg).
- Temps de repos : aucun.
- Durée d'utilisation du mélange : 20 minutes avec un bon pouvoir autolissant.
- Délai d'ouverture au passage : 5 heures.

EPAISSEURS D'APPLICATION ET PREPARATION DES SUPPORTS

Support		Épaisseur d'application (mm)	Primaire	
			Dénomination	Consommation (g/m ²)
Support à base de liants hydrauliques	très poreux	3* à 10	124 PROLIPRIM ou 165 PROLIPRIM UNIVERSEL	100 à 200
	normalement poreux			
	fermé		165 PROLIPRIM UNIVERSEL	100 à 200
Chape à base de sulfate de calcium		3 à 10	124 PROLIPRIM ou 165 PROLIPRIM UNIVERSEL	150 par couche
Carrelage			165 PROLIPRIM UNIVERSEL ou 164 PROLIPRIM RAPID	
* 1 mm en locaux P2 avec revêtement résilient ou textile				

CONDITIONS D'APPLICATION DES PRIMAIRES

Dénomination	Délai de séchage	Mode d'application
124 PROLIPRIM	30 min à 2 h (sec au toucher - passe de laiteux à transparent)	rouleau, brosse ou raclette caoutchouc
165 PROLIPRIM UNIVERSEL	30 min à 2 h (sec au toucher - passe de laiteux à transparent)	rouleau, brosse ou raclette caoutchouc
164 PROLIPRIM RAPID	2 h (doit être dur à l'ongle)	rouleau de laine à poils mi-longs

DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES

Chape fluide à base de sulfate de calcium

Application du primaire : 150 g/m²/couche - 2 couches espacées de 30 minutes.

AUTRE DÉSIGNATION COMMERCIALE ET DISTRIBUTEUR POUR INFORMATION

172 SOLCLASSIC

Désignation commerciale de l'enduit de ragréage autolissant 172 SOLCLASSIC	Distributeur
FACIL'LISSÉ	ParexGroup S.A. 19 Place de la Résistance - CS 50053 FR-92445 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX