



## Évaluation Technique Européenne **ETA-04/0124-version 1** du 20/06/2018

### PARTIE GÉNÉRALE

**Organisme d'Évaluation Technique délivrant l'Évaluation Technique Européenne :**

Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB)

**Dénomination commerciale du produit de construction :**

**PARISO PSE - H**

**Famille de produits à laquelle le produit de construction appartient :**

Code du domaine de produits : 04  
Système d'isolation thermique extérieure par enduit sur isolant (ETICS)

**Fabricant :**

**ParexGroup S.A.**  
**19 place de la Résistance**  
**Cs 50053**  
**FR-92445 Issy-les-Moulineaux**

**Usine(s) de fabrication :**

**ParexGroup S.A.**  
**19 place de la Résistance**  
**Cs 50053**  
**FR-92445 Issy-les-Moulineaux**

**Cette Évaluation Technique Européenne contient :**

15 pages incluant 3 Annexes faisant partie intégrante de cette évaluation

L'Annexe 4 contient des informations confidentielles et n'est pas incluse dans l'Évaluation Technique Européenne lorsque cette évaluation est publiquement disponible

**Cette Évaluation Technique Européenne est délivrée conformément au Règlement (UE) n° 305/2011, sur la base du :**

Guide d'Agrément Technique Européen n° 004 (ETAG 004), édition 2013, utilisé en tant que Document d'Évaluation Européen (DÉE)

**Cette version remplace :**

ETA-04/0124 valide du 02/06/2013 au 01/06/2018

Les traductions de cette Évaluation Technique Européenne dans d'autres langues doivent correspondre entièrement au document d'origine délivré et doivent être identifiées comme telles.

Cette Évaluation Technique Européenne doit être communiquée dans son intégralité, y compris par voie électronique (sauf l'Annexe confidentielle référencées ci-dessus). Cependant, elle peut être reproduite partiellement, avec l'accord écrit du CSTB. Toute reproduction partielle doit être identifiée en tant que telle.

## 1. Description technique du produit

Le système d'isolation thermique extérieure par enduit sur isolant « **PARISO PSE - H** », objet de la présente Évaluation Technique Européenne (désignée ci-après par ÉTE) et appelé ETICS dans la suite du texte, est un kit conçu et mis en œuvre conformément aux prescriptions du Fabricant, déposées au CSTB. L'ETICS comprend les composants listés dans le tableau suivant, qui sont fabriqués en usine par le Fabricant ou par un fournisseur. L'ETICS est mis en œuvre sur site avec ces composants.

L'ETICS comprend également des accessoires qui sont définis au paragraphe 3.2.2.5 de l'ETAG 004<sup>1</sup>. Ils doivent être utilisés conformément aux prescriptions du Fabricant.

L'ETICS est décrit suivant son mode de fixation, comme défini au paragraphe 2.2 de l'ETAG 004.

Mode de fixation	Composant	Quantité (kg/m <sup>2</sup> )	Épaisseur (mm)
<b>ETICS collé (uniquement collé ou collé avec chevilles supplémentaires)</b>	<b>Produit isolant</b>		
	Panneaux en polystyrène expansé (PSE), cf. Annexe 1		40 à 300
	<b>Colles</b>		
	MAITÉ : poudre à base de ciment à mélanger avec environ 17 % en poids d'eau.	2,6 à 3,5 (poudre)	—
	COLLE CCP+ : poudre à base de ciment à mélanger avec 21 à 22 % en poids d'eau.	2,6 à 3,5 (poudre)	—
	UNITÉ : poudre à base de ciment à mélanger avec environ 22 à 24 % en poids d'eau.	2,0 à 3,3 (poudre)	—
	<b>Chevilles supplémentaires pour isolant</b>		
	Chevilles plastiques, cf. Annexe 2	—	—
<b>ETICS fixé mécaniquement par chevilles et produit de calage</b>	<b>Produit isolant</b>		
	Panneaux en polystyrène expansé (PSE), cf. Annexe 1		60 à 300
	<b>Produits de calage</b>		
	MAITÉ : poudre à base de ciment à mélanger avec environ 17 % en poids d'eau.	2,6 à 3,5 (poudre)	—
	COLLE CCP+ : poudre à base de ciment à mélanger avec 21 à 22 % en poids d'eau.	2,6 à 3,5 (poudre)	—
	UNITÉ : poudre à base de ciment à mélanger avec environ 22 à 24 % en poids d'eau.	2,6 à 3,3 (poudre)	—
	<b>Chevilles pour isolant</b>		
	Chevilles plastiques, cf. Annexe 2	—	—

<sup>1</sup> L'ETAG 004 est disponible sur le site internet de l'EOTA : [www.eota.eu](http://www.eota.eu).

Mode de fixation	Composant	Quantité (kg/m <sup>2</sup> )	Épaisseur (mm)
Tout mode de fixation	<b>Enduits de base</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>EHI GM : poudre à mélanger avec environ 20 à 24 % en poids d'eau, à base de ciment blanc CEM I 42,5 et de chaux aérienne, de copolymère vinylique micronisé, de charges carbonates et siliceuses, de granulats légers et d'adjuvants spécifiques.</li> </ul>	environ 13,0 (poudre)	Moyenne (sèche) : 9,0 Minimale (sèche) : 8,0
	<ul style="list-style-type: none"> <li>EHI GF : même produit que EHI GM avec une granulométrie plus fine, à mélanger avec 20 à 24 % en poids d'eau.</li> </ul>	environ 13,0 (poudre)	Moyenne (sèche) : 9,0 Minimale (sèche) : 8,0
	<b>Armatures</b>		
	Treillis de métal galvanisé, cf. Annexe 3		
	<b>Revêtements de finition</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>EHI GM (granulométrie maximale 3,0 mm) avec les textures suivantes possibles : <ul style="list-style-type: none"> <li>- rustique ou rustique-écrasée</li> <li>- grattée</li> </ul> </li> </ul>	environ 10,0 (poudre)  environ 12,0 (poudre)	environ 8,0  environ 6,0 après grattage
<ul style="list-style-type: none"> <li>EHI GF (granulométrie maximale 2,0 mm) avec les textures suivantes possibles : <ul style="list-style-type: none"> <li>- rustique ou rustique-écrasée</li> <li>- grattée</li> </ul> </li> </ul>	environ 10,0 (poudre)  environ 12,0 (poudre)	environ 8,0  environ 6,0 après grattage	
<b>Accessoires</b>	Descriptions conformes au § 3.2.2.5 de l'ETAG n° 004. Sous la responsabilité du titulaire de l'ATE.		

L'ETICS est conçu pour donner une isolation thermique satisfaisante aux murs sur lesquels il est appliqué. La résistance thermique minimale de l'ETICS doit être supérieure à 1,0 m<sup>2</sup>.KW.

Les composants sont protégés de l'humidité durant le transport et le stockage au moyen d'emballages appropriés, à moins que d'autres mesures ne soient prévues à cet effet par le Fabricant.

## **2. Spécification de l'emploi prévu conformément au Document d'Évaluation Européen applicable (ci-après désigné par DÉE)**

Cet ETICS est destiné à l'isolation thermique des murs extérieurs de bâtiments en maçonnerie d'éléments (briques, blocs, pierres, *etc.*) ou en béton (béton banché ou panneaux préfabriqués).

L'ETICS peut être mis en œuvre sur des murs verticaux neufs ou existants (rénovation). Il peut également être mis en œuvre sur des surfaces horizontales ou inclinées qui ne sont pas exposées aux précipitations.

L'ETICS est constitué d'éléments de construction non porteurs. Il ne contribue pas directement à la stabilité du mur sur lequel il est appliqué, mais il peut contribuer à sa durabilité en améliorant la protection contre les effets des intempéries.

L'ETICS n'est pas conçu pour assurer l'étanchéité à l'air des murs.

Les dispositions prises dans la présente ÉTE sont basées sur une durée de vie présumée d'au moins 25 ans, à condition que l'ouvrage de construction fasse l'objet d'une conception, d'une mise en œuvre, d'une maintenance et d'une réparation appropriées. Les indications relatives à la durée de vie ne peuvent pas être interprétées comme une garantie donnée par le Fabricant ou par l'Organisme d'Évaluation Technique, mais doivent seulement être considérées que comme un moyen pour choisir les produits appropriés pour la durée de vie économiquement raisonnable attendue des ouvrages.

La conception, la mise en œuvre, la maintenance et la réparation de l'ouvrage de construction doivent tenir compte des principes donnés au chapitre 7 de l'ETAG 004 et doivent être réalisées conformément aux instructions nationales.

## **3. Performances du produit et références aux méthodes utilisées pour leur évaluation**

Les performances de l'ETICS, en relation avec les exigences fondamentales relatives aux ouvrages de construction (désignées ci-après par EFAO), ont été déterminées conformément aux chapitres 4, 5 et 6 de l'ETAG 004.

Ces performances, données dans les paragraphes qui suivent, sont valides tant que les composants sont ceux décrits au § 1 et dans les Annexes 1 à 4 de cette ÉTE.

### **3.1 Résistance mécanique et stabilité (EFAO 1)**

Sans objet.

### 3.2 Sécurité en cas d'incendie (EFAO 2)

Réaction au feu :

Configuration	Taux de matière organique déclaré <sup>(1)</sup>	Taux d'agent ignifugeant déclaré <sup>(1)</sup>	Classe selon EN 13501-1
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Colles / produits de calage :               <ul style="list-style-type: none"> <li>- MAITÉ</li> <li>- COLLE CCP+</li> <li>- UNITÉ</li> </ul> </li> <li>• Produit isolant : Panneaux PSE, classe de réaction au feu E, épaisseur ≤ 300 mm, densité ≤ 20 kg/m<sup>3</sup></li> <li>• Systèmes d'enduit :               <ul style="list-style-type: none"> <li>- EHI GF</li> <li>- EHI GM</li> </ul> </li> <li>• Armature : Treillis métallique Armanet 12.7 ou GM1207 (IAMG)</li> </ul>	EHI GM : 2,6 % EHI GF : 2,6 %	EHI GM : 0,0 % EHI GF : 0,0 %	B – s1, d0
Autres configurations	—	—	Performance non déterminée

<sup>(1)</sup> Pourcentage déclaré par le Fabricant, relatif à la masse sèche du composant non préparé.

Note : un scénario européen de référence pour le feu n'a pas été défini pour les façades. Dans certains États Membres, il se peut que la classification de l'ETICS suivant la norme EN 13501-1 ne soit pas suffisante pour l'utilisation en façades. Une évaluation complémentaire de l'ETICS conformément aux dispositions nationales (par exemple sur la base d'un essai grande échelle) peut être nécessaire pour respecter la réglementation des États Membres, à moins que le système de classification européenne existant ait été achevé.

### 3.3 Hygiène, santé et environnement (EFAO 3)

#### 3.3.1 Absorption d'eau – essai de capillarité

##### 3.3.1.1 Absorption d'eau de la couche de base armée

- Après 1 heure : absorption d'eau < 1 kg/m<sup>2</sup>
- Après 24 heures : absorption d'eau < 0,5 kg/m<sup>2</sup>

### 3.3.1.2 Absorption d'eau du système d'enduit

Système d'enduit : Couche de base armée + revêtement de finition indiqué ci-dessous	Absorption d'eau après 24 heures	
	< 0,5 kg/m <sup>2</sup>	≥ 0,5 kg/m <sup>2</sup>
EHI GM : - rustique ou rustique-écrasée - grattée	X	
EHI GF : - rustique ou rustique-écrasée - grattée		

### 3.3.2 Étanchéité à l'eau

#### 3.3.2.1 Comportement hygrothermique

Des cycles chaleur-pluie et chaleur-froid ont été réalisés sur une maquette. L'ETICS est évalué comme résistant aux cycles hygrothermiques.

#### 3.3.2.2 Comportement au gel-dégel

Les absorptions d'eau de la couche de base armée et des systèmes d'enduit sont inférieures à 0,5 kg/m<sup>2</sup> après 24 heures. L'ETICS est ainsi évalué comme résistant au gel-dégel.

### 3.3.3 Résistance aux chocs

Système d'enduit : Couche de base armée + revêtement de finition indiqué ci-dessous	Catégorie d'utilisation
	simple armature métallique
EHI GM ou EHI GF : - rustique ou rustique-écrasée	Catégorie I
EHI GM ou EHI GF : - grattée	Catégorie II

### 3.3.4 Perméabilité à la vapeur d'eau – résistance à la diffusion de vapeur d'eau

Système d'enduit : Couche de base armée + revêtement de finition indiqué ci-dessous	Épaisseur d'air équivalente $s_d$ (m)
EHI GM ou EHI GF : - rustique ou rustique-écrasée - grattée	$\leq 1,0$ (Résultat d'essai obtenu avec EHI GF grattée : 0,2)

### 3.3.5 Émission de substances dangereuses

L'ETICS appartient à la Catégorie SW2, selon le Technical Report EOTA n° 034.

Une déclaration écrite a été soumise par le Fabricant.

En plus des clauses spécifiques relatives aux substances dangereuses incluses dans cette ÉTE, il est possible que d'autres exigences s'appliquent à l'ETICS par rapport à son domaine d'application (par exemple, transposition de la législation Européenne et lois nationales, réglementation et dispositions administratives). Afin de respecter les dispositions du Règlement (UE) n° 305/2011, ces exigences doivent aussi être satisfaites lorsque et où elles s'appliquent.

## 3.4 Sécurité d'utilisation et accessibilité (EFAO 4)

### 3.4.1 Adhérence

#### 3.4.1.1 Adhérence de la couche de base armée sur l'isolant

- État initial : adhérence  $\geq 0,08$  MPa
- Après cycles hygrothermiques : adhérence  $< 0,08$  MPa mais maintien de la couche de base sur l'isolant assuré grâce aux rainures en queues d'aronde à la surface du PSE, qui apportent une accroche mécanique.
- Après cycles gel-dégel : essai non requis (cf. § 3.3.2.2 de cette ÉTE)

### 3.4.1.2 Adhérence des colles sur le support et sur l'isolant

#### MAITÉ, COLLE CCP+ et UNITÉ

	Adhérence (MPa) après :		
	État initial	48 h immersion eau + 2 h à 23°C-50% HR	48 h immersion eau + 7 jours à 23°C-50% HR
Béton	≥ 0,25	≥ 0,08	≥ 0,25
Isolant	≥ 0,08	≥ 0,03	≥ 0,08

L'ETICS peut ainsi être mis en place sur le support par application de colle sur les surfaces minimales suivantes :

	Résistance en traction perpendiculaire aux faces du PSE		
	≥ 100 kPa	≥ 120 kPa	≥ 150 kPa
<b>MAITÉ</b>	30%	25%	20%
<b>COLLE CCP+</b>	30%	25%	25%
<b>UNITÉ</b>	35%	35%	35%

### 3.4.2 Résistance au déplacement

Essai non requis car l'ETICS remplit le critère suivant :

$$E.d < 50.000 \text{ N/mm}$$

*E* module d'élasticité de la couche de base sans armature (MPa)

*d* épaisseur moyenne à l'état sec de la couche de base (mm)



### 3.4.3 Résistance au vent

#### 3.4.3.1 Résistance au vent de l'ETICS fixé mécaniquement par chevilles

<b>Chevilles</b>	<b>Diamètre de la rosace (mm)</b>	≥ 60		
	<b>Raideur de la rosace (kN/mm)</b>	≥ 0,3		
<b>Produit isolant</b>	<b>Type</b>	Panneaux PSE		
	<b>Résistance à la traction perpendiculaire aux faces (kPa)</b>	≥ 120		
	<b>Épaisseur (mm)</b>	≥ 60	≥ 80	≥ 100
<b>Force maximale (essai de déboutonnage)</b>	<b>Chevilles placées en plein : <math>R_{\text{plein}}</math> (N)</b>	Minimale : 506	Minimale : 649	Minimale : 658
		Moyenne : 512	Moyenne : 657	Moyenne : 688
	<b>Chevilles placées en joint : <math>R_{\text{joint}}</math> (N)</b>	Minimale : 429	Minimale : 554	Minimale : 611
		Moyenne : 455	Moyenne : 570	Moyenne : 616

<b>Chevilles</b>	<b>Diamètre de la rosace (mm)</b>	≥ 60		
	<b>Raideur de la rosace (kN/mm)</b>	≥ 0,6		
<b>Isolant</b>	<b>Type</b>	Panneaux PSE		
	<b>Résistance à la traction perpendiculaire aux faces (kPa)</b>	≥ 120		
	<b>Épaisseur (mm)</b>	≥ 60	≥ 80	≥ 100
<b>Force maximale (essai de déboutonnage)</b>	<b>Chevilles placées en plein : <math>R_{\text{plein}}</math> (N)</b>	Minimale : 509	Minimale : 707	Minimale : 949
		Moyenne : 520	Moyenne : 720	Moyenne : 968
	<b>Chevilles placées en joint : <math>R_{\text{joint}}</math> (N)</b>	Minimale : 433	Minimale : 610	Minimale : 806
		Moyenne : 464	Moyenne : 617	Moyenne : 821

En cas d'utilisation de chevilles montées « à cœur », les valeurs ci-dessus s'appliquent pour une épaisseur d'isolant supérieure ou égale à 80 mm et un diamètre de rosace égal à 60 mm.

Les chevilles pouvant être utilisées sont décrites dans l'Annexe 2 de cette ÉTE.

La résistance de calcul au vent de l'ETICS est déterminée comme suit :

$$R_d = \frac{R_{\text{plein}} \cdot n_{\text{plein}} + R_{\text{joint}} \cdot n_{\text{joint}}}{\gamma}$$

$n_{\text{plein}}$  nombre de chevilles placées en plein, par m<sup>2</sup>

$n_{\text{joint}}$  nombre de chevilles placées en joint, par m<sup>2</sup>

$\gamma$  coefficient national de sécurité

### 3.4.4 Largeur de fissure – Render Strip Tensile Test

Performance non déterminée.

### 3.5 Protection contre le bruit (EFAO 5)

Performance non déterminée.

### 3.6 Économie d'énergie et isolation thermique (EFAO 6)

La résistance thermique et le coefficient de transmission thermique sont définis au paragraphe 5.1.6 de l'ETAG 004.

### 3.7 Utilisation durable des ressources naturelles (EFAO 7)

Performance non déterminée.

### 3.8 Aspects relatifs à la durabilité et à l'aptitude à l'usage

Adhérence après vieillissement :

Système d'enduit : Couche de base armée + revêtement de finition indiqué ci-dessous	Adhérence (MPa)
EHI GM ou EHI GF : - rustique ou rustique-écrasée - grattée	≥ 0,08 MPa

#### 4. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances (désignées ci-après par EVCP) appliqué, avec références à sa base juridique

Conformément à la Décision 97/556/EC (Décision de la Commission du 14 juillet 1997, L 229 du 20.8.1997, p. 15) modifiée par la Décision 2001/596/EC (Décision de la Commission du 8 janvier 2001, L 209 du 2.8.2001, p. 33)<sup>2</sup>, les systèmes d'EVCP donnés dans le tableau suivant s'appliquent :

Produit	Usage prévu	Niveaux ou classes (Réaction au feu)	Système
Système d'isolation thermique extérieure par enduit sur isolant (ETICS)	dans des murs extérieurs soumis aux réglementations en matière d'incendie	A1 <sup>(1)</sup> , A2 <sup>(1)</sup> , B <sup>(1)</sup> ou C <sup>(1)</sup>	1
		- A1 <sup>(2)</sup> , A2 <sup>(2)</sup> , B <sup>(2)</sup> , C <sup>(2)</sup> - D, E, F - (A1 à E) <sup>(3)</sup>	2+
	dans des murs extérieurs non soumis aux réglementations en matière d'incendie	indifférent	2+

<sup>(1)</sup> Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration du classement de réaction au feu (par exemple un ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques).

<sup>(2)</sup> Produits/matériaux non couverts par la note 1.

<sup>(3)</sup> Produits/matériaux dont la réaction au feu ne requiert pas d'essai (par exemple produits/matériaux des classes A1 conformément à la Décision 96/603/CE de la Commission).

Les systèmes d'EVCP sont décrits dans l'Annexe V du Règlement (UE) n° 305/2011, modifié par le Règlement Délégué (UE) n° 568/2014.

#### 5. Détails techniques nécessaires à la mise en œuvre du système d'EVCP, tels que prévus dans le DÉE applicable

Les détails techniques nécessaires à la mise en œuvre du système d'EVCP sont précisés dans le plan de contrôle déposé au CSTB.

Le plan de contrôle est donné en Annexe 4. Le plan de contrôle contenant des informations confidentielles, l'Annexe 4 n'est pas incluse dans les parties publiées de cette ÉTE.

Délivré à Marne-la-Vallée le 20/06/2018

par

Charles BALOCHE, Directeur Technique du CSTB

<sup>2</sup> Les Décisions sont publiées au *Journal Officiel de l'Union Européenne (JOUE)*; voir [www.new.eu-lex.europa.eu/oj/direct-access.html](http://www.new.eu-lex.europa.eu/oj/direct-access.html).


Panneaux fabriqués en usine, non revêtus, en polystyrène expansé (PSE) conformes à la norme EN 13163 et dont les caractéristiques sont définies dans le tableau suivant. La surface des panneaux est homogène et sans "peau". La masse surfacique (kg/m<sup>2</sup>) dépend à la fois de l'épaisseur du panneau et de la densité du PSE.

<b>Réaction au feu / EN 13501-1</b>		Classe E
<b>Résistance thermique / EN 13163</b>		Défini dans le marquage CE
<b>Tolérances dimensionnelles</b>	<b>Épaisseur / EN 823</b>	± 1,0 mm [T2]
	<b>Longueur / EN 822</b>	± 2,0 mm [L2]
	<b>Largeur / EN 822</b>	± 2,0 mm [W2]
	<b>Équerrage / EN 824</b>	± 2 % [S2]
	<b>Planéité / EN 825</b>	≤ 5 mm [P5]
<b>Stabilité dimensionnelle</b>	<b>À température et humidité spécifiées / EN 1604 : 48 h à 70°C</b>	≤ 1 % [DS (70,-)1]
	<b>À température et humidité spécifiées / EN 1604 : 48 h à 70°C et 90 % HR</b>	≤ 1 % [DS(70,90)1]
	<b>En conditions de laboratoire / EN 1603</b>	± 0,2 % [DS(N)2]
<b>Absorption d'eau (immersion partielle) / EN 1609 – méthode A</b>		< 1 kg/m <sup>2</sup>
<b>Facteur de résistance à la diffusion de vapeur d'eau (μ) / EN 12086</b>		20 à 60
<b>Résistance à la traction perpendiculaire aux faces à l'état sec / EN 1607</b>		≥ 100 kPa
<b>Résistance au cisaillement / EN 12090</b>		≥ 0,02 N/mm <sup>2</sup>
<b>Module de cisaillement / EN 12090</b>		≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>
<b>Raideur dynamique / EN 29052-1</b>		Performance non déterminée
<b>Résistance au flux d'air / EN 29053</b>		Sans objet

**ETICS PARISO PSE - H**

**Produit isolant pour ETICS collé ou fixé mécaniquement par chevilles**

**ANNEXE 1 (1/2)**  
de l'ETA-04/0124-version 1



<b>ETICS PARISO PSE - H</b>	<b>ANNEXE 1 (2/2)</b> de l'ETA-04/0124-version 1
<b>Panneaux en polystyrène expansé (PSE)</b>	

Chevilles avec ÉTE conforme au Guide d'Agrément Technique Européen n° 014 (désigné ci-après ETAG 014) ou à l'EAD 330196-ED-0604 (désigné ci-après EAD « chevilles »). Les chevilles sont composées d'un corps en plastique avec rosace de diamètre 60 mm et d'un clou ou d'une vis en plastique ou en métal. Les catégories d'utilisation et les résistances caractéristiques dans le support sont données dans l'ÉTE de chaque cheville. La validité de l'ÉTE de la cheville doit être vérifiée avant son utilisation.

Dénomination commerciale	Référence de l'ÉTE	Montage <sup>(1)</sup>	Raideur de la rosace (kN/mm)
Ejothem NTK U	ETA-07/0026	a	≥ 0,3
Koelner KI-10, KI-10M, KI-10PA	ETA-07/0291	a	
Koelner TFIX-8M	ETA-07/0336	a	≥ 0,6
Koelner TFIX-8S	ETA-11/0144	a	
Koelner TFIX-8ST	ETA-11/0144	b	
Ejothem STR U, STR U 2G	ETA-04/0023	a, b	
Ejot H1 eco	ETA-11/0192	a	

<sup>(1)</sup> a : montage "à fleur" ; b : montage "à cœur".

De plus, toutes les chevilles avec une ÉTE conforme à l'ETAG 014 ou à l'EAD « chevilles » et présentant les caractéristiques ci-dessous peuvent être utilisées :

- diamètre de la rosace  $\geq 60$  mm ;
- raideur de la rosace  $\geq 0,3$  kN/mm conformément à l'EOTA Technical Report n° 026 ;
- résistance de la rosace  $\geq 1,0$  kN conformément à l'EOTA Technical Report n° 026.

Ces caractéristiques, ainsi que les catégories d'utilisation et les résistances caractéristiques dans le support, doivent être données dans l'ÉTE de la cheville.

**ETICS PARISO PSE - H**

**Chevilles pour isolant**

**ANNEXE 2**  
de l'ETA-04/0124-version 1

Treillis métallique galvanisé après soudage IAMG :

		Armanet 12.7	GM1207
<b>Masse surfacique (kg/m<sup>2</sup>)</b>		0.47	0.42
<b>Masse de zinc (g/m<sup>2</sup>)</b>		350	300
<b>Dimension de maille (mm)</b>	<b>Dans le sens de la longueur</b>	12.5	12.5
	<b>Dans le sens de la largeur</b>	12.5	12.5
<b>Diamètre nominal des fils (mm)</b>		0.65	0.65

**ETICS PARISO PSE - H**

**Treillis métallique**

**ANNEXE 3**

de l'ETA-04/0124-version 1