

102 LANKOMUR RAGREPAR

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND



+ DE "PLUSPUNTEN" VAN HET PRODUCT

- Dikte 1 tot 10 mm
- Pasta die na het mengen de kleur van het hydraulische bindmiddel overneemt
- Uitstekend glijvermogen bij de toepassing

+ DE "PLUSPUNTEN" DUURZAME ONTWIKKELING

- Oplosmiddelvrij



*Informatie over de emissieklasse van vluchtige stoffen aan de binnenlucht, die een risico op inaderingstoxiciteit opleveren, op een schaal van A+ (erg lage emissie) tot C (hoge emissies).

▼ PASTA VOOR WANDEGALISATIE, Dikte 1 tot 10 mm

EIGENSCHAPPEN

Pasta te mengen met een PORTLAND-cementbindmiddel of gips. Egalisatielaag om oneffenheden te corrigeren en blazen in betonnen wanden weg te werken. Dit product is bestemd voor de oppervlaktebehandeling van ondergronden en om onvolkomenheden in het uitzicht van keien, bekistingnaden of grindnesten (segregatie) weg te werken.

TOEPASSINGEN

- Binnen- en buitenmuren in een mengsel met PORTLAND-cement: 1 tot 10 mm
- Als gipsmengsel voor het opvullen van voegen tussen breedvloerplaten (houd u aan de bepalingen van DTU 59-1, paragraaf 6.5.6.9.1)

Toegestane ondergronden

Binnen/buiten

- Uitgevlakt beton
- Wanden in gewapend beton
- Onderzijde van betonvloeren
- Prefab betonplaten
- Beton in geëxpandeerde kleikorrels
- Traditionele pleister

Enkel binnen

- Cellenbeton met primer **REVLANE+ GRONDEERMIDDEL** of een oplossing van 1/3 **751 LANKOLATEX** + 2/3 water

Bijbehorende bedekking

- Kunststof sierpleisters
- Onverzeepbare verf
- Minerale verf
- Behangpapier
- Weefsels
- Verlijmd kunststof bedekking
- Pleisters om te schilderen
- Verlijmd keramische bedekking (kleefpasta) op een egalisatielaag van minimaal 3 mm dik, enkel binnen.

KENMERKEN

- **Samenstelling:** kunstharsen, minerale vulstoffen en hulpstoffen
- **Granulometrie:** < 0,40 mm
- **Dichtheid pasta:** 1,6
- **pH:** 7,5
- **Levensduur in een mengsel met PORTLAND-cement:** 1 à 2 uur naargelang van de temperatuur
- **Levensduur in een gipsmengsel:** 1/2 uur

Hechting (MPa) na 28 dagen ⁽¹⁾

voor een dikte van 5 mm

Ondergrond	Beton
Mengsel met PORTLAND-cement	> 0,8 MPa

GEBRUIKSAANWIJZING

Vorbereiding van de ondergrond

- De ondergrond moet schoon, gezond en stofvrij zijn en vrij zijn van olieresten, cementslib, hardingsproducten enz.
- Uitspringende stenen en bekistingnaden moeten worden afgevlakt.
- Bevochtigt de ondergrond voor het aanbrengen.

Vorbereiding van het product

- Meng 1 à 2 delen **102 LANKOMUR RAGÉPAR** met 1 deel PORTLAND-cement of gips tot er een homogene massa zonder korrels ontstaat.
- Toevoeging van water is verboden.

Toepassing van het product

- Breng het product met een roestvrijstalen plakspaan of een plamuurmes aan op het te bepleisteren oppervlak.
- De oppervlaktebehandeling verloopt in ten minste twee lagen: een eerste om de ondergrond te egaliseren, een tweede voor de afwerking.
- Wachtijd tussen de lagen: 3 tot 4 uur +20°C.
- Wachtijd voor bedekking: minimaal 7 dagen.

VOORZORGEN BIJ GEBRUIK

- Uiterste gebruikstemperatuur: +5°C tot +35°C.
- Niet gebruiken op een natte of bevroren ondergrond of bij vorst.
- Niet aanbrengen op ondergronden op basis van gips.
- Na de afwerking en bij hitte dient u de mortel te beschermen tegen uitdroging door het oppervlak te bevochtigen, zonder het uit te wassen.
- Niet gebruiken voor ondergronden onderwater.
- Niet bedekken met mortel op basis van hydraulische bindmiddelen.
- Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad.

(1) De laboratoriumwaarden zijn louter indicatief.

VERBRUIK (van de zuivere pasta)
■ 0,75 à 1 kg/m²/mm.

VERPAKKING
■ Emmer van 25 kg.

HOUDBAARHEID
12 maanden vanaf fabricagedatum in gesloten oorspronkelijke verpakking, te beschermen tegen vorst en hoge temperaturen.

WAARBORG
■ Beroepsaansprakelijkheid van de fabrikant.

TECHNISCHE BIJSTAND: De maatschappij ParexGroup S.A. helpt en informeert ondernemingen die daarom verzoeken voor het starten van een werk, om te verduidelijken welke specifieke voorschriften gelden voor de verwerking van het product (of de werkwijze). Deze bijstand zal geen verband houden met het ontwerp van het werk, noch met de aanleg van de ondergronden, noch met een controle van de voorschriften voor het aanbrengen.

Technische documentatie 2015 - Dit gegevensblad heeft als doel informatie te verstrekken over de producteigenschappen. De hierin opgenomen informatie is gebaseerd op onze huidige kennis. De gebruiker moet informatie inwinnen over de aanpassing van het product voor het gewenste gebruik en nagaan of dit blad niet vervangen werd door een meer recente uitgave - Bijwerking beschikbaar op www.parexlanko.be. Deze technische fiche is een vertaling, enkel de originele Franstalige technische fiche is bindend.

ParexGroup N.V. / Industriepark 18 - 9031 Drogen
Tel (32) 09/281.07.77 - Fax (32) 09/281.08.88

PAREXLANKO

SPECIALE MORTELS **VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND**