

# 111 LANKOMUR MURCHAPE

## VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND



### DE "PLUSPUNTEN" VAN HET PRODUCT

- Dikte 3 tot 15 mm
- Kan worden bedekt met uiteenlopende bedekkingen



\*Informatie over de emissie-niveaus van vluchtige stoffen aan de binnenlucht, die een risico op inadempings-toxiciteit opleveren, op een schaal van A+ (erg lage emissies) tot C (hoge emissies).

## ▼ EGALISATIELAAG VOOR MUREN, dikte 3 tot 15 mm

### EIGENSCHAPPEN

Egalisatiemortel voor hernemingen over een grote dikte, van 3 tot 15 mm. Met dit product kan een vlak, regelmatig oppervlak worden bekomen dat geschikt is voor de bijbehorende decoratieve bedekking.

### TOEPASSINGEN

- Binnen- en buitenmuren.

### Toegestane ondergronden

- Uitgevlakt beton
- Wanden in gewapend beton
- Prefab betonplaten
- Beton in geëxpandeerde kleikorrels
- Traditionele pleister

### Bijbehorende bedekking

- Kunststof sierpleisters
- Minerale sierpleisters
- Onverzeepbare verf
- Minerale verf
- Behangpapier
- Weefsels
- Verlijmd kunststof bedekking
- Pleisters om te schilderen
- Keramische bedekking of verlijmd natuursteen:
  - *binnen*: op een egalisatielaag van minimaal 3 mm dik (zie DTU 52.2 P111 §7.1)
  - *buiten*: zie "voorzorgen bij gebruik".

### KENMERKEN

- **Samenstelling**: hydraulische bindmiddelen, minerale vulstoffen en hulpstoffen
- **Kleur**: grijs
- **Granulometrie**: < 1,50 mm
- **Dichtheid uitgehard product**: 1,7
- **pH**: 12
- **Levensduur bij 20°C**: ongeveer 2 uur bij 20°C

### Hechting (MPa) <sup>(1)</sup>

Bij een dikte van 10 mm

Vervaltijd	28 dagen
Betonondergrond	> 1,5 MPa

### Mechanische weerstand (MPa) <sup>(2)</sup>

Vervaltijd	28 dagen
Treksterkte/ buigweerstand	4 MPa
Samendrukking	15 MPa

### GEBRUIKSAANWIJZING

#### Vorbereiding van de ondergrond

- De ondergrond moet schoon, gezond en stofvrij zijn en vrij zijn van olieresten, cementslib, hardingsproducten enz.
- Uitspringende stenen en bekistingnaden moeten worden afgevlakt.
- Bevochtig de ondergrond voor het aanbrengen.

#### Vorbereiding van het product

- Meng 1 zak van 25 kg **111 LANKOMUR MURCHAPE** handmatig of bij voorkeur mechanisch met 4,9 à 5,3 liter zuiver water, oftewel ongeveer 19,5 à 21,2% water, tot er een homogene massa zonder korrels ontstaat.
- Laat het geheel enkele minuten staan.

### Toepassing van het product

- Breng het product met een roestvrijstalen plakspaan of een truweel aan op het te bepleisteren oppervlak.
- Laten trekken alvorens af te werken door met een kunststof spons of een stuk polystyreen in cirkelvormige bewegingen licht over het oppervlak te wrijven.

### Wachttijd voor bedekking

- Minimaal 7 dagen. Controleer steeds de vochtigheidsgraad van de bijbehorende bedekking.

### VOORZORGEN BIJ GEBRUIK

- De gebruikstemperatuur ligt tussen +5°C en +35°C.
- Niet gebruiken op een natte of bevroren ondergrond of bij vorst.
- Niet gebruiken buiten voor verlijming van keramiek of natuursteen (zie DTU 52.2 P112 §7.1).
- Niet gebruiken op ondergronden op basis van gips.
- Na de afwerking en bij hitte dient u de mortel te beschermen tegen uitdroging door het oppervlak te bevochtigen, zonder het uit te wassen.
- Niet gebruiken voor ondergronden onderwater.
- Het is verboden om hydraulisch bindmiddel of hulpstoffen toe te voegen.
- Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad.

(1) De vermelde laboratoriumwaarde is louter indicatief. - (2) Proeven verricht op proefstukken van 4 x 4 x 16 cm, bewaard bij +20°C en 90% vochtigheid. De laboratoriumwaarden zijn louter indicatief.

### VERBRUIK

- 1,5 kg/m<sup>2</sup>/mm.

### VERPAKKING

- Zak van 25 kg.

### HOUDBAARHEID

12 maanden na fabricagedatum in de oorspronkelijke, ongeopende verpakking, te beschermen tegen vorst.

### WAARBORG

- Beroepsaansprakelijkheid van de fabrikant.

**TECHNISCHE BIJSTAND:** De maatschappij ParexGroup S.A. helpt en informeert ondernemingen die daarom verzoeken voor het starten van een werk, om te verduidelijken welke specifieke voorschriften gelden voor de verwerking van het product (of de werkwijze). Deze bijstand zal geen verband houden met het ontwerp van het werk, noch met de aanleg van de ondergronden, noch met een controle van de voorschriften voor het aanbrengen.

**Technische documentatie 2015** - Dit gegevensblad heeft als doel informatie te verstrekken over de producteigenschappen. De hierin opgenomen informatie is gebaseerd op onze huidige kennis. De gebruiker moet informatie inwinnen over de aanpassing van het product voor het gewenste gebruik en nagaan of dit blad niet vervangen werd door een meer recente uitgave - Bijwerking beschikbaar op [www.parexlanko.be](http://www.parexlanko.be). Deze technische fiche is een vertaling, enkel de originele Franstalige technische fiche is bindend.

ParexGroup N.V. / Industriepark 18 - 9031 Drongen  
Tel (32) 09/281.07.77 - Fax (32) 09/281.08.88

**PAREXLANKO**

**SPECIALE MORTELS**  **VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND**