

# 153 MORTIER BATARD (BASTAARDMORTEL)

METSELWERK



## + DE "PLUSPUNTEN" VAN HET PRODUCT

- Vastzetten van dakpannen
- Klaar om aan te maken



\*Informatie over de emissieniveaus van vluchtige stoffen aan de binnenlucht, die een risico op inadempingsgevoelens opleveren, op een schaal van A+ (erg lage emissies) tot C (hoge emissies).

## ▼ METSELMORTEL OP BASIS VAN LUCHTKALK

### EIGENSCHAPPEN

Mortel op basis van hydraulisch bindmiddel, luchtkalk en gevormde korrels, klaar om aan te maken.

### TOEPASSINGEN

- Vastzetten van stormpannen, gevelpannen en slabben
- Montage van bakstenen en breuksteen
- Aanbrengen van een pleisterlaag volgens de traditionele methode in 3 lagen
- Aanbrengen van steen- en baksteenvoegen

### KENMERKEN

- **Uitzicht:** poeder
- **Kleur:** grijs
- **Granulometrie:** 0 - 2 mm
- **Levensduur:** 2 uur bij 20°C
- **pH pasta:** 13
- **Dichtheid uitgehard product:** 1,9
- **In overeenstemming met de EN 998-2-norm Klasse M5**

### Bindtijd <sup>(1)</sup>

Temperatuur	+20 °C
Start van de binding	4 u
Einde van de binding	6 u

### Mechanische weerstand (MPa) <sup>(2)</sup>

Vervaltijd	28 dagen
Buiging	2
Samendrukking	6,5

### GEBRUIKSAANWIJZING

#### Vorbereiding van de ondergrond

- Gezonde, stofvrije en vooraf bevochtigde ondergronden.

#### Vorbereiding van het product

- Meng 1 zak van 25 kg **153 BASTAARDMORTEL** handmatig of bij voorkeur mechanisch met zuiver water tot er een homogene massa zonder korrels ontstaat.

#### Dosering/rendement

Hoeveelheid	25 kg
Water	3,5 liter

#### Toepassing van het product

- Het product wordt handmatig met een truweel aangebracht.
- Het oppervlak kan worden gladgestreken of geschuurd.

### VOORZORGEN BIJ GEBRUIK

- De gebruikstemperatuur ligt tussen +5°C en +35°C.
- Niet gebruiken op een bevroren ondergrond of bij risico op vorst gedurende de komende 24 uur.
- Voorkom dat het product te snel droogt door oppervlakken die zijn blootgesteld aan de zon te beschermen en indien nodig te bevochtigen.
- Nooit gebruiken op een ondergrond op basis van gips.
- Het is verboden om hydraulisch bindmiddel of hulpstoffen toe te voegen.
- Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad.

(1) De laboratoriumwaarden zijn louter indicatief. (2) Proeven verricht op proefstukken van 4 x 4 x 16 cm, bewaard bij 20°C en 90% vochtigheid. De laboratoriumwaarden zijn louter indicatief.

### VERBRUIK

- Ongeveer 1,9 kg/m<sup>2</sup>/mm dikte.

### VERPAKKING

- Zak van 25 kg.

### HOUDBAARHEID

12 maanden na fabricagedatum in de oorspronkelijke, ongeopende verpakking, te beschermen tegen vorst.

### WAARBORG

- Beroepsaansprakelijkheid van de fabrikant.

### REFERENTIEDOCUMENTEN

- Dosering van het bindmiddel in overeenstemming met de normen NF P 10-202 (DTU 20.1) en 14-201 (DTU 26.2) inzake montagewerkzaamheden van blokken en het uitvoeren van dekvloeren.
- EN 998-2-norm.

**TECHNISCHE BIJSTAND:** De maatschappij ParexGroup S.A. helpt en informeert ondernemingen die daarom verzoeken voor het starten van een werf, om te verduidelijken welke specifieke voorschriften gelden voor de verwerking van het product (of de werkwijze). Deze bijstand zal geen verband houden met het ontwerp van het werk, noch met de aanleg van de ondergronden, noch met een controle van de voorschriften voor het aanbrengen.

**Technische documentatie 2015** - Dit gegevensblad heeft als doel informatie te verstrekken over de producteigenschappen. De hierin opgenomen informatie is gebaseerd op onze huidige kennis. De gebruiker moet informatie inwinnen over de aanpassing van het product voor het gewenste gebruik en nagaan of dit blad niet vervangen werd door een meer recente uitgave - Bijwerking beschikbaar op [www.parexlanko.be](http://www.parexlanko.be). Deze technische fiche is een vertaling, enkel de originele Franstalige technische fiche is bindend.

ParexGroup N.V. / Industriepark 18 - 9031 Drongen

Tel (32) 09/281.07.77 - Fax (32) 09/281.08.88

**PARExLANKO**

**SPECIALE MORTELS**  **METSELWERK**