

156 MORTIER FEU (VUURVASTE MORTEL)

METSELWERK



DE "PLUSPUNTEN" VAN HET PRODUCT

- Bestand tot 1 000°C
- Maximale granulometrie van 2 mm
- Klaar om aan te maken
- Montage van barbecues, open of gesloten haarden



*Informatie over de emissieniveaus van vluchtige stoffen aan de binnenlucht, die een risico op inadempingsgiftigheid opleveren, op een schaal van A+ (erg lage emissies) tot C (hoge emissies).

▼ VUURVASTE MORTEL

EIGENSCHAPPEN

Mortel op basis van aluminiumcement en gevormde korrels, klaar om aan te maken.

TOEPASSINGEN

- Routinewerkzaamheden met metselwerk dat wordt blootgesteld aan hoge temperaturen: barbecues, schoorstenen, open of gesloten haarden.

KENMERKEN

- **Uitzicht:** poeder
- **Kleur:** donkergrijs
- **Granulometrie:** 0 - 2 mm
- **Levensduur:** 1 uur bij +20°C
- **Dichtheid uitgehard product:** 2,2
- **Druksterkte na 2 u bij 1 000°C:** 12 MPa

Mechanische weerstand (MPa) ⁽¹⁾

Vervaltijd	1 dag	28 dagen
Buiging	4	5
Samendrukking	25	35

GEBRUIKSAANWIJZING

Vorbereiding van de ondergrond

- Gezonde, stofvrije en vooraf bevochtigde ondergronden.

Vorbereiding van het product

- Meng 1 zak **156 MORTIER FEU** handmatig of bij voorkeur mechanisch met zuiver water tot er een homogene massa zonder korrels ontstaat.

Dosering/rendement

Hoeveelheid	25 kg
Water	4 liter

Toepassing van het product

- Het product wordt handmatig met een truweel aangebracht.
- Het oppervlak kan worden gladgestreken of geschuurd.

VOORZORGEN BIJ GEBRUIK

- De gebruikstemperatuur ligt tussen +5°C en +35°C.
- Niet gebruiken op een bevroren ondergrond of bij risico op vorst gedurende de komende 24 uur.
- Voorkom dat het product te snel droogt door oppervlakken die zijn blootgesteld aan de zon te beschermen en indien nodig te bevochtigen.
- Nooit gebruiken op een ondergrond op basis van gips.
- Laat het aangebrachte product minstens 48 uur drogen voordat u het geleidelijk aan gaat opwarmen.
- Het is verboden om hydraulisch bindmiddel of hulpstoffen toe te voegen.
- Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad.

(1) Proeven verricht op proefstukken van 4 x 4 x 16 cm, bewaard bij 20°C en 90% vochtigheid. De laboratoriumwaarden zijn louter indicatief.

VERBRUIK

- Ongeveer 2 kg/m²/mm dikte.

VERPAKKING

- Zak van 25 kg.

HOUDBAARHEID

12 maanden na fabricagedatum in de oorspronkelijke, ongeopende verpakking, te beschermen tegen vorst.

WAARBORG

- Beroepsaansprakelijkheid van de fabrikant.

TECHNISCHE BIJSTAND: De maatschappij ParexGroup S.A. helpt en informeert ondernemingen die daarom verzoeken voor het starten van een werf, om te verduidelijken welke specifieke voorschriften gelden voor de verwerking van het product (of de werkwijze). Deze bijstand zal geen verband houden met het ontwerp van het werk, noch met de aanleg van de ondergronden, noch met een controle van de voorschriften voor het aanbrengen.

Technische documentatie 2015 - Dit gegevensblad heeft als doel informatie te verstrekken over de producteigenschappen. De hierin opgenomen informatie is gebaseerd op onze huidige kennis. De gebruiker moet informatie inwinnen over de aanpassing van het product voor het gewenste gebruik en nagaan of dit blad niet vervangen werd door een meer recente uitgave - Bijwerking beschikbaar op www.parexlanko.be. Deze technische fiche is een vertaling, enkel de originele Franstalige technische fiche is bindend.

ParexGroup N.V. / Industriepark 18 - 9031 Drogen

Tel (32) 09/281.07.77 - Fax (32) 09/281.08.88

PAREXLANKO

SPECIALE MORTELS METSELWERK