

201 LANKOBLACK PÂTEUX (PASTA)

WATERDICHTING EN BESCHERMING



DE "PLUSPUNTEN" VAN HET PRODUCT

- Verlijming van isolatiemateriaal
- Beschermt materialen tegen corrosie
- Bestand tegen water, alcohol en de meeste verdunde zuren en basen

▼ BITUMINEUZE PLEISTER VOOR WATERDICHTING/VERLIJMING VAN ISOLATIEMATERIAAL

EIGENSCHAPPEN

Emulsie van bitumen in waterige fase, hecht op de meeste schone oppervlakken. Na het drogen vormt deze pleister een waterdichte barrière die bestand is tegen verschillende chemicaliën en het materiaal waarop hij wordt aangebracht beschermt.

TOEPASSINGEN

- Beschermt funderingen en ingegraven delen op basispleister.
- Verlijming van isolatiemateriaal (kurkspaanplaten, glaswol, rotswol).
- Bescherming van ingegraven materialen (beton, hout, metaal).
- Kan worden gecombineerd met het BGI PAREXLANKO-aanbod voor de verlijming van PAREXLANKO-isolatiemateriaal op ondergronden waarop reeds een bitumineuze pleisterlaag is aangebracht.

KENMERKEN

- **Uitzicht:** pasta
- **Kleur:** donkerbruin
- **Dichtheid bij 20°C:** 1,00 ± 0,05
- **Droogtijd:** 2 uur bij 20°C aan het oppervlak, 24 uur bij 20°C in de massa
- **Droge stof:** 57 ± 3%
- **Doordringbaarheid bij 25°C:** 270 ± 30 1/10 mm (NF T 60119)
- **Dampdoorlatendheid:** 0,8 g/m²/24 h voor 1,7 kg/m² (NF X 41001)

GEBRUIKSAANWIJZING

Vorbereiding van de ondergrond

- Verwijder broze, niet goed hechtende delen.
- Verwijder alle sporen van modder, stof, vet.
- Bevochtig de ondergrond indien nodig (poreuze ondergronden). Voor een perfecte hechting dient de ondergrond vochtig, maar niet doornat te zijn.
- Maak onderaan de muur een afschuining met mortel.

Vorbereiding van het product

- Roer de pasta door elkaar om hem te homogeniseren (behalve voor het verlijmen van isolatiemateriaal).

Toepassing van het product

Verlijming van isolatiemateriaal

- Breng **201 LANKOBLACK PATEUX** aan in willekeurig geplaatste punten of in stroken.

Bescherming van funderingen en oppervlakken

- Op absorberende ondergronden dient u een waterdichtingslaag verdund met 30% water aan te brengen.
- Breng het product in 2 kruiselingse lagen aan met de plakspaan of de borstel. De eerste laag moet droog zijn voor u de tweede aanbrengt.
- Op metalen ondergronden dient u het product in minimaal 2 lagen aan te brengen met een penseel of spatel.

Gereedschap reinigen

- in pasta toestand: met water
- in droge toestand: met white spirit.

VOORZORGEN BIJ GEBRUIK

- Niet aanbrengen bij temperaturen onder +5°C, bij regen of bij mist.
- Niet aanbrengen op bevroren en niet-absorberende ondergronden.
- Niet ophogen voordat de laag volledig droog is.
- Beschermen tegen schokken.
- Zorg ervoor dat de bedekking niet wordt blootgesteld aan zonnestralen.
- Gebruik **201 LANKOBLACK PATEUX** volgens de voorschriften van de NF P 10-202-norm (DTU 20.1) voor de behandeling van ingegraven metselwerk.
- **201 LANKOBLACK PATEUX** is niet bestand tegen water onder druk.
- Niet bestand tegen koolwaterstoffen, olie en oplosmiddelen.
- Uit de zon bewaren.
- Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad.

VERBRUIK

- Verlijming van isolatiemateriaal: 0,6 à 0,8 kg/m².
- Bescherming van oppervlakken: 1,5 à 2 kg/m² voor 2 lagen.

VERPAKKING

- Emmer van 5 kg.
- Emmer van 25 kg.

HOUDBAARHEID

24 maanden vanaf fabricagedatum in gesloten oorspronkelijke verpakking, te beschermen tegen vorst en hoge temperaturen.

WAARBORG

- Beroepsaansprakelijkheid van de fabrikant.

TECHNISCHE BIJSTAND: De maatschappij ParexGroup S.A. helpt en informeert ondernemingen die daarom verzoeken voor het starten van een werk, om te verduidelijken welke specifieke voorschriften gelden voor de verwerking van het product (of de werkwijze). Deze bijstand zal geen verband houden met het ontwerp van het werk, noch met de aanleg van de ondergronden, noch met een controle van de voorschriften voor het aanbrengen.

Technische documentatie 2015 - Dit gegevensblad heeft als doel informatie te verstrekken over de producteigenschappen. De hierin opgenomen informatie is gebaseerd op onze huidige kennis. De gebruiker moet informatie inwinnen over de aanpassing van het product voor het gewenste gebruik en nagaan of dit blad niet vervangen werd door een meer recente uitgave - Bijwerking beschikbaar op www.parexlanko.be. Deze technische fiche is een vertaling, enkel de originele Franstalige technische fiche is bindend.

ParexGroup N.V. / Industriepark 18 - 9031 Drogen
Tel (32) 09/281.07.77 - Fax (32) 09/281.08.88

PAREXLANKO