

202 LANKOBLACK FIBRÉ (VEZELVERSTERKT)

WATERDICHTING EN BESCHERMING



DE "PLUSPUNTEN" VAN HET PRODUCT

- Bescherming van funderingen en ingegraven delen
- Rechtstreeks aan te brengen op blokken (muren van categorie 2 en 3)
- Vezelversterkt
- Monocouche

▼ BITUMINEUZE PLEISTER VOOR WATERDICHTING Bescherming van funderingen en ingegraven delen

EIGENSCHAPPEN

Bitumineuze emulsie in waterige fase, versterkt met vezels en synthetisch latex. **202 LANKOBLACK FIBRE** kan worden aangebracht op koude ondergronden en hecht perfect op gezonde, schone en droge oppervlakken. Na het drogen vormt de bedekking een waterdichte bekleding die elastisch blijft.

TOEPASSINGEN

- Waterdichting van muren en funderingen die zijn blootgesteld aan vocht (blokken, stortbeton).
- Bescherming van ingegraven materialen (beton, hout, metaal).
- Verlijming van isolatiemateriaal: kurkspaanplaten, glaswol.

KENMERKEN

- **Gebruiksklaar**
- **Uitzicht:** pasta
- **Kleur:** donkerbruin
- **Dichtheid bij 20°C:** $1 \pm 0,05$
- **Droogtijd:** 2 uur bij 20°C aan het oppervlak, 24 uur bij 20°C in de massa
- **Doordringbaarheid bij 25°C:** 320 ± 30 1/10 mm (NFT60119)
- **Dampdoorlatendheid:** 1 à 2 g/m²/24 u voor 3 kg/m²

GEBRUIKSAANWIJZING

Vorbereiding van de ondergrond

- Verwijder broze delen.
- Verwijder alle sporen van modder, stof, vet...
- Controleer de verticale voegen en vul ze indien nodig op.
- Egaliseer afgesprongen stukken steen met een aangepaste mortel.
- Maak onderaan de muur een afschuining met mortel.

Vorbereiding van het product

- Roer de pasta door elkaar om hem te homogeniseren.

Toepassing van het product

- **202 LANKOBLACK FIBRE** wordt in een laag aangebracht met een truweel of een plakspaan.
- Minimale dikte na het drogen: 2 mm, voorkom ophopingen.

Gereedschap reinigen

- *in pasta toestand:* met water
- *in droge toestand:* met white spirit.

VOORZORGEN BIJ GEBRUIK

- Niet aanbrengen bij temperaturen onder +5°C, bij regen of bij mist.
- Niet aanbrengen op bevroren en niet-absorberende ondergronden.
- Niet ophogen voordat de laag volledig droog is.
- Beschermen tegen schokken.
- Zorg ervoor dat de bedekking niet wordt blootgesteld aan zonnestralen.
- Gebruik **202 LANKOBLACK FIBRE** volgens de voorschriften van de NF P 10-202-norm (DTU 20.1) voor de behandeling van ingegraven metselwerk.
- **202 LANKOBLACK FIBRE** is niet bestand tegen water onder druk.
- Enkel rechtstreeks aan te brengen op blokken bij muren van categorie 2 en 3 (garages, verwarmingskelders, kelders).
- Minimale dikte 2 mm na het drogen.
- Uit de zon bewaren.
- Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad.

VERBRUIK

- minimaal 2 kg/m²

VERPAKKING

- Emmer van 25 kg.

HOUDBAARHEID

12 maanden vanaf fabricagedatum in gesloten oorspronkelijke verpakking, te beschermen tegen vorst en hoge temperaturen.

WAARBORG

- Beroepsaansprakelijkheid van de fabrikant.

TECHNISCHE BIJSTAND: De maatschappij ParexGroup S.A. helpt en informeert ondernemingen die daarom verzoeken voor het starten van een werk, om te verduidelijken welke specifieke voorschriften gelden voor de verwerking van het product (of de werkwijze). Deze bijstand zal geen verband houden met het ontwerp van het werk, noch met de aanleg van de ondergronden, noch met een controle van de voorschriften voor het aanbrengen.

Technische documentatie 2015 - Dit gegevensblad heeft als doel informatie te verstrekken over de producteigenschappen. De hierin opgenomen informatie is gebaseerd op onze huidige kennis. De gebruiker moet informatie inwinnen over de aanpassing van het product voor het gewenste gebruik en nagaan of dit blad niet vervangen werd door een meer recente uitgave - Bijwerking beschikbaar op www.parexlanko.be. Deze technische fiche is een vertaling, enkel de originele Franstalige technische fiche is bindend.

ParexGroup N.V. / Industriepark 18 - 9031 Drongen
Tel (32) 09/281.07.77 - Fax (32) 09/281.08.88

PAREXLANKO