

211 LANKOBLACK VERNIS

WATERDICHTING EN BESCHERMING



DE "PLUSPUNTEN" VAN HET PRODUCT

- Bescherming van ingegraven delen op basispleister
- Bescherming van metalen tegen corrosie
- Droogt snel
- Bestand tegen water, alcohol en de meeste verdunde zuren en basen

▼ BITUMINEUZE BEDEKKING VOOR WATERDICHTING Bescherming van ingegraven delen op basispleister

EIGENSCHAPPEN

Zwarte solventgedragen bitumineuze verf die een ononderbroken film vormt en goed hecht op de ondergrond.

De verf maakt het oppervlak ondoordringbaar en voorkomt zo de indringing van water door capillair vocht en beschermt de ondergrond tegen agressief water.

211 LANKOBLACK VERNIS beschermt de ondergrond tegen corrosie van staal.

TOEPASSINGEN

- Aanvullende waterdichting van funderingsmuren in beton of bepleisterd metselwerk.
- Bescherming van metalen werken in ingegraven delen.

KENMERKEN

- **Gebruiksklare verf**
- **Kleur:** zwart
- **Dichtheid:** $0,95 \pm 0,025$
- **VOS-gehalte:** $60 \% \pm 5\%$
- **Droge stof:** $65 \pm 3\%$
- **Viscositeit bij 25°C:** 60 ± 20 s (EN ISO 2431)
- **Vlampunt:** $45^\circ\text{C} \pm 2^\circ\text{C}$

GEBRUIKSAANWIJZING

Vorbereiding van de ondergrond

- Verwijder broze, niet goed hechtende delen.
- Maak onderaan de muur een afschuining met mortel.
- Verwijder alle sporen van modder, stof, vet.

Vorbereiding van het product

- Roer door elkaar om te homogeniseren.

Toepassing van het product

- **211 LANKOBLACK VERNIS** moet met de borstel of de bezem op een droge ondergrond worden aangebracht in twee kruiselingse lagen.
- Breng de tweede laag aan wanneer de eerste goed droog is (droogtijd: 3 à 6 uur naargelang van de weersomstandigheden).
- Reinig het gereedschap met white spirit.

VOORZORGEN BIJ GEBRUIK

- Hanteer dezelfde voorzorgsmaatregelen bij het gebruik als voor solventgedragen producten.
- Niet aanbrengen bij temperaturen onder $+5^\circ\text{C}$, bij regen of mist of op een vochtige ondergrond.
- Niet aanbrengen op een bevroren ondergrond.
- Niet ophogen voordat de laag volledig droog is.
- Beschermen tegen schokken.
- Gebruik **211 LANKOBLACK VERNIS** volgens de voorschriften van de NF P 10-202-norm (DTU 20.1) voor de behandeling van ingegraven metselwerk.
- **211 LANKOBLACK VERNIS** is niet bestand tegen water onder druk.
- Niet bestand tegen koolwaterstoffen, olie en oplosmiddelen.
- Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad.

VERBRUIK

- 0,3 à 0,5 liter/m² naargelang van de porositeit van de ondergrond, voor 2 lagen.

VERPAKKING

- Emmer van 5 liter.
- Emmer van 25 liter.

HOUDBAARHEID

24 maanden vanaf fabricagedatum in gesloten oorspronkelijke verpakking, te beschermen tegen vorst en hoge temperaturen.

WAARBORG

- Beroepsaansprakelijkheid van de fabrikant.

TECHNISCHE BIJSTAND: De maatschappij ParexGroup S.A. helpt en informeert ondernemingen die daarom verzoeken voor het starten van een werk, om te verduidelijken welke specifieke voorschriften gelden voor de verwerking van het product (of de werkwijze). Deze bijstand zal geen verband houden met het ontwerp van het werk, noch met de aanleg van de ondergronden, noch met een controle van de voorschriften voor het aanbrengen.

Technische documentatie 2015 - Dit gegevensblad heeft als doel informatie te verstrekken over de producteigenschappen. De hierin opgenomen informatie is gebaseerd op onze huidige kennis. De gebruiker moet informatie inwinnen over de aanpassing van het product voor het gewenste gebruik en nagaan of dit blad niet vervangen werd door een meer recente uitgave - Bijwerking beschikbaar op www.parexlanko.be. Deze technische fiche is een vertaling, enkel de originele Franstalige technische fiche is bindend.

ParexGroup N.V. / Industriepark 18 - 9031 Drogen
Tel (32) 09/281.07.77 - Fax (32) 09/281.08.88

PAREXLANKO

SPECIALE MORTELS WATERDICHTING EN BESCHERMING