

# 212 LANKOBLACK FLUIDE (VLOEIBAAR)

## WATERDICHTING EN BESCHERMING



### DE "PLUSPUNTEN" VAN HET PRODUCT

- Beschermt funderingen en ingegraven delen op basispleister
- Kan worden aangebracht op droge of vochtige ondergronden
- Bestand tegen water, alcohol en de meeste verdunde zuren en basen

## ▼ BITUMINEUZE BEDEKKING VOOR WATERDICHTING Beschermt funderingen en ingegraven delen op basispleister

### EIGENSCHAPPEN

Gebruiksklare vloeibare bitumineuze emulsie in waterige fase. Het product vormt een ononderbroken, hechtende, waterdichte film en voorkomt zo de indringing van water door capillair vocht en beschermt de ondergrond tegen agressief water.

### TOEPASSINGEN

- Aanvullende waterdichting van funderingsmuren in beton of bepleisterd metselwerk.
- Bescherming van ingegraven werken.

### KENMERKEN

- **Uitzicht:** zwarte vloeistof
- **Dichtheid:**  $1,00 \pm 0,5$
- **Droge stof:**  $54,5 \pm 4\%$
- **Viscositeit bij 25°C:**  $57 \pm 3$  ku (ASTM D562)

### GEBRUIKSAANWIJZING

#### Vorbereiding van de ondergrond

- Verwijder broze, niet goed hechtende delen.
- Maak onderaan de muur een afschuining met mortel.
- Verwijder alle sporen van modder, stof, vet.
- Bevochtig de ondergrond indien nodig (poreuze ondergronden, bij hitte). Voor een perfecte hechting dient de ondergrond vochtig, maar niet doornat te zijn.

#### Vorbereiding van het product

- Roer door elkaar om te homogeniseren.

#### Toepassing van het product

- **212 LANKOBLACK FLUIDE** wordt met de borstel of de bezem op een droge of vochtige ondergrond aangebracht in twee kruislingse lagen.
- De tweede laag moet worden aangebracht zodra de eerste droog is.

#### Gereedschap reinigen

- in vloeibare toestand: met water,
- in droge toestand: met white spirit.

### VOORZORGEN BIJ GEBRUIK

- Niet aanbrengen bij temperaturen onder +5°C, bij regen of bij mist.
- Niet aanbrengen op een bevroren ondergrond.
- Niet ophogen voordat de laag volledig droog is.
- Beschermen tegen schokken.
- Zorg ervoor dat de bedekking niet wordt blootgesteld aan zonnestralen.
- Gebruik **212 LANKOBLACK FLUIDE** volgens de voorschriften van de NF P 10-202-norm (DTU 20.1) voor de behandeling van ingegraven metselwerk.
- **212 LANKOBLACK FLUIDE** is niet bestand tegen water onder druk.
- Niet bestand tegen koolwaterstoffen, olie en oplosmiddelen.
- Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad.

### VERBRUIK

- 0,3 à 0,5 liter/m<sup>2</sup> naargelang van de porositeit van de ondergrond, voor 2 lagen.

### VERPAKKING

- Emmer van 25 liter.

### HOUDBAARHEID

24 maanden vanaf fabricagedatum in gesloten oorspronkelijke verpakking, te beschermen tegen vorst en hoge temperaturen.

### WAARBORG

- Beroepsaansprakelijkheid van de fabrikant.

**TECHNISCHE BIJSTAND:** De maatschappij ParexGroup S.A. helpt en informeert ondernemingen die daarom verzoeken voor het starten van een werk, om te verduidelijken welke specifieke voorschriften gelden voor de verwerking van het product (of de werkwijze). Deze bijstand zal geen verband houden met het ontwerp van het werk, noch met de aanleg van de ondergronden, noch met een controle van de voorschriften voor het aanbrengen.

**Technische documentatie 2015** - Dit gegevensblad heeft als doel informatie te verstrekken over de producteigenschappen. De hierin opgenomen informatie is gebaseerd op onze huidige kennis. De gebruiker moet informatie inwinnen over de aanpassing van het product voor het gewenste gebruik en nagaan of dit blad niet vervangen werd door een meer recente uitgave - Bijwerking beschikbaar op [www.parexlanko.be](http://www.parexlanko.be). Deze technische fiche is een vertaling, enkel de originele Franstalige technische fiche is bindend.

ParexGroup N.V. / Industriepark 18 - 9031 Drongen  
Tel (32) 09/281.07.77 - Fax (32) 09/281.08.88

**PAREXLANKO**