

356 LANKODEM PLUS

MORTELVERBETERAAR



+ DE "PLUSPUNTEN" VAN HET PRODUCT

- Wordt gebruikt voor alle soorten bekistingen
- Droog stoven mogelijk tot 80°C
- Bijzonder hoogwaardige ontvorming
- Eenvoudig aan te brengen door verstuiving
- Middel voor ontkisting ingedeeld als "Zuiver synthetisch"

+ DE "PLUSPUNTEN" VAN DUURZAME ONTWIKKELING

- Synad-indeling "Zuiver synthetisch"

▼ MIDDEL VOOR ONTKISTING VAN BETON, zuiver synthetisch

EIGENSCHAPPEN

Gebruiksklaar middel voor ontkisting van beton, te verstuiven op metalen of houten bekistingsschotten, garandeert de ontkisting van alle beton dat wordt ontlast na uitharding van het cement.

356 LANKODEM PLUS verbetert het uitzicht van de buitenbedekking van het beton. Met **356 LANKODEM PLUS** wordt het mogelijk om in een latere fase pleister of verf aan te brengen volgens de voorwaarden en de regels van kunst voor de desbetreffende bedekking.

TOEPASSINGEN

- Gegoten beton
- Droog gestoofd beton tot 80°C
- Prefab beton

KENMERKEN

- **Uitzicht:** gele vloeistof
- **Dichtheid:** < 1
- **Vlampunt:** > 100°C
- **Viscositeit bij 20°C:** 24,5 ± 2,5 mm²/s (cst)
- **Geen VOS**
- **SYNAD-indeling:** zuiver synthetisch

GEBRUIKSAANWIJZING

Toepassing van het product

- Aanbrengen door verstuiving (alle soorten toestellen) in de vorm van een regelmatige film. Zorg ervoor dat er nergens te weinig of te veel product wordt aangebracht.
- De druk van de verstuiver moet ten minste 3 bar bedragen.
- Om overtollige olie te verwijderen, bevelen wij u aan om na het verstuiven met een trekker over het oppervlak te gaan.

Materiaal

- Aanbevolen type spuitkop: TP 80015
- Druk: 3 bar

VOORZORGEN BIJ GEBRUIK

- De gebruikstemperatuur ligt tussen +5°C en +35°C.
- De verstuiver voor gebruik van **356 LANKODEM PLUS** grondig reinigen.
- Niet mengen met andere olie.
- Bij vorst en binding in de massa dient u het product voor gebruik te ontdoeien en opnieuw te homogeniseren.
- Bij blootstelling is het aanbevolen om persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen.
- Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad.

SYNAD-INDELING VAN ONTKISTINGSMIDDELEN VERSIE 2010.

Gebruiker	Brandveiligheid	●●
	Hygiëne	●●●○
Milieu	COV	●●●●
	Biologische afbreekbaarheid	○○○○

● Gunstig criterium ○ Ongunstig criterium

PCB-gehalte in overeenstemming met de geldende regelgeving (Richtlijnen van de Europese Gemeenschap nr. 85/467/EEG van 1 oktober 1985 - Publicatieblad van de Europese Gemeenschap L269 van 11 oktober 1985).

VERBRUIK

- 50 m² per liter voor metalen bekistingsschotten.
- 30 m² per liter voor bekistingsschotten in multiplex.

VERPAKKING

- Bus van 20 liter.
- Vat van 215 liter.
- Container van 1 000 liter.

HOUDBAARHEID

24 maanden vanaf fabricagedatum in de oorspronkelijke, ongeopende verpakking, te beschermen tegen vorst, hoge temperaturen en warmtebronnen.

WAARBORG

- Beroepsaansprakelijkheid van de fabrikant.

REFERENTIEDOCUMENT

- SYNAD-indeling 2010 van ontlastingsmiddelen.

TECHNISCHE BIJSTAND: De maatschappij ParexGroup S.A. helpt en informeert ondernemingen die daarom verzoeken voor het starten van een werk, om te verduidelijken welke specifieke voorschriften gelden voor de verwerking van het product (of de werkwijze). Deze bijstand zal geen verband houden met het ontwerp van het werk, noch met de aanleg van de ondergronden, noch met een controle van de voorschriften voor het aanbrengen.

Technische documentatie 2015 - Dit productgegevensblad heeft als doel informatie te verstrekken over de producteigenschappen. De hierin opgenomen informatie is gebaseerd op onze huidige kennis. De gebruiker moet informatie inwinnen over de aanpassing van het product voor het gewenste gebruik en nagaan of dit blad niet vervangen werd door een meer recente uitgave - Bijwerking beschikbaar op www.parexlanko.be. Deze technische fiche is een vertaling, enkel de originele Franstalige technische fiche is bindend.

ParexGroup N.V. / Industriepark 18 - 9031 Drongen
Tel (32) 09/281.07.77 - Fax (32) 09/281.08.88

PAREXLANKO

SPECIALE MORTELS MORTELVERBETERAAR