

357 LANKODEM VEG

MORTELVERBETERAAR



+ DE "PLUSPUNTEN" VAN HET PRODUCT

- Wordt gebruikt voor alle soorten bekistingen
- Eenvoudig aan te brengen door verstuiving
- Bijzonder hoogwaardige ontvorming
- Middelen voor droge ontkisting ingedeeld als "Plantaardige basis"
- Milieuvriendelijk



+ DE "PLUSPUNTEN" VAN DUURZAME ONTWIKKELING

- Biologisch afbreekbaar
- Bevat geen aromatische oplosmiddelen
- Synad-indeling "op plantaardige basis"

▼ MIDDEL VOOR ONTKISTING VAN BETON, op plantaardige basis

EIGENSCHAPPEN

Gebruiksklaar ontkistingsmiddel, hoofdzakelijk op basis van plantaardige bestanddelen. Middelen dat wordt verstoven op metalen of houten bekistingen om de ontlasting te garanderen van alle beton na uitharding.

357 LANKODEM VEG verbetert het uitzicht van de buitenbedekking van het beton.

357 LANKODEM VEG is biologisch afbreekbaar en bevat geen aromatische oplosmiddelen. Met dit product wordt het mogelijk om in een latere fase pleister of verf aan te brengen volgens de voorwaarden en de regels van kunst voor de desbetreffende bedekking.

TOEPASSINGEN

- Gegoten beton
- Al dan niet gedroogd beton
- Prefabbeton

Bijbehorende bedekking

- Pleisterwerk
- Verf

Respecteer steeds de voorwaarden van de regels van de kunst voor de toepassing van de gekozen bedekking.

KENMERKEN

- **Uitzicht:** gele vloeistof
- **Dichtheid:** < 1
- **Vlampunt:** 69 °C
- **Viscositeit bij 20°C:** 19 ± 3 mm²/s (cst)
- **Biologische afbreekbaarheid** : > 60% na 28 dagen volgens NF EN ISO 9408 - OESO 301 F
- **SYNAD-indeling:** op plantaardige basis

GEbruIKSAANWIJZING

Toepassing van het product

- Aanbrengen door verstuiving in een regelmatige film. Zorg ervoor dat er nergens te weinig of te veel product wordt aangebracht. Om overtollige olie te verwijderen, bevelen wij u aan om na het verstuiven met een trekker over het oppervlak te gaan.
- De druk van de verstuiver moet ten minste 3 bar bedragen.

Materiaal

- Aanbevolen type spuitkop: TP 730023
- Druk: 3 bar

VOORZORGEN BIJ GEBRUIK

- De gebruikstemperatuur ligt tussen +10°C en +35°C.
- Niet mengen met andere olie.
- De verstuiver voor gebruik van **357 LANKODEM VEG** grondig reinigen.
- Bij vorst en binding in de massa dient u het product voor gebruik te ontgooien en opnieuw te homogeniseren.
- Wanneer de olie bij lage temperatuur wordt aangebracht, dient de kwaliteit van de verstuiving grondig te worden gecontroleerd.
- Bij blootstelling is het aanbevolen om persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen.
- Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad.

SYNAD-INDELING VAN ONTKISTINGSMIDDELEN VERSIE 2010.

Gebruiker	Brandveiligheid	♠♠
	Hygiëne	♠♠♠♠
Milieu	COV	♠♠♠♠
	Biologische afbreekbaarheid	♠♠♠♠

♠ Gunstig criterium

♠ Ongunstig criterium

PCB-gehalte in overeenstemming met de geldende regelgeving (Richtlijnen van de Europese Gemeenschap nr. 85/467/EEG van 1 oktober 1985 - Publicatieblad van de Europese Gemeenschap L269 van 11 oktober 1985).

VERBRUIK

- 60 m² per liter voor metalen bekistingen.
- 40 m² per liter voor bekistingsschotten in multiplex.

VERPAKKING

- Bus van 5 liter.
- Bus van 20 liter.
- Vat van 215 liter.
- Container van 1 000 liter.

HOUDBAARHEID

24 maanden vanaf fabricagedatum in de oorspronkelijke, ongeopende verpakking, te beschermen tegen vorst, hoge temperaturen en warmtebronnen.

WAARBORG

- Beroepsaansprakelijkheid van de fabrikant.

REFERENTIEDOCUMENT

- SYNAD-indeling 2010 van ontlastingsmiddelen.

TECHNISCHE BIJSTAND: De maatschappij ParexGroup S.A. helpt en informeert ondernemingen die daarom verzoeken voor het starten van een werk, om te verduidelijken welke specifieke voorschriften gelden voor de verwerking van het product (of de werkwijze). Deze bijstand zal geen verband houden met het ontwerp van het werk, noch met de aanleg van de ondergronden, noch met een controle van de voorschriften voor het aanbrengen.

Technische documentatie 2015 - Dit productgegevensblad heeft als doel informatie te verstrekken over de producteigenschappen. De hierin opgenomen informatie is gebaseerd op onze huidige kennis. De gebruiker moet informatie inwinnen over de aanpassing van het product voor het gewenste gebruik en nagaan of dit blad niet vervangen werd door een meer recente uitgave - Bijwerking beschikbaar op www.parexlanko.be. Deze technische fiche is een vertaling, enkel de originele Franstalige technische fiche is bindend.

ParexGroup N.V. / Industriepark 18 - 9031 Drogen
Tel (32) 09/281.07.77 - Fax (32) 09/281.08.88

PAREXLANKO

SPECIALE MORTELS MORTELVERBETERAAR