

# 5040 PROLIJOINT PERFECT



1/2

## KLASSIEKE TEGELVOEGEN



### + DE "PLUSPUNTEN" VAN HET PRODUCT

- Speciale mortel met grote vulkracht
- Eenvoudig en snel te reinigen
- Waterafstotend
- Afwerking met poederverstuiving of met de spons
- 3 kleuren

### + DE "PLUSPUNTEN" DUURZAME ONTWIKKELING

- Beperkte stofafgave



80% minder stof over de volledige werf.



\*Informatie over de emissieniveau van vluchtige stoffen aan de binnenlucht, die een risico op inadamingstoxiciteit opleveren, op een schaal van A+ (erg lage emissies) tot C (hoge emissies).

## ▼ VLOERVOEGEN: 3 à 15 mm - AFWERKING: GROVE KORREL - binnen/buiten

### PRODUCTBESCHRIJVING

**5040 PROLIJOINT PERFECT** is een poeder dat gebruikt wordt voor het voegen van allerhande tegels, ongeacht de porositeit. Het product is in het bijzonder aanbevolen voor binnen- en buitenvloeren en op vloerverwarming met water op lage temperatuur. Het wordt gebruikt om voegen van 3 tot 15 mm te maken. Dit product is verkrijgbaar in 3 kleuren (grijs, parelmoer en beige) voor een regelmatig, homogeen uitzicht.

### Indeling volgens de EN 13 888-norm.

**5040 PROLIJOINT PERFECT** is een verbeterde mortel op cementbasis (CG2) met een verminderde wateropname (W).

### TOEPASSINGEN

- **Vloeren:** binnen en buiten
- **Muren:** binnen en buiten

### Ongeschikt voor:

- zwembaden, sauna's, hammams, spa's,
- ruimten waar bijtende of zure middelen worden gebruikt.

### Bijbehorende vloerbedekking

- Keramische gres
- Getrokken gres tegels
- Terracotta <sup>(1)</sup>
- Kalksteen- en marmertegels <sup>(1)</sup>
- Graniet <sup>(1)</sup>

### KENMERKEN

- **Aanbiedingsvorm:** gekleurd poeder (3 tinten: grijs - beige - parelmoer)
- **Volumieke dichtheid van het poeder:** 1,3 ± 0,1
- **pH:** 12 ± 0,1
- **Samenstelling:** hydraulische bindmiddelen, minerale vulstoffen en hulpstoffen

### Gebruikskennmerken <sup>(2)</sup>

- **Verwerkbaarheid:** 1 uur
- **Definitieve uitharding:** 3 tot 4 uur
- **Beloopbaar na:** 24 uur

(1) Het is aanbevolen om eerst de vlekgevoeligheid te testen. (2) Waarden bepaald in het laboratorium bij 23°C en 50% relatieve vochtigheid, volgens de geldende norm.

**TECHNISCHE BIJSTAND:** De maatschappij ParexGroup NV. helpt en informeert ondernemingen die daarom verzoeken voor het starten van een werf, om te verduidelijken welke specifieke voorschriften gelden voor de verwerking van het product (of de werkwijze). Deze bijstand zal geen verband houden met het ontwerp van het werk, noch met de aanleg van de ondergronden, noch met een controle van de voorschriften voor het aanbrengen.

**Technische documentatie 2015** - Dit gegevensblad heeft als doel informatie te verstrekken over de producteigenschappen. De hierin opgenomen informatie is gebaseerd op onze huidige kennis. De gebruiker moet informatie inwinnen over de aanpassing van het product voor het gewenste gebruik en nagaan of dit blad niet vervangen werd door een meer recente uitgave - Laatste versie beschikbaar op [www.parexlanko.be](http://www.parexlanko.be). Deze technische fiche is een vertaling, enkel de originele Franstalige technische fiche is bindend.

ParexGroup N.V. / Industriepark 18 - 9031 Drongen  
Tel (32) 09/281.07.77 - Fax (32) 09/281.08.88

### BELANGRIJKE TIPS

#### Voor gelijkmatige voegen zonder uitbloeiingen

- **Voor het aanbrengen van de voegmortel**
  - Wacht tot de vloer of de dekvloer en de kleefmortel droog zijn voor u de voegen gaat vullen.
  - De ondergrond moet droog zijn en mag geen last hebben van optrekkend vocht.
- **Bij het aanbrengen van de voegmortel**
  - Respecteer de aanmaakverhouding.
  - Wacht tot de voeg is uitgehard voor u ze gaat reinigen.
  - Gebruik niet te veel water bij het reinigen.

### VOORZORGEN BIJ GEBRUIK

- De gebruikstemperatuur ligt tussen +5°C en +30°C.
- Op poreuze vloerbedekking is het aanbevolen om eerst de vlekgevoeligheid te testen.
- Niet met hoge druk reinigen.
- Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad.

### VERBRUIK

Indicatief verbruik voor tegels van 10 mm dik = 0,18 à 2,4 kg/m<sup>2</sup>

#### VOEGBREEDTE

Afmetingen van de tegel	5 mm	10 mm
15 x 15 cm	1,20 kg/m <sup>2</sup>	2,40 kg/m <sup>2</sup>
11,5 x 24 cm	1,15 kg/m <sup>2</sup>	2,30 kg/m <sup>2</sup>
20 x 20 cm	0,90 kg/m <sup>2</sup>	1,80 kg/m <sup>2</sup>
30 x 30 cm	0,60 kg/m <sup>2</sup>	1,20 kg/m <sup>2</sup>
40 x 40 cm	0,45 kg/m <sup>2</sup>	0,90 kg/m <sup>2</sup>
45 x 45 cm	0,40 kg/m <sup>2</sup>	0,80 kg/m <sup>2</sup>
60 x 60 cm	0,30 kg/m <sup>2</sup>	0,60 kg/m <sup>2</sup>
80 x 120 cm	0,20 kg/m <sup>2</sup>	0,40 kg/m <sup>2</sup>
100 x 100 cm	0,18 kg/m <sup>2</sup>	0,36 kg/m <sup>2</sup>

$$\text{Verbruik in kg/m}^2 = 0,18 \times h \times e \times \frac{(L + l)}{(L \times l)}$$

h: dikte van de tegel (mm)

e: voegbreedte (mm)

L: lengte van de tegel (cm)

l: breedte van de tegel (cm)

### Kleurenkaart



Gris



Perle



Beige

De tinten kunnen vanwege de drukprocédés niet kleurgetrouw worden weergegeven.

#### VERBRUIK

■ 0,18 tot 2,4 kg/m<sup>2</sup> (zie verbruikstabel).

#### VERPAKKING

■ Zak van 25 kg.

#### PALLETISERING

■ 42 zakken van 25 kg (1,05 ton).

#### HOUDBAARHEID

1 jaar na fabricagedatum in de oorspronkelijke, ongeopende verpakking, te beschermen tegen vorst.

#### WAARBORG

■ Beroepsaansprakelijkheid van de fabrikant.

#### REFERENTIEDOCUMENT

■ In overeenstemming met de EN 13 888-norm.

**TECHNISCHE BIJSTAND:** De maatschappij ParexGroup NV. helpt en informeert ondernemingen die daarom verzoeken voor het starten van een werf, om te verduidelijken welke specifieke voorschriften gelden voor de verwerking van het product (of de werkwijze). Deze bijstand zal geen verband houden met het ontwerp van het werk, noch met de aanleg van de ondergronden, noch met een controle van de voorschriften voor het aanbrengen.

**Technische documentatie 2015** - Dit gegevensblad heeft als doel informatie te verstrekken over de producteigenschappen. De hierin opgenomen informatie is gebaseerd op onze huidige kennis. De gebruiker moet informatie inwinnen over de aanpassing van het product voor het gewenste gebruik en nagaan of dit blad niet vervangen werd door een meer recente uitgave - Laatste versie beschikbaar op [www.parexlanko.be](http://www.parexlanko.be). Deze technische fiche is een vertaling, enkel de originele Franstalige technische fiche is bindend.

ParexGroup N.V. / Industriepark 18 - 9031 Drogenen

Tel (32) 09/281.07.77 - Fax (32) 09/281.08.88

**PAREXLANKO**