

547 PROLIJOINT RUSTIEK



1/2 **KLASSIEKE TEGELVOEGEN**



+ DE "PLUSPUNTEN" VAN HET PRODUCT

- **Speciaal voor buiten**
 - tegels in verband, bestrating, natuursteen
 - steenstrips
- **Afwerking: afgesponst, geborsteld, glad**
- **Waterafstotend**
- **6 kleuren**



*Informatie over de emissie van vluchtige stoffen aan de binnenlucht, die een risico op inademingstoxiciteit opleveren, op een schaal van A+ (erg lage emissies) tot C (hoge emissies).

▼ GROTE VOEGBREDTE VLOER en MUUR: 6 à 50 mm - AFWERKING: RUSTIEKE KORREL Binnen/buiten

PRODUCTBESCHRIJVING

547 PROLIJOINT RUSTIEK is een poeder dat gebruikt wordt voor het voegen van tegels, bestrating en strips. Het product is in het bijzonder aanbevolen voor buitenvloeren en -muren. Het wordt gebruikt om brede voegen te maken, van 6 tot 50 mm.

Dit product is verkrijgbaar in 6 kleuren (grijs, beige, steenkleurig, roze, graniet en klei) voor een regelmatig, homogeen uitzicht.

Met **547 PROLIJOINT RUSTIEK** kunt u kiezen voor verschillende decoratieve afwerkingen (afgesponst, geborsteld of glad), naargelang van het gebruikte werktuig.

Indeling volgens de EN 13 888-norm.

547 PROLIJOINT RUSTIEK is een verbeterde mortel op cementbasis (CG2) met een verminderde wateropname (W).

TOEPASSINGEN

- **Muren:** binnen en buiten
- **Vloeren:** binnen en buiten

Ongeschikt voor:

- zwembaden, sauna's, hammams, spa's,
- ruimten waar bijtende of zure middelen worden gebruikt.

Bijbehorende vloerbedekking

- Getrokken gres tegels
- Terracotta ⁽¹⁾
- Kalksteen- en marmertegels ⁽¹⁾
- Graniet ⁽¹⁾
- Tegels in verband ⁽¹⁾

KENMERKEN

- **Aanbiedingsvorm:** gekleurd poeder (6 tinten: grijs - beige - steen - roze - graniet en klei)
- **Volumieke dichtheid van het poeder:** 1,5 ± 0,1
- **pH:** 12 ± 0,1
- **Samenstelling:** hydraulische bindmiddelen, minerale vulstoffen en hulpstoffen

Gebruikskennmerken ⁽²⁾

- **Verwerkbaarheid:** 1 tot 2 uur
- **Definitieve uitharding:** 24 uur
- **Beloopbaar na:** 24 uur

GEBRUIKSAANWIJZING

Houd u steeds aan de voorschriften van het CPT en het DTU voor de verwerking van de producten.

Voorbereiding van de ondergrond

- Wacht tot de legmortel volledig is afgebonden voor u **547 PROLIJOINT RUSTIEK** aanbrengt.
- Zorg ervoor dat er niet te veel legmortel in de lege voegen zit.
- Bij droog en warm weer dient u het oppervlak van poreuze materialen die u wilt voegen te bevochtigen.

Voorbereiding van het product

- 1 zak van 25 kg **547 PROLIJOINT RUSTIEK** mengen met 2,5 à 3,5 liter zuiver water, oftewel ongeveer 10 à 14% water, tot er een homogene massa zonder korrels ontstaat.

Toepassing

- Vul de lege voegen met behulp van een rubberen wisser of een kattentong met het product. Druk goed aan tot de voeg over de volledige diepte is gevuld.
- Maximale voegbreedte: 50 mm.

Reiniging - afwerking

- Wacht tot de voegmortel voldoende is uitgehard voor u eventuele onzuiverheden met een schone, enigszins vochtige spons wegneemt. Ga voorzichtig te werk zodat u de voegen niet beschadigt.
- Maak de voegen vlak zonder ze uit te wassen met een vochtige spons, borstel ze met een zachte borstel of strijk ze glad en druk ze aan met een voegijzer, naargelang de gewenste afwerking.

- Als het oppervlak van de vloerbedekking begint af te poederen, dient u aan het eind van de werkzaamheden het stof weg te nemen met een stoffer of een droge doek.
- Maak de voegen de volgende dag opnieuw vochtig om de hardheid te bevorderen.

BELANGRIJKE TIPS

Voor gelijkmatige voegen zonder uitbloeiingen

- **Voor het aanbrengen van de voegmortel**
 - Wacht tot de vloer of de dekvloer en de klefmortel droog zijn voor u de voegen gaat vullen.
 - De ondergrond moet droog zijn en mag geen last hebben van optrekkend vocht.
- **Bij het aanbrengen van de voegmortel**
 - Respecteer de aanmaakverhouding.
 - Wacht tot de voeg is uitgehard voor u ze gaat reinigen.
 - Gebruik niet te veel water bij het reinigen.

VOORZORGEN BIJ GEBRUIK

- De gebruikstemperatuur ligt tussen +5°C en +30°C.
- Bij poreuze vloerbedekkingen is het aanbevolen om eerst de vlekgevoeligheid te testen.
- Niet met hoge druk reinigen (≥ 80 bar).
- Niet aanbrengen bij felle zon of sterke wind.
- Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad.

(1) Het is aanbevolen om eerst de vlekgevoeligheid te testen. (2) Waarden bepaald in het laboratorium bij 23°C en 50% relatieve vochtigheid, volgens de geldende norm.

TECHNISCHE BIJSTAND: De maatschappij ParexGroup NV. helpt en informeert ondernemingen die daarom verzoeken voor het starten van een werk, om te verduidelijken welke specifieke voorschriften gelden voor de verwerking van het product (of de werkwijze). Deze bijstand zal geen verband houden met het ontwerp van het werk, noch met de aanleg van de ondergronden, noch met een controle van de voorschriften voor het aanbrengen.

Technische documentatie 2015 - Dit gegevensblad heeft als doel informatie te verstrekken over de producteigenschappen. De hierin opgenomen informatie is gebaseerd op onze huidige kennis. De gebruiker moet informatie inwinnen over de aanpassing van het product voor het gewenste gebruik en nagaan of dit blad niet vervangen werd door een meer recente uitgave - Laatste versie beschikbaar op www.parexlanko.be. Deze technische fiche is een vertaling, enkel de originele Franstalige technische fiche is bindend.

ParexGroup N.V. / Industriepark 18 - 9031 Drongen
Tel (32) 09/281.07.77 - Fax (32) 09/281.08.88

PAREXLANKO

VERBRUIK

Indicatief verbruik voor bestrating van 30 mm dik = 3 à 11 kg/m²

VOEGBREEDTE

Afmetingen van de tegel	10 mm	15 mm
15 x 15 cm	7,6 kg/m ²	11,4 kg/m ²
11,5 x 24 cm	7,3 kg/m ²	10,9 kg/m ²
20 x 20 cm	5,7 kg/m ²	8,6 kg/m ²
30 x 30 cm	3,8 kg/m ²	5,6 kg/m ²
40 x 40 cm	2,9 kg/m ²	4,3 kg/m ²
45 x 45 cm	2,6 kg/m ²	3,8 kg/m ²
50 x 50 cm	2,3 kg/m ²	3,5 kg/m ²
60 x 60 cm	2,0 kg/m ²	2,9 kg/m ²

$$\text{Verbruik in kg/m}^2 = 0,19 \times h \times e \times \frac{(L + l)}{(L \times l)}$$

h: dikte van de tegel (mm)
e: voegbreedte (mm)
L: lengte van de tegel (cm)
l: breedte van de tegel (cm)

Indicatief verbruik voor strips van 15 mm dik = 6 à 9 kg/m²

VOEGBREEDTE

Afmetingen van de tegel	10 mm	15 mm
6 x 22 cm	6 kg/m ²	9 kg/m ²

Kleurenkaart



Gris



Beige



Pierre



Rose



Granit



Argile

De tinten kunnen vanwege de drukprocédés niet kleurgetrouw worden weergegeven.

VERBRUIK

- Tegels: 3 à 11 kg/m²
- Strips: 6 à 9 kg/m², (zie verbruikstabel).

VERPAKKING

- Zak van 25 kg.

PALLETISERING

- 42 zakken van 25 kg (1,05 ton).

HOUDBAARHEID

1 jaar na fabricagedatum in de oorspronkelijke, ongeopende verpakking, te beschermen tegen vorst.

WAARBORG

- Beroepsaansprakelijkheid van de fabrikant.

REFERENTIEDOCUMENT

- In overeenstemming met de EN 13 888-norm.

TECHNISCHE BIJSTAND: De maatschappij ParexGroup NV. helpt en informeert ondernemingen die daarom verzoeken voor het starten van een werf, om te verduidelijken welke specifieke voorschriften gelden voor de verwerking van het product (of de werkwijze). Deze bijstand zal geen verband houden met het ontwerp van het werk, noch met de aanleg van de ondergronden, noch met een controle van de voorschriften voor het aanbrengen.

Technische documentatie 2015 - Dit gegevensblad heeft als doel informatie te verstrekken over de producteigenschappen. De hierin opgenomen informatie is gebaseerd op onze huidige kennis. De gebruiker moet informatie inwinnen over de aanpassing van het product voor het gewenste gebruik en nagaan of dit blad niet vervangen werd door een meer recente uitgave - Laatste versie beschikbaar op www.parexlanko.be. Deze technische fiche is een vertaling, enkel de originele Franstalige technische fiche is bindend.

ParexGroup N.V. / Industriepark 18 - 9031 Drogenen
Tel (32) 09/281.07.77 - Fax (32) 09/281.08.88

PAREXLANKO