

561 MORTIER

BETON CELLULAIRE (MORTEL VOOR CELLENBETON)

METSELWERK



DE "PLUSPUNTEN" VAN HET PRODUCT

- Montage en reparatie van blokken cellenbeton
- Wit van kleur
- CSTBat-certificaat

DE "PLUSPUNTEN" DUURZAME ONTWIKKELING

- Geproduceerd op een ISO 14001-conforme locatie



*Informatie over de emissie niveaus van vluchtige stoffen aan de binnenlucht, die een risico op inadingsgevoelens opleveren, op een schaal van A+ (erg lage emissies) tot C (hoge emissies).

▼ KLEEFMORTEL, Montage en reparatie van blokken cellenbeton

EIGENSCHAPPEN

Kleefmortel op basis van hydraulisch bindmiddel, kiezelhoudende vulstoffen en hulpstoffen, klaar om aan te maken.

TOEPASSINGEN

- Montage van metselwerk in autoclaafgeharte blokken cellenbeton in overeenstemming met de NF EN 771-4-norm en het CSTBat-certificaat.

KENMERKEN

- **Uitzicht:** wit poeder klaar om te bevochtigen
- **Levensduur:** 4 uur bij +20°C
- **Correctietijd:** ongeveer 5 min
- **Dichtheid uitgehard product:** 1,4
- **In overeenstemming met de EN 998-2-norm Klasse M5**

Mechanische weerstand (MPa) ⁽¹⁾

Vervaltijd	28 dagen
Buiging	> 2 MPa
Samendrukking	> 5 MPa
Hechting	> 0,5 MPa

GEBRUIKSAANWIJZING

Vorbereiding van de ondergrond

- Verwijder het stof van de plaatsingsvlakken van de blokken alvorens u de mortel aanbrengt. Dit is verplicht voor gezaagde blokken.
- Bevochtig het oppervlak van de blokken niet.

Vorbereiding van het product

- 1 zak van 25 kg handmatig of bij voorkeur mechanisch mengen met 6,5 liter zuiver water.
- Laat de pasta 5 minuten rusten en homogeniseer hem vervolgens opnieuw voor gebruik.
- Voeg geen water of poeder toe tijdens het gebruik.

Toepassing van het product

- Het product wordt aangebracht met een speciale getande plakspaan op de twee smalle zijden (verticaal en horizontaal) van het blok, om zo volle voegen te maken van ongeveer 3 mm dik.
- Afgesprongen stukken kunnen worden gerepareerd met **561 MORTIER BETON CELLULAIRE**.
- Om grotere volumes te dichten maakt u een mengsel van 1 deel fijn zand op 2 delen **561 MORTIER BETON CELLULAIRE**.

VERBRUIK

Dikte van het blok	Hoeveelheid 561 MORTIER BETON CELLULAIRE
15 cm	4,5 à 6 kg/m ²
17,5 cm	5,5 à 7 kg/m ²
20 cm	6,5 à 8 kg/m ²
25 cm	8 à 10 kg/m ²
30 cm	10 à 12 kg/m ²

VOORZORGEN BIJ GEBRUIK

- Niet aanbrengen bij vorst.
- De ideale gebruikstemperatuur ligt tussen +5°C en +35°C.
- Wanneer het reeds verlijmd blok na enkele minuten moet worden gecorrigeerd, moeten de oppervlakken waarop **561 MORTIER BETON CELLULAIRE** is aangebracht grondig worden gereinigd alvorens u opnieuw kunt overgaan tot het verlijmen.
- Het is verboden om hydraulisch bindmiddel of hulpstoffen toe te voegen.
- Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad.

(1) Proeven verricht op proefstukken van 4 x 4 x 16 cm, bewaard bij 20°C en 50% vochtigheid. De laboratoriumwaarden zijn louter indicatief.

VERBRUIK

- Zie tabel.

VERPAKKING

- Zak van 25 kg.

HOUDBAARHEID

12 maanden na fabricagedatum in de oorspronkelijke, ongeopende verpakking, te beschermen tegen vorst.

WAARBORG

- Beroepsaansprakelijkheid van de fabrikant.

REFERENTIEDOCUMENTEN

- Technisch uitvoeringsdocument nr. 16/08-550.
- CSTBat-certificaat.
- EN 998-2-norm.
- DTU 20.1

TECHNISCHE BIJSTAND: De maatschappij ParexGroup S.A. helpt en informeert ondernemingen die daarom verzoeken voor het starten van een werf, om te verduidelijken welke specifieke voorschriften gelden voor de verwerking van het product (of de werkwijze). Deze bijstand zal geen verband houden met het ontwerp van het werk, noch met de aanleg van de ondergronden, noch met een controle van de voorschriften voor het aanbrengen.

Technische documentatie 2015 - Dit gegevensblad heeft als doel informatie te verstrekken over de producteigenschappen. De hierin opgenomen informatie is gebaseerd op onze huidige kennis. De gebruiker moet informatie inwinnen over de aanpassing van het product voor het gewenste gebruik en nagaan of dit blad niet vervangen werd door een meer recente uitgave - Bijwerking beschikbaar op www.parexlanko.be. Deze technische fiche is een vertaling, enkel de originele Franstalige technische fiche is bindend.

ParexGroup N.V. / Industriepark 18 - 9031 Drogen

Tel (32) 09/281.07.77 - Fax (32) 09/281.08.88

PAREXLANKO

SPECIALE MORTELS METSELWERK