

714 LANKOROAD SCCELLFLASH BLACK



1/2

WEGENBOUW



DE "PLUSPUNTEN" VAN HET PRODUCT

- Snelle uitharding
- Ingebruiknaam na 1 uur (T4 T5 bij 20°C)
- Zwarte kleur, geschikt voor wegenwerken
- Hoge mechanische weerstand
- Krimpgecompenseerd
- Regelbare reologie
- Homologatie van Orange S.A.

▼ KRIMPGECOMPENSEERD ZWART MICROBETON VOOR DE WEGENBOUW Snelle uitharding

EIGENSCHAPPEN

Krimpgecompenseerd microbeton uit zand, grind, speciale cement en hulpstoffen, klaar om te bevochtigen.

TOEPASSINGEN

- Inmetseling van rioolputten, kaders, straatpotten en telecomluiken.
- Vastzetten van signalisatiepanelen, straatmeubilair.
- Plaatselijke reparatie van kippennesten, sleuven.

KENMERKEN

- Werkzame stoffen op basis van hydraulische bindmiddelen, vrij van chloriden en metaaldeeltjes
- Aan te maken poeder
- Granulometrie: 0 - 10 mm
- Dichtheid uitgehard product: 2,2
- Levensduur: 10 minuten bij 20°C
- pH: 12
- Regelbare reologie, van kneedbare tot vloeibare consistentie

Bindtijd ⁽¹⁾

Temperatuur	+5 °C	+20 °C	+35 °C
Start van de binding	20 min	15 min	9 min
Einde van de binding	25 min	20 min	10 min

Mechanische weerstand (MPa) ⁽²⁾

Vervaltijd	1 u	2 u	24 u	7 dagen	28 dagen
Samendrukking	8	20	30	42	52

Ingebruiknaam ⁽¹⁾ volgens de SETRA-

indeling (Services d'Etudes sur les Transports, les Routes et leurs Aménagements - Studiedienst voor vervoer, wegenbouw en de bijbehorende voorzieningen)

	+5 °C	+20 °C	+30 °C
T4 T5 (licht verkeer)	2 u	1 u	1 u
T3+ T3- (gemiddeld verkeer)	4 u	2 u	2 u
T0 / T1 / T2 (zwaar verkeer)	5 u	4 u	4 u

GEBRUIKSAANWIJZING

Vorbereiding van de ondergrond

- Gezonde, schone, cohesieve, stabiele ondergrond met voldoende weerstand. Verwijder alle niet-hechtende delen.
- Stof verwijderen.
- Verzadig de ondergrond voor het aanbrengen van het product met water.
- Verwijder al het overtollige water.

Bereiding van het microbeton

- De bereiding van het mengsel kan worden aangepast naargelang van de gewenste reologie.
- Door de waterdosering aan te passen, kan de consistentie worden geregeld van kneedbaar (2,1 liter) tot bijzonder kneedbaar (2,5 liter).
- Maak **714 LANKOROAD SCCELLFLASH BLACK** aan met zuiver water.
- Meng het microbeton handmatig (met een truweel of spade) of mechanisch met een mengmachine of een betonmixer.
- **Gezien de reactiviteit van het product dient u bij gebruik van een betonmixer regelmatig de kom te spoelen om kieming te voorkomen.**
- Aanmaaktijd: 1 à 3 minuten naargelang van de omgevingstemperatuur.

(1) De laboratoriumwaarden zijn louter indicatief. (2) Proeven verricht op kubussen van 10 x 10, bewaard bij +20°C en 90% vochtigheid. De laboratoriumwaarden zijn louter indicatief.

TECHNISCHE BIJSTAND: De maatschappij ParexGroup S.A. helpt en informeert ondernemingen die daarom verzoeken voor het starten van een werf, om te verduidelijken welke specifieke voorschriften gelden voor de verwerking van het product (of de werkwijze). Deze bijstand zal geen verband houden met het ontwerp van het werk, noch met de aanleg van de ondergronden, noch met een controle van de voorschriften voor het aanbrengen.

Technische documentatie 2015 - Dit gegevensblad heeft als doel informatie te verstrekken over de producteigenschappen. De hierin opgenomen informatie is gebaseerd op onze huidige kennis. De gebruiker moet informatie inwinnen over de aanpassing van het product voor het gewenste gebruik en nagaan of dit blad niet vervangen werd door een meer recente uitgave - Bijwerking beschikbaar op www.parexlanko.be. Deze technische fiche is een vertaling, enkel de originele Franstalige technische fiche is bindend.

ParexGroup N.V. / Industriepark 18 - 9031 Drogen
Tel (32) 09/281.07.77 - Fax (32) 09/281.08.88

PAREXLANKO

SPECIALE MORTELS WEGENBOUW

714 LANKOROAD SCCELLFLASH BLACK



2/2

WEGENBOUW

Inmetzing van een rioolput

- Verzonken effen verticale randen maken.
- Ga daarbij tot op de schoorsteenkap of tot op een harde ring (verwijder oude legbedden).
- Verwijder het stof en reinig vervolgens de uitkapping overvloedig met water (bevochtiging van de ondergrond).
- Verwijder vuil en niet-hechtende delen op het kader.
- Verwijder overtollig water.
- Breng bekisting aan (luchtkamer of vooraf voorbereide bekisting).
- Spreid een legbed uit en zet het kader op zijn plaats.
- Sluit het kader in door de ring te vullen met **714 LANKOROAD SCCELLFLASH BLACK** en goed aan te drukken.
- Schraap **714 LANKOROAD SCCELLFLASH BLACK** weg op het niveau van het wegdek.
- Sluit het wegdek. Schuur het oppervlak.

Dosering/rendement

Hoeveelheid	1 zak van 25 kg
Water	2,1 à 2,5 liter
Volume na het aanbrengen	12 liter

VOORZORGEN BIJ GEBRUIK

- Uiterste gebruikstemperatuur: +5°C tot +35°C.
- Niet mengen met andere hydraulische bindmiddelen.
- Het is verboden om zand of hulpstoffen toe te voegen.
- Bescherm het oppervlak tegen uitdroging met **742 LANKOCURING**.
- Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad.

VERPAKKING

- Zak van 25 kg.

HOUDBAARHEID

9 maanden na fabricagedatum in de oorspronkelijke, ongeopende verpakking, te beschermen tegen vorst.

WAARBORG

- Beroepsaansprakelijkheid van de fabrikant.

REFERENTIEDOCUMENTEN

- Typegoedkeuring van Orange S.A.
- EGIS-RAPPORT "Weerstand tegen afbladdering" volgens XP P18-420.

TECHNISCHE BIJSTAND: De maatschappij ParexGroup S.A. helpt en informeert ondernemingen die daarom verzoeken voor het starten van een werf, om te verduidelijken welke specifieke voorschriften gelden voor de verwerking van het product (of de werkwijze). Deze bijstand zal geen verband houden met het ontwerp van het werk, noch met de aanleg van de ondergronden, noch met een controle van de voorschriften voor het aanbrengen.

Technische documentatie 2015 - Dit gegevensblad heeft als doel informatie te verstrekken over de producteigenschappen. De hierin opgenomen informatie is gebaseerd op onze huidige kennis. De gebruiker moet informatie inwinnen over de aanpassing van het product voor het gewenste gebruik en nagaan of dit blad niet vervangen werd door een meer recente uitgave - Bijwerking beschikbaar op www.parexlanko.be. Deze technische fiche is een vertaling, enkel de originele Franstalige technische fiche is bindend.

ParexGroup N.V. / Industriepark 18 - 9031 Drogen

Tel (32) 09/281.07.77 - Fax (32) 09/281.08.88

PAREXLANKO