

751 LANKOLATEX

1/2

MORTELVERBETERAAR



+ DE "PLUSPUNTEN" VAN HET PRODUCT

- Zorgt voor de waterdichting van mortels en verbetert de weerstand tegen olie, vet, brandstof, verdunde zuren
- Verlaagt de elasticiteitsmodulus en verbetert de treksterkte, de slijtvastheid en de schokbestendigheid van de mortel
- Geschikt voor de uitvoering van werken die zelfs permanent in contact zijn met water of zeewater (met aangepast cement)
- Droge stof: 50%



*Informatie over de emissie niveaus van vluchtige stoffen aan de binnenuitdamping, die een risico op inadempingsgevoelens opleveren, op een schaal van A+ (erg lage emissies) tot C (hoge emissies).

▼ HECHTINGSVERBETERAAR, Hechting en waterdichting van mortels en beton

EIGENSCHAPPEN

Emulsie van kunstharz die de prestaties van mortels en beton aanzienlijk verbetert

TOEPASSINGEN

- Hechtlaag voor pleisterwerk en dekvloeren
- Pleisterwerk op basis van cement en basterdpleisters
- Waterdichte pleisters voor bekuiping, reservoirs, opvangbakken en zwembaden
- Hechting van pleisterwerk op gips
- Niet-hechtende cementdekvloeren zonder loskappen van de ondergrond
- Hechtende dekvloeren
- Dekvloeren verbeterd voor betegeling
- Mortel voor het egaliseren en herprofilen van hoeken of afgesprongen stukken
- Bindmortel voor hernemingen bij het storten van beton
- Mortel voor het plaatsen van prefabelementen
- Voeg- en tochtichtingsmortels voor diverse voegen van metselwerk, schouwen boven het dak, slabben
- Reparatie van betonvloeren

KENMERKEN

- **Uitzicht:** witte, melkachtige vloeistof
- **Dichtheid:** 1,01 bij +20°C
- **Droge stof:** 47 % ± 2%
- **Oplosbaarheid:** volledig oplosbaar in water
- **pH:** 10 ± 0,5

GEBRUIKSAANWIJZING

Vorbereiding van de ondergrond

- Schone, gezonde en stofvrije ondergronden die vrij zijn van olieresten, cementslib, hardingsproducten of verfresten.

Raaplaag maken

Traditionele pleisters

- Meng een deel cement met een deel 0-3-zand.
- Maak aan met de **751 LANKOLATEX**-oplossing tot een smeuge consistentie ontstaat.
- Druk de raaplaag aan op de bevochtigde ondergrond volgens de dikte van de korrel.
- Laat uitharden voor u de pleisterlaag aanbrengt.

Gebruiksklare pleisters

- Meng 10% **751 LANKOLATEX** in het aanmaakwater van het product.

Een hechtlaag maken voor traditionele dekvloeren en beton

- Meng een deel cement met een of twee delen 0-3-zand.
- Maak aan met de **751 LANKOLATEX**-oplossing tot een smeuge consistentie ontstaat.
- Met de borstel of de bezem aanbrengen op de vochtige ondergrond.
- Breng het beton of de dekvloer aan op deze nog verse hechtlaag.

Gebruiksklare mortels

- **751 LANKOLATEX** wordt gebruikt als een verdunde oplossing van 1 deel **751 LANKOLATEX** en 2 delen leidingwater voor de toepassingen in de tabel.

Porositeitsregelaar

- Op lichte ondergronden (cellenbeton - geschuorde blokken of andere...)
 - 1°) Maak een oplossing door 1 deel **751 LANKOLATEX** te mengen met 4 delen water.
 - 2°) Breng deze oplossing binnen een uur voor het aanbrengen van de eerste pleisterlaag op alle blokken aan.

Waterdichting, verbetering van de kenmerken van mortels en beton

- Gebruik de **751 LANKOLATEX**-oplossing in plaats van aanmaakwater.

Hechting van gips

- **751 LANKOLATEX** wordt gebruikt als een verdunde oplossing van 1 deel **751 LANKOLATEX** en 2 delen leidingwater ter vervanging van het aanmaakwater.

Passivering van staal

- Maak de reparatiemortel van het **LANKOREP**-gamma aan met zuivere **751 LANKOLATEX** tot u een smeuge consistentie bekomt.
- Breng dit mengsel met behulp van een borstel of penseel aan op het vooraf voorbereide staal.
- Breng de reparatiemortel aan op de nog verse voorbereiding.

VOORZORGEN BIJ GEBRUIK

- Het product schudden voor gebruik.
- Het product vorstvrij bewaren.
- Als het product per ongeluk bevestigd, dient u het in een omgeving van +20°C te plaatsen en het na enkele uren goed te schudden om het weer homogeen te maken.
- Dit product kan zonder gevaar gehanteerd worden.
- De dosering als bindmiddel moet voldoen aan de beroepsregels voor de desbetreffende werken.
- **751 LANKOLATEX** mag nooit in zuivere vorm rechtstreeks op de ondergrond worden aangebracht.
- Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad.

TECHNISCHE BIJSTAND: De maatschappij ParexGroup S.A. helpt en informeert ondernemingen die daarvoor verzoeken voor het starten van een werk, om te verduidelijken welke specifieke voorschriften gelden voor de verwerking van het product (of de werkwijze). Deze bijstand zal geen verband houden met het ontwerp van het werk, noch met de aanleg van de ondergronden, noch met een controle van de voorschriften voor het aanbrengen.

Technische documentatie 2015 - Dit gegevensblad heeft als doel informatie te verstrekken over de producteigenschappen. De hierin opgenomen informatie is gebaseerd op onze huidige kennis. De gebruiker moet informatie inwinnen over de aanpassing van het product voor het gewenste gebruik en nagaan of dit blad niet vervangen werd door een meer recente uitgave - Bijwerking beschikbaar op www.parexlanko.be. Deze technische fiche is een vertaling, enkel de originele Franstalige technische fiche is bindend.

ParexGroup N.V. / Industriepark 18 - 9031 Drogen
Tel (32) 09/281.07.77 - Fax (32) 09/281.08.88

PAREXLANKO











SPECIALE MORTELS MORTELVERBETERAAR

751 LANKOLATEX





2/2

MORTELVERBETERAAR

MORTELS OP SAMENSTELLING

Werken	Dikte	Bindmiddel	Droog zand	Mengsel oplossing WATER / 751 LANKOLATEX		
				Water	751 LANKOLATEX	Hoeveelheid
HECHTLAAG	5 mm	 35kg Cement	7 X  10 liter	2 delen	1 deel	Aan te passen aan de gewenste consistentie
		 25kg Gips	5 X  10 liter	4 delen	1 deel	Aan te passen aan de gewenste consistentie
BRIJ	5 mm	 35kg Cement	2 X  10 liter	2 delen	1 deel	Aan te passen aan de gewenste consistentie
WATERDICHTING	10 mm	 35kg Cement	4 X  10 liter	2 delen	1 deel	Aan te passen aan de gewenste consistentie
REPARATIE	> 10 mm	 35kg Cement	4 X  10 liter	2 delen	1 deel	Aan te passen aan de gewenste consistentie
PASSIVERING		Cement			ZUIVERE 751 LANKOLATEX	Aan te passen tot u een smeuge consistentie bekomt

GEBRUIKSKLARE MORTELS (OC3)

Uitvoeringen	Pleisterwerk	Mortels	Oplossing	Verbruik
HECHTLAAG	 25kg*		0,5 liter 751 LANKOLATEX voor ongeveer 6 liter zuiver water voor 10 mm dikte	ongeveer 2,75 liter voor 5 mm dikte
BRIJ		 25kg**	1,20 liter 751 LANKOLATEX voor ongeveer 4 liter zuiver water voor 10 mm dikte	ongeveer 1,65 liter voor 3 mm dikte
WATERDICHTING		 25kg**	1 liter 751 LANKOLATEX voor ongeveer 3 liter zuiver water voor 10 mm dikte	ongeveer 0,5 liter voor 10 mm dikte
REPARATIE		 25kg**	1 liter 751 LANKOLATEX voor ongeveer 3,4 liter zuiver water voor 10 mm dikte	ongeveer 0,2 liter voor 2 mm dikte

* Naargelang van de gebruiksklare pleisters - ** Naargelang van de gebruiksklare mortels

VERPAKKING

- Bus van 2 liter.
- Bus van 5 liter.
- Bus van 20 liter.
- Vat van 215 liter.

HOUDBAARHEID

18 maanden vanaf fabricagedatum in gesloten oorspronkelijke verpakking, te beschermen tegen vorst en hoge temperaturen.

WAARBORG

- Beroepsaansprakelijkheid van de fabrikant.

TECHNISCHE BIJSTAND: De maatschappij ParexGroup S.A. helpt en informeert ondernemingen die daarom verzoeken voor het starten van een werf, om te verduidelijken welke specifieke voorschriften gelden voor de verwerking van het product (of de werkwijze). Deze bijstand zal geen verband houden met het ontwerp van het werk, noch met de aanleg van de ondergronden, noch met een controle van de voorschriften voor het aanbrengen.

Technische documentatie 2015 - Dit gegevensblad heeft als doel informatie te verstrekken over de producteigenschappen. De hierin opgenomen informatie is gebaseerd op onze huidige kennis. De gebruiker moet informatie inwinnen over de aanpassing van het product voor het gewenste gebruik en nagaan of dit blad niet vervangen werd door een meer recente uitgave - Bijwerking beschikbaar op www.parexlanko.be. Deze technische fiche is een vertaling, enkel de originele Franstalige technische fiche is bindend.

ParexGroup N.V. / Industriepark 18 - 9031 Drogen
Tel (32) 09/281.07.77 - Fax (32) 09/281.08.88

PAREXLANKO