

760 LANKOPASSIV

REPARATIE



DE "PLUSPUNTEN" VAN HET PRODUCT

- Bescherming van betonwapeningen
- Eéncomponentlijm
- Kan al na 2 uur bedekt worden
- In overeenstemming met de EN 1504-7-markering



▼ CORROSIEWERENDE BEDEKKING, bescherming van betonwapeningen

EIGENSCHAPPEN

Solventgedragen ééncomponentsverf om betonwapeningen te beschermen tegen corrosie.

TOEPASSINGEN

- Passivering van betonwapeningen voor reparaties met hydraulische mortels, in het bijzonder met mortels uit het LANKOREP-gamma.

KENMERKEN

- **Uitzicht:** satijnachtig
- **Kleur:** chamois
- **Dichtheid:** 1,5
- **Droge stof per gewicht:** 72%
- **Wachttijd bij 20°C en 50% relatieve vochtigheid:**
 - *Stofdroog:* 5 min
 - *Handdroog:* 15 min
 - *Kan worden bedekt na:* 2 u
- **In overeenstemming met de corrosiebeschermingstest volgens NF EN 15183**

GEBRUIKSAANWIJZING

Vorbereitung van de ondergrond


- Maak de wapeningen vrij zodat ze omhuld kunnen worden.
- Verwijder roest (met een staalborstel of door zandstralen).
- Stof verwijderen.
- De wapeningsstaven moeten perfect droog en vetvrij zijn bij het aanbrengen.

TOEPASSING

- Open de pot en maak **760 LANKOPASSIV** homogeen door het product handmatig om te roeren.
- Breng het product met behulp van een penseel in een dikke laag aan op de voorbereide wapeningen.
- Zorg ervoor dat het product niet op het beton terecht komt.
- De reparatiemortel moet worden aangebracht zodra **760 LANKOPASSIV** droog is, ten vroegste 2 uur nadat het product op de staven is aangepast.
- U kunt de behandelde staven enkele dagen laten rusten. In dat geval dient u te controleren of de bedekking niet beschadigd is geraakt tijdens de rustperiode. In dat geval dient u een tweede laag **760 LANKOPASSIV** aan te brengen.
- Gereedschap kunt u reinigen met **725 LANKODILOX**.

VOORZORGEN BIJ GEBRUIK

- Uiterste gebruikstemperatuur: +5°C tot +35°C.
- Goed verluchte ruimten.
- Het is aanbevolen om handschoenen te dragen.
- Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad.

 09	
760 LANKOPASSIV - Prestatieverklaring nr. 76649	
ParexGroup N.V. / Industriepark 18 - 9031 Drongen 0 826 08 68 78* *0,15 €/TTC/min	
EN 1504-7: 2006 Waterdichte corrosiewerende bedekking (11.2) voor de reparatie en bescherming van beton in gebouwen en civieltechnische werken met beperkte prestatie-eisen	
Bescherming tegen corrosie:	Voldoende
Afpelweerstand van het beklede staal in het beton:	NPD
Gevaarlijke stoffen:	Conform 5.3

VERBRUIK

- Ongeveer 0,1 liter/m².

VERPAKKING

- Pot van 3 liter.

HOUDBAARHEID

24 maanden vanaf fabricagedatum in de oorspronkelijke, ongeopende verpakking, te beschermen tegen vorst, hoge temperaturen en warmtebronnen.

WAARBORG

- Beroepsaansprakelijkheid van de fabrikant.

REFERENTIEDOCUMENTEN

- PV LNE van 28/08/1997 "Evaluatie van een corrosiewerende bescherming voor stalen betonwapeningen".
- PV APPLUS
- CE-prestatieverklaring.

TECHNISCHE BIJSTAND: De maatschappij ParexGroup S.A. helpt en informeert ondernemingen die daarom verzoeken voor het starten van een werk, om te verduidelijken welke specifieke voorschriften gelden voor de verwerking van het product (of de werkwijze). Deze bijstand zal geen verband houden met het ontwerp van het werk, noch met de aanleg van de ondergronden, noch met een controle van de voorschriften voor het aanbrengen.

Technische documentatie 2015 - Dit gegevensblad heeft als doel informatie te verstrekken over de producteigenschappen. De hierin opgenomen informatie is gebaseerd op onze huidige kennis. De gebruiker moet informatie inwinnen over de aanpassing van het product voor het gewenste gebruik en nagaan of dit blad niet vervangen werd door een meer recente uitgave - Bijwerking beschikbaar op www.parexlanko.be. Deze technische fiche is een vertaling, enkel de originele Franstalige technische fiche is bindend.

ParexGroup N.V. / Industriepark 18 - 9031 Drongen

Tel (32) 09/281.07.77 - Fax (32) 09/281.08.88

PAREXLANKO

SPECIALE MORTELS REPARATIE