



DE "PLUSPUNTEN" VAN HET PRODUCT

- Pasta, klaar om te verdunnen
- Gekleurd met minerale pigmenten
- Matte afwerking
- Nieuwbouw en renovatie



*Informatie over de emissie-niveau van vluchtige stoffen aan de binnenlucht, die een risico op inademetoxiteit opleveren, op een schaal van A+ (erg lage emissies) tot C (hoge emissies).

▼ PASTA OP KALKBASIS

DEFINITIE

Traditionele pasta op basis van luchtkalk (vette kalk) voor het decoreren van pleisterwerk, stenen, bakstenen en gips- en kalkmortel.

Aanpasbaar naargelang van de gewenste afwerking (patina, kalk, verdund, ...).

ONDERGRONDEN

Toegelaten

De staat van de ondergrond moet voldoen aan de voorschriften die zijn vastgesteld in DTU 59.1 en DTU 26.1.

- Pleister op kalkbasis: **PARLUMIÈRE, PAREXAL, PARINTER RÉNOVATION, CALCIDECO.**
- Gips-kalkmortel: **PARILIEN** of **PARILIEN FIN.**
- Kalksteen, baksteen.
- Compatibele poreuze ondergronden.

Uitgesloten:

- Gesloten of waterafstotende afwerkingen, oude verf of organische kunstharpleister.

KENMERKEN

- Samenstelling: luchtkalk in pastavorm (vette kalk), minerale pigmenten, organische hulpstoffen (<5% conform FDT 30-808)
- Volumieke massa: 1,5 kg/liter
- Classificatie: minerale afwerking op kalkbasis (FDT 30-808), klasse D2 (P84403-norm).

TOEPASSING

Vorbereiding van de ondergrond

Kalkpleister

- Ruwe ondergrond: verwijder stof en vet.
- Geschilderde ondergrond: de oude bedekking afkappen en verwijderen tot op de oorspronkelijke ondergrond.
- Breng met de rol of de borstel een laag **CALCILANE FOND** aan om de porositeit te regelen. Laat 4 à 6 uur drogen alvorens te bedekken met **CALCILANE BADIGEON.**

Gips-kalkmortel

- Nieuwe gips-kalkmortel: indien de mortel al meerdere maanden droog is, schraapt u het oppervlak opnieuw af met een gekartelde spaan om de porositeit te herstellen. Reinig daarna het oppervlak en verwijder het stof.
- Oude, geschilderde gips-kalkmortel: verwijder de verf, schraap het oppervlak opnieuw af met een gekartelde spaan, reinig het en verwijder het stof.
- Oude, onbewerkte gips-kalkmortel: schraap het oppervlak opnieuw af met een gipsschaaf of zandstraal het oppervlak, reinig het en verwijder het stof.

Materiaal

- Vierkante borstel met lange haren, kwast, natuurlijke spons... naargelang de gewenste afwerking.

TOEPASSING

- Het product goed mengen voor gebruik.

KLASSIEKE AFWERKING (mat geborsteld)

- Breng met behulp van een borstel met lange zijde haren a secco of a fresco **CALCILANE BADIGEON** aan, verdund met 10 à 30% water (naargelang van de gewenste consistentie), in minimaal 2 kruiselingse lagen met ongeveer 12 uur tussentijd.
- De 1^e laag is altijd sterker verdund dan de tweede.
- Om de matte afwerking te behouden, mag het product niet te dik worden aangebracht en niet te veel worden bewerkt.

OUD EFFECT (gestructureerd, geborsteld, gesponst, gedept, gespateled...)

- Breng op de klassieke droge afwerking een derde laag aan met een mengsel van 1 eenheid **CALCILANE BADIGEON** verdund met 5 delen **CALCILANE BADIGEON** en pas de consistentie aan met water naargelang van de gewenste textuur en afwerking.
- Het effect met verschillende schakeringen is een gewenste natuurlijke eigenschap van bedekkingen op kalkbasis.

GEPATINEERDE AFWERKING voor een egale kleur en diep chromatisch effect

- **CALCILANE BADIGEON** verdunden met een mengsel van 1 deel **CALCILANE FOND** voor 1 deel water, tot u de gewenste consistentie en doorzichtigheid hebt bereikt.
- Door verschillende kleuren over elkaar aan te brengen wordt het diepte-effect versterkt.

TECHNISCHE BIJSTAND: De maatschappij ParexGroup S.A. helpt en informeert ondernemingen die daarom verzoeken voor het starten van een werk, om te verduidelijken welke specifieke voorschriften gelden voor de verwerking van het product (of de werkwijze). Deze bijstand zal geen verband houden met het ontwerp van het werk, noch met de aanleg van de ondergronden, noch met een controle van de voorschriften voor het aanbrengen.

Technische documentatie 2015 - Dit gegevensblad heeft als doel informatie te verstrekken over de producteigenschappen. De hierin opgenomen informatie is gebaseerd op onze huidige kennis. De gebruiker moet informatie inwinnen over de aanpassing van het product voor het gewenste gebruik en nagaan of dit blad niet vervangen werd door een meer recente uitgave - Bijwerking beschikbaar op www.parexlanko.be. Deze technische fiche is een vertaling, enkel de originele Franstalige technische fiche is bindend.

AFWERKING op gips-kalkmortel

A fresco

- Breng **CALCILANE BADIGEON** aan binnen 48 uur na het aanbrengen van de afwerkingslaag, die gelijkmatig moet worden bevochtigd voor ze kan worden afgewerkt.
- Het product wordt met de borstel aangebracht in 2 kruiselinge lagen met een tussentijd van 24 uur, naargelang van de weersomstandigheden.
- De eerste laag wordt 50% verdund, de tweede 20%.

A secco

- Breng na het voorbereiden van de ondergrond, het product met de borstel aan in 2 kruiselinge lagen met een tussentijd van minimaal 24 uur.
- De eerste laag wordt 50% verdund, de tweede 20%.
- Bij droog en zonnig weer en/of veel wind, kan het nodig zijn om de eerste laag licht te bevochtigen.

Verbruik

- Ongeveer 0,4 liter/m² voor 2 lagen met de borstel, naargelang van de staat van de ondergrond en de gewenste afwerking.
- Ongeveer 0,09 kg/m² voor een gepatineerd effect.

GEbruIKSVOORWAARDEN

- Reinig spatten van het product meteen met water om kalkvlekken te voorkomen.
- Voor en tijdens de werken dient u schrijnwerk, metalen elementen en glas te beschermen.
- Bescherm de gevel tijdens de werken en gedurende ten minste 3 dagen na het aanbrengen tegen regen, mist en stofregen.
- Product gevoelig voor vocht, mist en condensatie, die uitbloeiingen en kleurvervaging in de hand werken.
- Gebruikstemperatuur tussen 5°C en 30°C. Niet aanbrengen bij felle droge en warme wind, regen of mist, of op bevroren ondergronden.
- Irriterend product: draag handschoenen en een veiligheidsbril. Bij contact met de ogen of de huid ONMIDDELLIJK overvloedig spoelen met schoon water en een arts raadplegen.
- Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad.

VERPAKKING

- Emmer van 25 kg.
- Emmer van 5 kg.

HOUDBAARHEID

12 maanden vanaf fabricagedatum in gesloten oorspronkelijke verpakking, te beschermen tegen vorst en hoge temperaturen.

WAARBORG

- Beroepsaansprakelijkheid van de fabrikant.

TECHNISCHE BIJSTAND: De maatschappij ParexGroup S.A. helpt en informeert ondernemingen die daarom verzoeken voor het starten van een werk, om te verduidelijken welke specifieke voorschriften gelden voor de verwerking van het product (of de werkwijze). Deze bijstand zal geen verband houden met het ontwerp van het werk, noch met de aanleg van de ondergronden, noch met een controle van de voorschriften voor het aanbrengen.

Technische documentatie 2015 - Dit gegevensblad heeft als doel informatie te verstrekken over de producteigenschappen. De hierin opgenomen informatie is gebaseerd op onze huidige kennis. De gebruiker moet informatie inwinnen over de aanpassing van het product voor het gewenste gebruik en nagaan of dit blad niet vervangen werd door een meer recente uitgave - Bijwerking beschikbaar op www.parexlanko.be. Deze technische fiche is een vertaling, enkel de originele Franstalige technische fiche is bindend.