



## DE "PLUSPUNTEN" VAN HET PRODUCT

- Verbergt barstvorming in de ondergrond
- Gebruiksklare gebluste kalk



\*Informatie over de emissieniveau van vluchtige stoffen aan de binnenlucht, die een risico op inadamingstoxiciteit opleveren, op een schaal van A+ (erg lage emissies) tot C (hoge emissies).

## ▼ KALKPLEISTER

### DEFINITIE

Fijne, minerale pleister (1 mm) op basis van luchtkalk (vette kalk) en marmervoeder voor het decoreren van pleisterwerk.

### AFWERKING

- Gestukadoord
- Gladgestreken
- Gespateld
- Geschuurd
- Gesponst
- Fijn gevilt...

### ONDERGRONDEN

#### Toegelaten

De staat van de ondergrond moet voldoen aan de voorschriften die zijn vastgesteld in DTU 59.1 en DTU 26.1.

- Mortel op kalkbasis: **PARLUMIERE CLAIR, PARLUMIERE STH, PARINTER RENOVATIE.**
- Gips-kalkmortel: **PARILIEN** of **PARILIEN FIN.**
- Grondpleisters voor waterwering: **PARMUREX, MONOGRIS E.**

#### Uitgesloten:

- Gesloten of waterwerende afwerkingen, oude verf of organische sierpleister.

### KENMERKEN

- Samenstelling: luchtkalk (vette kalk), marmervoeder, minerale pigmenten, organische toeslagstoffen (<5% conform FDT 30-808)
- Fijne granulometrie: 1 mm
- Volumieke massa: 1,75 kg/liter
- Indeling: minerale afwerking op kalkbasis (FDT 30-808), conform de P84403-norm.

### TOEPASSING

#### Vorbereiding van de ondergrond

##### Pleister op basis van kalk of hydraulische kalk:

- Ruwe ondergrond: verwijder stof en vet.
- Geschilderde ondergrond: de oude bedekking afkappen en verwijderen tot op de oorspronkelijke ondergrond.
- Breng met de rol of de borstel een laag **CALCILANE FOND** aan om de porositeit te regelen. Laat 4 à 6 uur drogen alvorens te bedekken met **CALCILANE ENDUIT.**

##### Gips-kalkmortel

- Nieuwe gips-kalkmortel: indien de mortel al meerdere maanden droog is, schraapt u het oppervlak opnieuw af met een gekartelde spaan om de porositeit te herstellen. Reinig daarna het oppervlak en verwijder het stof.
- Oude, geschilderde gips-kalkmortel: verwijder de verf, schraap het oppervlak opnieuw af met een gekartelde spaan, reinig het en verwijder het stof.
- Oude, onbewerkte gips-kalkmortel: schraap het oppervlak opnieuw af met een gipschaaf of zandstraal het oppervlak, reinig het en verwijder het stof.

#### Materiaal

- Roestvrijstalen plakspaan met afgeronde hoeken, sponsbord, spatel.

### TOEPASSING

- Het product goed mengen voor gebruik.
- Aanbrengen in 2 afzonderlijke lagen met ongeveer 12 à 24 uur tussentijd.

#### KLASSIEKE AFWERKING (gefilt, gewreven...)

- Breng met een roestvrijstalen plakspaan een 1<sup>e</sup> laag **CALCILANE ENDUIT** aan en druk aan over de dikte van de korrel. Breng na 12 à 24 uur drogen de 2<sup>e</sup> laag aan.
- Creëer wanneer de 2<sup>e</sup> laag nog vers is een gewreven of gefilt afwerking met een vochtig sponsbord.

#### GESTUKADOORDE AFWERKING (gladgestreken, spateld...)

- Breng met een roestvrijstalen plakspaan een 1<sup>e</sup> laag **CALCILANE ENDUIT** aan en druk aan over de dikte van de korrel. Breng na 12 à 24 uur drogen de 2e laag aan.
- Creëer wanneer de 2<sup>e</sup> laag nog vers is een gladgestreken of spatelde afwerking door het product aan te drukken met een roestvrijstalen plakspaan met afgeronde hoeken of met een spatel voor een meer gestructureerd effect.
- Het effect met verschillende schakeringen is een gewenste natuurlijke eigenschap van bedekkingen op kalkbasis.
- Bij binnendecoratie kan een oppervlaktebehandeling met zwarte zeep of **BIOGRAFFITI PROTECTION** op basis van natuurlijke was een beschermend geboend effect geven (nadat **CALCILANE ENDUIT** minstens 7 dagen heeft kunnen drogen).

**TECHNISCHE BIJSTAND:** De maatschappij ParexGroup S.A. helpt en informeert ondernemingen die daarom verzoeken voor het starten van een werf, om te verduidelijken welke specifieke voorschriften gelden voor de verwerking van het product (of de werkwijze). Deze bijstand zal geen verband houden met het ontwerp van het werk, noch met de aanleg van de ondergronden, noch met een controle van de voorschriften voor het aanbrengen.

**Technische documentatie 2015** - Dit gegevensblad heeft als doel informatie te verstrekken over de producteigenschappen. De hierin opgenomen informatie is gebaseerd op onze huidige kennis. De gebruiker moet informatie inwinnen over de aanpassing van het product voor het gewenste gebruik en nagaan of dit blad niet vervangen werd door een meer recente uitgave - Bijwerking beschikbaar op [www.parexlanko.be](http://www.parexlanko.be). Deze technische fiche is een vertaling, enkel de originele Franstalige technische fiche is bindend.

### **AFWERKING op gips-kalkmortel (PARILIEN, PARILIEN FIN)**

#### A fresco

- Breng **CALCILANE ENDUIT** aan binnen 48 uur na het aanbrengen van de afwerkingslaag met de pleister **PARILIEN**, die gelijkmatig moet worden bevochtigd voor hij kan worden afgewerkt. Het product wordt aangebracht met een roestvrijstalen plakspaan, in 2 lagen met een tussentijd van 24 uur, naargelang van de weersomstandigheden.

#### A secco

- Breng na het voorbereiden van de ondergrond, het product met een roestvrijstalen plakspaan aan in 2 lagen met een tussentijd van minimaal 24 uur. Bij droog en zonnig weer en/of veel wind, kan het nodig zijn om de eerste laag licht te bevochtigen.

#### Verbruik

3 à 3,5 liter/m<sup>2</sup> voor 2 lagen naargelang van de staat van de ondergrond en de gewenste afwerking.

### **GEbruIKSVOORWAARDEN**

- Reinig spatten van het product meteen met water om kalkvlekken te voorkomen.
- Voor en tijdens de werken dient u schrijnwerk, metalen elementen en glas te beschermen.
- Bescherm de gevel tijdens de werken en gedurende ten minste 3 dagen na het aanbrengen tegen regen, mist en stofregen.
- Product gevoelig voor vocht, mist en condensatie, die uitbloeiingen en kleurvervaging in de hand werken.
- Gebruikstemperatuur tussen +5°C en +30°C. Niet aanbrengen bij felle droge en warme wind, regen of mist, of op bevroren ondergronden.
- Irriterend product: draag handschoenen en een veiligheidsbril. Bij contact met de ogen of de huid ONMIDDELLIJK overvloedig spoelen met schoon water en een arts raadplegen.
- Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad.

#### **VERPAKKING**

- Emmer van 25 kg.

#### **HOUDBAARHEID**

12 maanden na fabricagedatum in de oorspronkelijke, ongeopende verpakking, te beschermen tegen vorst.

#### **WAARBORG**

- Beroepsaansprakelijkheid van de fabrikant.

**TECHNISCHE BIJSTAND:** De maatschappij ParexGroup S.A. helpt en informeert ondernemingen die daarom verzoeken voor het starten van een werf, om te verduidelijken welke specifieke voorschriften gelden voor de verwerking van het product (of de werkwijze). Deze bijstand zal geen verband houden met het ontwerp van het werk, noch met de aanleg van de ondergronden, noch met een controle van de voorschriften voor het aanbrengen.

**Technische documentatie 2015** - Dit gegevensblad heeft als doel informatie te verstrekken over de producteigenschappen. De hierin opgenomen informatie is gebaseerd op onze huidige kennis. De gebruiker moet informatie inwinnen over de aanpassing van het product voor het gewenste gebruik en nagaan of dit blad niet vervangen werd door een meer recente uitgave - Bijwerking beschikbaar op [www.parexlanko.be](http://www.parexlanko.be). Deze technische fiche is een vertaling, enkel de originele Franstalige technische fiche is bindend.