



DE "PLUSPUNTEN" VAN HET PRODUCT

- Speciaal voor gevels
- Natuurlijk mat uitzicht
- Uitstekende dekking

▼ ACRYL-DECORATIEVERF

DEFINITIE

Matte acrylverf, klasse D2, voor de afwerking van gevels.

Afwerking

- Mat

ONDERGRONDEN

Toegelaten

- Ruwe ondergronden op basis van hydraulische bindmiddelen
- Oude verf in goede staat.

Uitgesloten:

- Ondergronden met een helling van meer dan 10° ten opzichte van het verticale vlak.

KENMERKEN

- Uitzicht: smeuijge vloeistof, wit of gekleurd volgens de kleurenkaart
- Aard: acrylpolymeer van styreen in dispersie
- Schijnbare volumieke massa: 1,4 kg/dm³
- Verdunning: water
- Droge stof per gewicht: 63% ± 2%

Classificatie

- NF T 36 005 Familie I klasse 7 b2
- XPT 34-722: klasse D2

UITVOERING

De toepassing moet voldoen aan dit productgegevensblad en DTU 59.1.

Voorbereiding van de ondergrond

Het oppervlak en de kwaliteit van de ondergrond moeten voldoen aan de bepalingen voor het desbetreffende soort materiaal van DTU 59.1.

Voorbereiding van het product

- Meng het product zorgvuldig in de emmer om tot een homogeen mengsel te komen.

Materiaal

- Rol, borstel.
- Reinig het gereedschap na gebruik.

Verbruik

0,3 à 0,5 kg/m² per niet-verdunde laag. Het effectieve verbruik kan variëren naargelang van de staat van de ondergrond en de omstandigheden bij het aanbrengen.

TOEPASSING

- Breng **CRYLANE** aan met de borstel of de rol, in 2 lagen.
- De 1^e laag wordt met water verdund tot 40% van het volume.
- De 2^e laag wordt aangebracht nadat de eerste laag droog is. Deze laag is minder sterk verdund dan de 1^e laag.
- **CRYLANE** is droog na ± 6 uur, de tweede laag kan worden geschilderd na ongeveer 24 uur (bij + 20°C en 65% relatieve vochtigheid).

GEBRUIKSVORWAARDEN

- Product bestemd voor vakkli.
- Niet aanbrengen op een bevroren ondergrond of bij risico op vorst, op een natte ondergrond, bij regen of mist of bij felle droge en warme wind.
- Aanbrengen bij een omgevingstemperatuur en temperatuur van de ondergrond van meer dan +5°C.
- Boven +30°C dient u specifieke maatregelen te treffen.
- Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad.

VERPAKKING

- Emmer van 5 kg.
- Emmer van 20 kg.

HOUDBAARHEID

12 maanden vanaf fabricagedatum in gesloten oorspronkelijke verpakking, te beschermen tegen vorst en hoge temperaturen.

WAARBORG

- Beroepsaansprakelijkheid van de fabrikant.

REFERENTIEDOCUMENTEN

- NF T 36.005-norm.
- XPT 34-722-norm.
- DTU 59.1.

TECHNISCHE BIJSTAND: De maatschappij ParexGroup S.A. helpt en informeert ondernemingen die daarom verzoeken voor het starten van een werk, om te verduidelijken welke specifieke voorschriften gelden voor de verwerking van het product (of de werkwijze). Deze bijstand zal geen verband houden met het ontwerp van het werk, noch met de aanleg van de ondergronden, noch met een controle van de voorschriften voor het aanbrengen.

Technische documentatie 2015 - Dit gegevensblad heeft als doel informatie te verstrekken over de producteigenschappen. De hierin opgenomen informatie is gebaseerd op onze huidige kennis. De gebruiker moet informatie inwinnen over de aanpassing van het product voor het gewenste gebruik en nagaan of dit blad niet vervangen werd door een meer recente uitgave - Bijwerking beschikbaar op www.parexlanko.be. Deze technische fiche is een vertaling, enkel de originele Franstalige technische fiche is bindend.