



DE "PLUSPUNTEN" VAN HET PRODUCT

- Speciale raaplaag voor gipsondergronden
- Verspuitbaar



▼ RAAPLAAG VOOR RESTAURATIE

DEFINITIE

Speciale tussenlaag voor het herstellen van ruw met gips bepleisterde gevels en gevels bedekt met een oude gipspleister of met gipskalk. Kan als eerste tussenlaag worden aangebracht op ruw metselwerk waarvan de bepleistering werd afgekap.

OPPERVLAKTEGESTELDHEID

- Ruw

ONDERGRONDEN

Toegelaten

- Op oud ruw bepleisterd metselwerk op basis van gips (voegen uitgekraabd over ongeveer 3 cm).

KENMERKEN

Samenstelling

- Bindmiddel : luchtkalk en specifiek sulfaatbestendig hydraulisch bindmiddel
- Luchtkalk/bindmiddel = minimaal 60% van het volume
- Vulstoffen: kiezelzand
- Toeslagstoffen: reologische agentia
- Pigmenten: ijzeroxide (dankzij de roze kleur kan het gebruik achteraf gecontroleerd worden).

Prestaties

- Klasse: GP
- Waterabsorptie: W0
- Druksterkte: CS III
- Bindmiddel dat niet reageert met sulfaat
- Niet te dik aanbrengen: **GOBETIS SPÉCIAL A** vermindert slechts een beetje de dampdoorlatendheid van de ondergrond.

UITVOERING

Voorbereiding van de ondergrond

- Krab de voegen 4 à 5 cm diep uit. Borstel de voegen uit met een metalen borstel, verwijder het stof en bevestig vervolgens een gegalvaniseerde metalen **TM20**-wapening.
- Licht bevochtigen.
- Het opvullen en herstellen en berapen kan gebeuren met een mengsel van zand en **GOBETIS SPÉCIAL A** in een verhouding van 1/1. Deze reparaties moeten ten minste 48 uur voor de bepleistering met **GOBETIS SPÉCIAL A** worden uitgevoerd.

Materiaal

- Betonmixer of truweel
- Trechterpistool of spuitmachine

Voorbereiding van het product

- Waterdosering: 4,5 à 5 liter per zak van 30 kg
- Mengtijd: 3 à 5 minuten
- Instelling machine (waterdruk): ongeveer 10 bar.

TOEPASSING

- De ondergrond licht bevochtigen.
- Vul de voegen met **GOBETIS SPÉCIAL A** en breng het met een spuitpistool in een doorlopende ruwe laag van 4 à 5 mm dik aan. Zorg ervoor dat de laag nergens te dik is.
- Laat 1 à 3 dagen drogen voor u **PARLUMIERE CLAIR** of **PAREXAL** aanbrengt.

Verbruik

minimaal 1,6 kg/m² per mm dikte

GEBRUIKSVOORWAARDEN

- Product bestemd voor vaklui.
- Bescherm de gevel gedurende de volledige duur van de werken.
- Niet aanbrengen op een bevroren ondergrond of bij risico op vorst.
- Minimale gebruikstemperatuur: +5°C.
- Boven +30°C dient u specifieke maatregelen te treffen.
- Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad.

BIJBEHORENDE PLEISTERS

De restauratiepleisters van het ERFGOED-gamma:

- **PARLUMIERE CLAIR**,
- **PARLUMIERE FIN**,
- **PARLUMIERE MOYEN** of
- **PAREXAL**

(zie productgegevensbladen, bestek **PARLUMIERE CLAIR**, technisch advies **PAREXAL**).

VERPAKKING

- Zak van 30 kg: 2 lagen papier en 1 laag polyethyleen.

PALLETISERING

- Pallet voor eenmalig gebruik met hoes (1,2 ton).

HOUDBAARHEID

12 maanden na fabricagedatum in de oorspronkelijke, ongeopende verpakking, te beschermen tegen vorst.

WAARBORG

- Beroepsaansprakelijkheid van de fabrikant.

TECHNISCHE BIJSTAND: De maatschappij ParexGroup S.A. helpt en informeert ondernemingen die daarom verzoeken voor het starten van een werf, om te verduidelijken welke specifieke voorschriften gelden voor de verwerking van het product (of de werkwijze). Deze bijstand zal geen verband houden met het ontwerp van het werk, noch met de aanleg van de ondergronden, noch met een controle van de voorschriften voor het aanbrengen.

Technische documentatie 2015 - Dit gegevensblad heeft als doel informatie te verstrekken over de producteigenschappen. De hierin opgenomen informatie is gebaseerd op onze huidige kennis. De gebruiker moet informatie inwinnen over de aanpassing van het product voor het gewenste gebruik en nagaan of dit blad niet vervangen werd door een meer recente uitgave - Bijwerking beschikbaar op www.parexlanko.be. Deze technische fiche is een vertaling, enkel de originele Franstalige technische fiche is bindend.