

# PARDECO TYROLIEN

## NIEUWBOUW



### DE "PLUSPUNTEN" VAN HET PRODUCT

- Traditionele sierpleister
- Typische kleuren



\*Informatie over de emissieniveau van vluchtige stoffen aan de binnenlucht, die een risico op inademingstoxiciteit opleveren, op een schaal van A+ (erg lage emissies) tot C (hoge emissies).

## ▼ TRADITIONELE SIERPLEISTER

### DEFINITIE

Sierpleister voor verticale binnen- en buitenmuren op bepleisterd metselwerk.

### ONDERGRONDEN

#### Toegelaten

- Grondlaag conform DTU 26.1
- Basispleisters:
  - TRADIREX,
  - TRADIDUR
  - PARMUREX,
  - PARMUREX SANS POUSSIÈRE.

#### Uitgesloten:

- Horizontaal blootgestelde ondergronden in een hoek van meer dan 10° ten opzichte van het verticale vlak.
- Pleister- of kalk-gipsondergronden.

### KENMERKEN

#### Samenstelling

- Cement
- Kalk
- Zand
- Minerale pigmenten
- Specifieke toeslagstoffen

### PRESTATIES

- Type: CR
- Druksterkte: CS III
- Capillaire waterabsorptie: W0
- Brandreactie: A1

### TOEPASSING

#### Voorbereiding van de ondergrond

- Goede staat, schoon, stofvrij.
- Verwijder alle pleisterresten, verfresten enz.
- De vlakheid en de loodrechte stand van de ondergrond moeten voldoen aan de voorschriften van de DTU 26.1 (nieuwbouwondergrond).
- De basispleister (grondlaag) moet een fijn geschuurd oppervlak hebben, zonder onvolkomenheden.

#### Voorbereiding van het product

- Waterdosering:
  - Aanbrengen met een spuitpistool voor afwerking "tyrolien": 6 à 6,5 liter per zak van 25 kg
  - Aanbrengen met een bekerpistool: 5,5 à 6,0 liter per zak van 25 kg

#### Verbruik

1,6 kg/m<sup>2</sup> per mm dikte

#### Materiaal

- Spuitpistool voor afwerking "tyrolien"
- Bekerpistool

### TOEPASSING

#### Afwerking: Tyrolien/geplet Tyrolien

- Van boven naar onder aanbrengen in 2 of 3 opeenvolgende lagen. Voor geplette "tyrolien" afwerking wordt de laatste laag dikker aangebracht dan normaal. Het aangedrukte uitzicht wordt verkregen door een kunststof of roestvrijstalen plakspaan over het reliëf van de vast geworden korrel aan te drukken.

#### Minimumverbruik

- Spuitpistool voor afwerking "tyrolien": 5 kg/m<sup>2</sup>
- Aanbrengen met een bekerpistool: 7 kg/m<sup>2</sup>

### GEBRUIKSVOORWAARDEN

- Product bestemd voor vaklui.
- Bevochtigen voor het aanbrengen, naargelang van de aard van de ondergrond.
- De pleister bevochtigen na het aanbrengen.
- Niet aanbrengen op een bevroren ondergrond of bij risico op vorst.
- Minimale gebruikstemperatuur: +5°C voor lichte kleuren, +8°C voor diepe kleuren.
- Boven +30°C dient u specifieke maatregelen te treffen.
- Elke gevel moet in één keer bepleisterd worden.
- Bij eventuele hernemingen dient u de natuurlijke ribben van de gevel te volgen.
- Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad.

### VERPAKKING

- Zak van 25 kg: 2 lagen papier en 1 laag polyethyleen.

### PALLETISERING

- Pallet voor eenmalig gebruik met hoef (600 kg).

### HOUDBAARHEID

12 maanden na fabricagedatum in de oorspronkelijke, ongeopende verpakking, te beschermen tegen vorst.

### WAARBORG

- Beroepsaansprakelijkheid van de fabrikant.

### REFERENTIEDOCUMENT

- DTU 26.1.

**TECHNISCHE BIJSTAND:** De maatschappij ParexGroup S.A. helpt en informeert ondernemingen die daarom verzoeken voor het starten van een werf, om te verduidelijken welke specifieke voorschriften gelden voor de verwerking van het product (of de werkwijze). Deze bijstand zal geen verband houden met het ontwerp van het werk, noch met de aanleg van de ondergronden, noch met een controle van de voorschriften voor het aanbrengen.

**Technische documentatie 2015** - Dit gegevensblad heeft als doel informatie te verstrekken over de producteigenschappen. De hierin opgenomen informatie is gebaseerd op onze huidige kennis. De gebruiker moet informatie inwinnen over de aanpassing van het product voor het gewenste gebruik en nagaan of dit blad niet vervangen werd door een meer recente uitgave - Bijwerking beschikbaar op [www.parexlanko.be](http://www.parexlanko.be). Deze technische fiche is een vertaling, enkel de originele Franstalige technische fiche is bindend.

ParexGroup N.V. / Industriepark 18 - 9031 Drogenen  
Tel (32) 09/281.07.77 - Fax (32) 09/281.08.88

**PAREXLANKO**