



DE "PLUSPUNTEN" VAN HET PRODUCT

- **Uitzicht:** natuursteen
- **Traditionele restauratie**
- **Behoudt de oorspronkelijke hygrothermische interactie**



▼ GIPS-KALKPLEISTER

DEFINITIE

Natuurlijk witte of in de massa gekleurde gips-kalkpleister, restauratie van ruw met gips bepleisterd buitenmetselwerk of het maken van ornamenten van mortelmassa uit de vorm of de mal.

AFWERKING

- Afgekrabd, afgeschraapt met een half getande spaan of met een gipsschaaf.

ONDERGRONDEN

Toegelaten

- Op oud ruw bepleisterd metselwerk met gipsmortel DTU 26.1.
- Houten constructies opgevuld met gips vakwerk.

Uitgesloten:

- Ondergrondse muren.

KENMERKEN

Samenstelling

- Bindmiddel: ruw pleister (PCG 1), luchtkalk (CL 90)
- Vulstoffen: kalk- en kiezelzand (1,5 mm)
Kleur: natuurlijk of gekleurd met minerale pigmenten.

TOEPASSING

Vorbereiding van de ondergrond

- Behandel optrekend vocht in de ondergronden (bijvoorbeeld met **232 PARINJECTION**).
- De bestaande pleister afkappen.
- Elementen die niet goed hechten verwijderen.
- De voegen van het metselwerk goed uitkrabben.
- Droog uitborstelen en stof verwijderen.
- Bescherm het hout met bitumenvilt.
- Bevestig stevig een gegalvaniseerde **TM20-WAPENING** op de ondergrond.

Materiaal

Manuele toepassing

- Truweel/plakspaan

Vorbereiding van het product

- Waterdosering: 7 à 9 liter per zak van 25 kg (doe het poeder in het water)
- Mengen: met de trekker in de bak
- Mengtijd: 5 à 10 minuten
- Bindtijd: 20 à 30 minuten

Kleurenkaart

De kleuren zijn louter indicatief.

	
Neutraal	R20 - Roze zand
	
O10 - Zand	G20 - Gebroken wit
	
J30 - Opaal	O40 - Bleek beige-rose
	
T40 - Oranje zand	J40 - Geel zand

TOEPASSING

Ruw bewerkt

- Maak een vloeibare raaplaag: aanmaken met ongeveer 9 liter.
- Bij een dikte van 3 cm: in één uitgevlakte en aangedrukte laag aanbrengen met de plakspaan, aanmaken met 7 à 8 liter.
- Bij een dikte van meer dan 3 cm: aanbrengen in opeenvolgende lagen van 2 cm, vrij kort achter elkaar om tot een homogeen geheel te komen. Elke laag moet ruw worden afgeschraafd om de hechting van de volgende laag te bevorderen. Aanmaken met ongeveer 7 liter.

AFWERKINGEN

- Afwerkingslaag: aanmaken met ongeveer 8 liter.
- Afgekrabd, afgeschraapt met een half getande spaan.

Bijbehorende decoratieve afwerking

- **CALCILANE BADIGEON** en **CALCIDECO** a fresco of a secco.
Raadpleeg steeds het productgegevensblad voor u aan de werken begint.

Verbruik

minimaal 1,5 kg/m² per mm dikte

GEBRUIKSVOORWAARDEN

- Product bestemd voor vaklui.
- Bescherm het pleisterwerk tegen afstromend water: gevels moeten worden beschermd met een dak dat voldoende uitsteekt. De ondergronden moeten voldoen aan de specificaties van DTU 26.1. De oorspronkelijke bescherming, kroonlijsten, gevelbanden op het snijvlak tussen de verdiepingen moeten functioneel zijn. Deze bescherming wordt bedekt met zink en voorzien van een waterafvoer.
- Niet bedekken met verf of vochtwerend middel tot de pleister volledig droog is (ongeveer 1 maand).
- Niet aanbrengen op een bevroren ondergrond of bij risico op vorst.
- Minimale gebruikstemperatuur: +5°C. Boven +30°C dient u specifieke maatregelen te treffen.
- Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad.

PARILIEN moet gebruikt en toegepast worden in overeenstemming met de aanbevelingen van dit productgegevensblad de DTU 26.1.

VERPAKKING

- Zak van 25 kg: 2 lagen papier en 1 laag polyethyleen.

PALLETISERING

- Pallet voor eenmalig gebruik met hoes (1,2 ton).

HOUDBAARHEID

6 maanden na fabricagedatum in de oorspronkelijke, ongeopende verpakking, te beschermen tegen vorst.

WAARBORG

- Beroepsaansprakelijkheid van de fabrikant.

REFERENTIEDOCUMENT

- DTU 26.1.
- NF EN 13279-1.

TECHNISCHE BIJSTAND: De maatschappij ParexGroup S.A. helpt en informeert ondernemingen die daarom verzoeken voor het starten van een werf, om te verduidelijken welke specifieke voorschriften gelden voor de verwerking van het product (of de werkwijze). Deze bijstand zal geen verband houden met het ontwerp van het werk, noch met de aanleg van de ondergronden, noch met een controle van de voorschriften voor het aanbrengen.

Technische documentatie 2015 - Dit gegevensblad heeft als doel informatie te verstrekken over de producteigenschappen. De hierin opgenomen informatie is gebaseerd op onze huidige kennis. De gebruiker moet informatie inwinnen over de aanpassing van het product voor het gewenste gebruik en nagaan of dit blad niet vervangen werd door een meer recente uitgave - Bijwerking beschikbaar op www.parexlanko.be. Deze technische fiche is een vertaling, enkel de originele Franstalige technische fiche is bindend.