

PARMOB

BGI - BUITENGEVELISOLATIE



DE "PLUSPUNTEN" VAN HET PRODUCT

- Gebruiksklare pasta
- Eenvoudig aan te brengen
- Hoge scheurweerstand



DE "PLUSPUNTEN" VAN DUURZAME ONTWIKKELING

- Product uit het BGI-gamma. Draagt bij tot de thermische prestaties van gebouwen

▼ LIJM VOOR POLYSTYREENISOLATIE VAN HET PARISO MOB PSE-M-SYSTEEM

DEFINITIE

Lijm voor witte of grafietskleurige polystyreenisolatie op houtplaten of afgeleide platen op basis van hout.

ONDERGRONDEN

toegelaten

Buitenwanden van houtplaten of afgeleide platen op basis van hout (CTB-H, CTB-X, OSB3 en OSB4) die worden gebruikt in de houtskeletbouw conform DTU 31.2 of in een onderconstructie in metselwerk of beton. Voor andere houtplaten, composietplaten of weinig absorberende ondergronden dient u ons te raadplegen.

KENMERKEN

Lijm in waterige fase op basis van acrylcopolymeren en specifieke minerale vulstoffen.

- Dichtheid: ongeveer 1,32
- PH: tussen 8,0 en 9,0
- VOS-gehalte: 0%

UITVOERING

De toepassing moet voldoen aan de specificaties van het technisch advies van het PARISO MOB PSE-M-systeem.

Vorbereiding van de ondergrond

- De isolatie moet verlijmd worden op een gezonde, droge en schone ondergrond.
- De vochtigheid van de houtplaten mag niet meer dan 12% bedragen. De platen moeten voor de plaatsing van de isolatie en gedurende de volledige duur van de werken tegen vocht worden beschermd (met dekzeilen).
 - Eventuele plaatselijke oneffenheden van de houtpanelen corrigeren /gladschuren (met name waar zij aansluiten op het houtskelet).
 - Stof verwijderen.

Verbruik

1,5 tot 2,5 kg/m².

TOEPASSING

- Het product voor gebruik oproeren.
- Breng de lijm met een getande spaan nr.12 volvlak op het isolatiepaneel of op de ondergrond aan.
- Plaats de isolatie op de ondergrond en druk meteen aan.

Materiaal

- Elektrische mengmachine op lage snelheid
 - Getande spaan nr. 12
- Reinig het gereedschap na gebruik.

Verdunning

Gebruiksklaar product
Indien nodig mag uitsluitend (maximaal 5%) water worden toegevoegd.

Droogtijd

- Open tijd van ongeveer 10 minuten.
- De isolatie kan worden bepleisterd na één of meerdere dagen drogen, naargelang de weersomstandigheden.

GEBRUIKSVOORWAARDEN

- Product bestemd voor vaklui.
- Niet aanbrengen
 - op een bevroren ondergrond of bij risico op vorst,
 - bij regen of mist,
 - op een vochtige ondergrond,
 - bij felle droge en warme wind.
- Gebruikstemperatuur: +5°C tot +35°C.
- Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad.

VERPAKKING

- Emmer van 20 kg.

HOUBAARHEID

12 maanden vanaf fabricagedatum in gesloten oorspronkelijke verpakking, te beschermen tegen vorst en hoge temperaturen.

WAARBORG

- Beroepsaansprakelijkheid van de fabrikant.

REFERENTIEDOCUMENTEN

- DTU 31.2.

TECHNISCHE BIJSTAND: De maatschappij ParexGroup S.A. helpt en informeert ondernemingen die daarom verzoeken voor het starten van een werf, om te verduidelijken welke specifieke voorschriften gelden voor de verwerking van het product (of de werkwijze). Deze bijstand zal geen verband houden met het ontwerp van het werk, noch met de aanleg van de ondergronden, noch met een controle van de voorschriften voor het aanbrengen.

Technische documentatie 2015 - Dit gegevensblad heeft als doel informatie te verstrekken over de producteigenschappen. De hierin opgenomen informatie is gebaseerd op onze huidige kennis. De gebruiker moet informatie inwinnen over de aanpassing van het product voor het gewenste gebruik en nagaan of dit blad niet vervangen werd door een meer recente uitgave - Bijwerking beschikbaar op www.parexlanko.be. Deze technische fiche is een vertaling, enkel de originele Franstalige technische fiche is bindend.

ParexGroup N.V. / Industriepark 18 - 9031 Drogenen
Tel (32) 09/281.07.77 - Fax (32) 09/281.08.88

PAROXLANKO