

SILICANE FOND

1/2

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND



DE "PLUSPUNTEN" VAN HET PRODUCT

- Stabiliseert de ondergrond door impregnatie en kristallisatie
- Remineraliseert de ondergrond
- Bevordert de hechting van silicaatafwerkingen

▼ PRIMER VOOR MINERALE AFWERKINGEN OP BASIS VAN KALIUMSILICAAT, remineraliseert, versterkt en stabiliseert de ondergrond

DEFINITIE

Vloeibaar product bestemd voor de voorbereiding van de ondergrond.

UITZICHT

- Kleurloos

ONDERGROND

Toegelaten:

- Oude, hechtende minerale verf in goede staat.
- Betonondergronden, al dan niet bepleisterd, of bepleisterd metselwerk
- Gewapende pleisterlaag van de BGI-systemen van het **PARISO**-gamma (zie DTA's).

Uitgesloten:

- Organische verf of organische afwerkingen.

KENMERKEN

- Uitzicht: troebele vloeistof
- Soort bindmiddel: kaliumsilicaat
- Dichtheid: 1,06 à ± 0,03
- Droge stof: 13%

Indeling

- NF T 36-005: Familie 1 klasse 1 b 1.
- FD T 30-808: Conform § 3.1.1

TOEPASSING

Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond moet gezond en droog zijn.

Nieuwe ondergronden

- Zorg ervoor dat de ondergrond gezond, schoon en stofvrij is en geen vlekken vertoont.

Oude en beschadigde ondergronden

- Reinig de ondergrond zorgvuldig door hem te zandstralen, te borstelen of met hoge druk te reinigen.
- Verwijder alle vuil, vet, sporen van oude verf en organische afwerkingen enz.
- Eventuele reparaties moeten worden uitgevoerd met pleister op kalk- of cementbasis.

Verbruik

0,1 à 0,2 liter/m²

Het verbruik kan variëren naargelang de porositeit van de ondergrond.

Keuze van de primer

Voor afwerking met SILICANE PEINTURE

SOORT ONDERGROND	HOMOGEEN MINERAAAL	HETEROGEEN MINERAAAL	BGI - BASISPLEISTER AANGEBRACHT IN 3 LAGEN
PRIMER	Geen primer	SILICANE FOND + SILICANE PEINTURE 1 op 1	SILICANE FOND + SILICANE PEINTURE 1 op 1
SILICANE PEINTURE	2 lagen, verdund tot 20% van het volume met SILICANE FOND	1 of 2 lagen zuivere SILICANE PEINTURE	2 lagen, verdund tot 20% van het volume met SILICANE FOND

Voor afwerking met SILICANE TALOCHE

SOORT ONDERGROND	HOMOGEEN MINERAAAL	HETEROGEEN MINERAAAL	BGI - BASISPLEISTER AANGEBRACHT IN 3 LAGEN
PRIMER	SILICANE FOND of beter nog een mengsel van SILICANE FOND + SILICANE PEINTURE 1 op 1	SILICANE FOND of beter nog een mengsel van SILICANE FOND + SILICANE PEINTURE 1 op 1	SILICANE FOND + SILICANE PEINTURE 1 op 1
SILICANE TALOCHE	1 laag	1 laag	1 laag

TECHNISCHE BIJSTAND: De maatschappij ParexGroup S.A. helpt en informeert ondernemingen die daarom verzoeken voor het starten van een werf, om te verduidelijken welke specifieke voorschriften gelden voor de verwerking van het product (of de werkwijze). Deze bijstand zal geen verband houden met het ontwerp van het werk, noch met de aanleg van de ondergronden, noch met een controle van de voorschriften voor het aanbrengen.

Technische documentatie 2015 - Dit gegevensblad heeft als doel informatie te verstrekken over de producteigenschappen. De hierin opgenomen informatie is gebaseerd op onze huidige kennis. De gebruiker moet informatie inwinnen over de aanpassing van het product voor het gewenste gebruik en nagaan of dit blad niet vervangen werd door een meer recente uitgave - Bijwerking beschikbaar op www.parexlanko.be. Deze technische fiche is een vertaling, enkel de originele Franstalige technische fiche is bindend.

ParexGroup N.V. / Industriepark 18 - 9031 Drogen
Tel (32) 09/281.07.77 - Fax (32) 09/281.08.88

PAREXLANKO

Vorbereitung van het product

- Het product goed mengen voor gebruik.
 - Aanbrengen met de borstel of de rol
 - 24 uur laten drogen voordat u de 1^e afwerkingslaag aanbrengt.
- Reinig het gereedschap meteen na het aanbrengen met water

BELANGRIJKE TIPS

Irriterend product

Kan brandwonden veroorzaken. Draag handschoenen en een veiligheidsbril. Bij contact met de ogen of de huid ONMIDDELIJK afwassen en overvloedig spoelen met schoon water en een arts raadplegen.

GEbruIKSvoORWAARDEN

- Product bestemd voor vlakli.
- Reinig vlekken van het product meteen.
- Niet aanbrengen op een bevroren of natte ondergrond, bij regen of mist of bij felle droge en warme wind.
- Niet aanbrengen wanneer de omgevingstemperatuur en de temperatuur van de ondergrond minder dan +5°C of meer dan +35°C bedraagt.
- Voordat u het product aanbrengt en gedurende de volledige duur van de werken dient u het schrijnwerk, de metalen elementen en het glas te beschermen.
- Bescherm de gevel gedurende de volledige duur van de werken en ten minste 48 uur na het aanbrengen van het product.
- Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad.

VERPAKKING

- Bus van 25 liter.

HOUDBAARHEID

12 maanden vanaf fabricagedatum in gesloten oorspronkelijke verpakking, te beschermen tegen vorst en hoge temperaturen.

WAARBORG

- Beroepsaansprakelijkheid van de fabrikant.

REFERENTIEDOCUMENTEN

- NF T 30-808.
- DTA en ETA van de desbetreffende TGI-systemen.
- DTU 59.1.
- NF P 84-403.

TECHNISCHE BIJSTAND: De maatschappij ParexGroup S.A. helpt en informeert ondernemingen die daarom verzoeken voor het starten van een werk, om te verduidelijken welke specifieke voorschriften gelden voor de verwerking van het product (of de werkwijze). Deze bijstand zal geen verband houden met het ontwerp van het werk, noch met de aanleg van de ondergronden, noch met een controle van de voorschriften voor het aanbrengen.

Technische documentatie 2015 - Dit gegevensblad heeft als doel informatie te verstrekken over de producteigenschappen. De hierin opgenomen informatie is gebaseerd op onze huidige kennis. De gebruiker moet informatie inwinnen over de aanpassing van het product voor het gewenste gebruik en nagaan of dit blad niet vervangen werd door een meer recente uitgave - Bijwerking beschikbaar op www.parexlanko.be. Deze technische fiche is een vertaling, enkel de originele Franstalige technische fiche is bindend.