

# SILICANE TALOCHÉ (GESCHUURD)



1/2

## MINERALE DECORATIEVE BEDEKKING



### DE "PLUSPUNTEN" VAN HET PRODUCT

- Gebruiksklaar
- Hoge dampdoorlatendheid
- Uitstekend bestand tegen de weersomstandigheden na het drogen
- Gaat op een natuurlijke manier organische vervuiling tegen
- Verbergt barstvorming in de ondergrond



### DE "PLUSPUNTEN" VAN DUURZAME ONTWIKKELING

- Product uit het BGI-gamma. Draagt bij tot de thermische prestaties van gebouwen

## ▼ MINERALE AFWERKING OP BASIS VAN KALIUMSILICAAT

### DEFINITIE

Gebruiksklare geschuurde minerale afwerking op basis van kaliumsilicaat in waterige fase, bestemd voor de afwerking van BGI-systemen (BGI = Buitengevelisolatie) van het **PARISO**-gamma en voor de bescherming en afwerking van gevels, voor nieuwbouw of bestaande gebouwen.

### AFWERKING

- Fijn geschuurd
- Fijn gesponst

### ONDERGRONDEN

#### Toegelaten

- Oude, hechtende minerale verf in goede staat.
- Betonondergronden, al dan niet bepleisterd, of bepleisterd metselwerk
- Bewapeningsmortellaag van de BGI-systemen van het **PARISO**-gamma (zie DTA's).

#### Uitgesloten:

- Organische verf of afwerking.

### KENMERKEN

- Uitzicht: gebruiksklare dikke, korrelige pasta
- Soort bindmiddel: kaliumsilicaat
- Maximale granulometrie van de vulstoffen: 1,1 mm
- Droge stof:  $83 \pm 2\%$
- Dichtheid:  $1,95 \pm 0,05$
- pH: 11 - 12
- VOS-gehalte: 40 g/l max. EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/c): 40 g/l (2010).

### Keuze van het grondeermiddel

### Classificatie

- NF T36-005: Familie II klasse 3
- EN 1062-1: E5 V2 W2 A0
- Minerale formulering: conform FD T30-808 paragraaf 3.1.1 (organische vulstoffen < 5% in de massa).

### UITVOERING

De toepassing moet voldoen aan de bepalingen van DTU 59.1 en de aanbevelingen van het technisch uitvoeringsdocument van het desbetreffende BGI-systeem van het **PARISO**-gamma.

#### Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond moet gezond en droog zijn.

#### Nieuwe ondergronden

- Zorg ervoor dat de ondergrond gezond, schoon en stofvrij is en geen vlekken of sporen van vreemde stoffen vertoont.

#### Oude en beschadigde ondergronden

- Reinig de ondergrond zorgvuldig door hem te zandstralen, te borstelen of met hoge druk te reinigen.
- Verwijder alle vuil, vetten, sporen van oude verf, organische materiaal enz.
- Eventuele reparaties moeten worden uitgevoerd met pleister op kalk- of cementbasis.

#### Voorbereiding

- Zie de tabel "Keuze van het grondeermiddel" hieronder.

### Material

- Kunststof plakspaan
  - Mengmachine op lage snelheid
- Reinig het gereedschap na het aanbrengen met water.

### Verbruik

1,5 à 2 kg/m<sup>2</sup>

Kan variëren naargelang de structuur van de ondergrond, het materiaal en het verlies bij aanbrengen.

### TOEPASSING

- Manuele of mechanische toepassing
- Breng **SILICANE TALOCHÉ** met behulp van een gladde roestvrijstalen plakspaan in een gelijkmatige dikte aan. Regel de dikte aan de hand van de grootste korrels.

#### Voor een geschuurd uitzicht

- Druk de korrels vast met een roestvrijstalen spaan, in regelmatige cirkelvormige bewegingen.

#### Voor een gesponst uitzicht

- Werk af met een sponsbord, in verticale of cirkelvormige bewegingen.

#### Droogtijd (20 °C, 65% relatieve vochtigheid)

- Behalve bij regen: ongeveer 6 à 8 uur
- Koud, vochtig weer vertraagt het drogen.

SOORT ONDERGROND	HOMOGEEN MINERAAAL	HETEROGEEN MINERAAAL	BGI - BASISPLEISTER AANGEBRACHT IN 3 LAGEN
GRONDEERMIDDEL	SILICANE FOND of beter nog een mengsel van SILICANE FOND + SILICANE PEINTURE 1 op 1	SILICANE FOND of beter nog een mengsel van SILICANE FOND + SILICANE PEINTURE 1 op 1	SILICANE FOND + SILICANE PEINTURE 1 op 1
SILICANE GESCHUURD	1 laag	1 laag	1 laag

**TECHNISCHE BIJSTAND:** De maatschappij ParexGroup S.A. helpt en informeert ondernemingen die daarom verzoeken voor het starten van een werf, om te verduidelijken welke specifieke voorschriften gelden voor de verwerking van het product (of de werkwijze). Deze bijstand zal geen verband houden met het ontwerp van het werk, noch met de aanleg van de ondergronden, noch met een controle van de voorschriften voor het aanbrengen.

**Technische documentatie 2015** - Dit gegevensblad heeft als doel informatie te verstrekken over de producteigenschappen. De hierin opgenomen informatie is gebaseerd op onze huidige kennis. De gebruiker moet informatie inwinnen over de aanpassing van het product voor het gewenste gebruik en nagaan of dit blad niet vervangen werd door een meer recente uitgave - Bijwerking beschikbaar op [www.parexlanko.be](http://www.parexlanko.be). Deze technische fiche is een vertaling, enkel de originele Franstalige technische fiche is bindend.

ParexGroup N.V. / Industriepark 18 - 9031 Drogen  
Tel (32) 09/281.07.77 - Fax (32) 09/281.08.88

**PAREXLANKO**

# SILICANE TALOCHÉ (GESCHUURD)

2/2

## BELANGRIJKE TIPS

### Irriterend product

Kan brandwonden veroorzaken. Draag handschoenen en een veiligheidsbril. Bij contact met de ogen of de huid ONMIDDELLIJK afwassen en overvloedig spoelen met schoon water en een arts raadplegen.

## GEbruIKSVOORWAARDEN

- Product bestemd voor vaklui.
- Niet aanbrengen:
  - wanneer de omgevingstemperatuur en de temperatuur van de ondergrond minder dan +5°C of meer dan +35°C bedraagt, en bij een relatieve vochtigheid van meer dan 80%.
  - op een ondergrond die wordt blootgesteld aan rechtstreeks zonlicht in de zomer of bij felle wind.
- Voordat u het product aanbrengt en gedurende de volledige duur van de werken dient u het schrijnwerk, de metalen elementen en het glas te beschermen.
- Bescherm de gevel gedurende de volledige duur van de werken en ten minste 24 uur na het aanbrengen van het product.
- Om de risico's van hernemen te beperken wanneer u het product gaat aanbrengen op een groot oppervlak, dient u de gevel in kleinere panelen te verdelen, die u afbakt met een strook tape, waarbij u de voeg al dan niet zichtbaar laat.
- Gebruik product van eenzelfde fabricagepartij om kleurverschillen te vermijden.
- Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad.

## VERPAKKING

- Emmer van 25 kg.

## HOUDBAARHEID

9 maanden vanaf fabricagedatum in gesloten oorspronkelijke verpakking, te beschermen tegen vorst en temperaturen boven +35°C.

## WAARBORG

- Beroepsaansprakelijkheid van de fabrikant.

## REFERENTIEDOCUMENTEN

- DTA's van de PAREXLANKO-systemen.
- ETA's van de PAREXLANKO-systemen.
- DTU 59.1.
- CSTB-bestek nr. 3035-V2.
- NF T 36 005-norm.
- NF DTU 21 ; 23.1 ; 26.1. FD T30-808-norm.
- EN 1062-1.

**TECHNISCHE BIJSTAND:** De maatschappij ParexGroup S.A. helpt en informeert ondernemingen die daarom verzoeken voor het starten van een werk, om te verduidelijken welke specifieke voorschriften gelden voor de verwerking van het product (of de werkwijze). Deze bijstand zal geen verband houden met het ontwerp van het werk, noch met de aanleg van de ondergronden, noch met een controle van de voorschriften voor het aanbrengen.

**Technische documentatie 2015** - Dit gegevensblad heeft als doel informatie te verstrekken over de producteigenschappen. De hierin opgenomen informatie is gebaseerd op onze huidige kennis. De gebruiker moet informatie inwinnen over de aanpassing van het product voor het gewenste gebruik en nagaan of dit blad niet vervangen werd door een meer recente uitgave - Bijwerking beschikbaar op [www.parexlanko.be](http://www.parexlanko.be). Deze technische fiche is een vertaling, enkel de originele Franstalige technische fiche is bindend.

ParexGroup N.V. / Industriepark 18 - 9031 Drogenen  
Tel (32) 09/281.07.77 - Fax (32) 09/281.08.88

**PAREXLANKO**

**GEVELS** ■ **DECORATIEVE AFWERKING**