

232 PARINJECTION



LES + PRODUIT

- ▶ Blocage des remontées capillaires dans les murs
- ▶ Pénètre en profondeur

CONDITIONNEMENT

- ▶ Bidon de 20 litres
- ▶ Palette de 26 bidons

CONSERVATION

- ▶ **18 mois** à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine fermé, stocké à l'abri, des fortes températures et des sources de chaleur

GARANTIE

- ▶ R.P. Fabricant



DESCRIPTION

• **232 PARINJECTION** est un produit hydrofuge du type tensioactif à base de sels organométalliques en phase solvantée. Après injection, il forme une barrière étanche qui bloque les remontées d'humidité des murs maçonnés.

DOMAINES D'APPLICATION

• Les murs maçonnés.

CARACTÉRISTIQUES

Couleur : jaune clair
Densité : $0,810 \pm 0,010$
Point éclair : $> 65^{\circ}\text{C}$

MISE EN ŒUVRE

■ PRÉPARATION DU SUPPORT

- Éliminer les parties non adhérentes et systématiquement les plâtres.
- Déterminer l'endroit où la barrière étanche doit être effectuée.
- Percer les trous en quinconce tous les 20 cm environ selon 2 lignes horizontales espacées de 10 cm environ (le diamètre sera fonction du type de matériel d'injection utilisé).
- Les trous seront inclinés de 30 à 45° , et leur profondeur sera en fonction du type d'application.
- Dans le cas de mur épais, percer celui-ci de chaque côté.
- Bien nettoyer ensuite chaque trou à l'air comprimé pour éliminer les poussières.
- Pour éviter une vitrification des parois du trou, ce qui nuirait à la bonne pénétration de **232 PARINJECTION**, utiliser un perforateur de rotation assez lente.
- Lorsque le traitement doit se faire également par l'intérieur, prévoir d'agir de préférence dans des locaux inoccupés et au démarrage de la rénovation. Dans le cas où le traitement par l'intérieur doit se faire en site occupé, prévoir les travaux dans une période où la ventilation des locaux sera possible sans gêne majeure des occupants. Ventiler les locaux traités en intérieur pendant une durée de 2 semaines minimum.

CONSUMMATION

- Elle varie en fonction de la nature des matériaux, de leur porosité et de l'épaisseur du mur.
- Quantités indicatives à prévoir en fonction de l'épaisseur de l'ouvrage à traiter :

Épaisseur des murs	0,12 m	0,18 m	0,24 m	0,30 m	0,35 m	0,40 m	0,45 m	0,55 m	0,80 m	1,00 m
Consommation	1,50 l/ml	2,00 l/ml	2,50 l/ml	3,80 l/ml	4,70 l/ml	5,40 l/ml	7,00 l/ml	8,00 l/ml	10,00 l/ml	12,00 l/ml

Procéder à une injection de quelques trous tests afin de déterminer la quantité de **232 PARINJECTION**.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Application uniquement réservée aux professionnels. Vente interdite aux particuliers.
- Les précautions à prendre sont celles liées aux produits solvantés : ne pas inhaler les vapeurs, porter des lunettes de protection contre les projections de liquide, des gants imperméables en caoutchouc nitrile et PVA conformes à EN374 et des vêtements de protection couvrants.
- Manipuler uniquement dans des zones bien ventilées, ne pas manger ni fumer pendant l'utilisation, ventiler les locaux traités de l'intérieur pendant deux semaines minimum.
- Températures d'utilisation comprises entre $+5^{\circ}\text{C}$ et $+35^{\circ}\text{C}$.
- Bien mélanger le produit avant emploi.
- Consulter la Fiche de Données sécurité avant utilisation.

ASSISTANCE TECHNIQUE : PAREXGROUP S.A. assure l'information et l'aide aux entreprises qui en font la demande pour le démarrage d'un chantier afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en œuvre du produit (ou procédé). Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l'ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.

0 826 08 68 78 Service 0,15 € / appel + prix appel

DOCUMENTATION TECHNIQUE - Janvier 2019

Cette Fiche Technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier qu'il dispose de la version la plus récente - Mise à jour consultable sur parexlanko.com.

PAREXGROUP S.A. 19 place de la Résistance - CS 50053
 92445 Issy-les-Moulineaux Cedex - Tél. (33) 01 41 17 20 00