

438 LANKO FLOOR COLOR



LES + PRODUIT

- ▶ Prêt à l'emploi
- ▶ Haute résistance à l'abrasion
- ▶ Facilite l'entretien des sols

CONSOMMATION

- ▶ 6 à 10 m²/litre/couche

CONDITIONNEMENT

- ▶ Seau de 5 litres

CONSERVATION

- ▶ **24 mois**
à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri du gel et des fortes températures et des sources de chaleur

GARANTIE

- ▶ R.P. Fabricant



DESCRIPTION

- **438 LANKO FLOOR COLOR** est une peinture alkyde-uréthane monocomposante, destinée à la protection et décorations des sols.
- Permet la réalisation de revêtement coloré résistant à l'abrasion et aux détergents chimiques.

DOMAINES D'APPLICATION

- **SOLS INTÉRIEURS - EXTÉRIEURS**
• Sous-sols d'habitation, escaliers, balcons, loggias, parking et garages privatifs
- **SUPPORTS ADMISSIBLES**
• Béton, ciment, bois (en intérieur) neuf ou ancien

CARACTÉRISTIQUES

- **Aspect** : satiné
- **Couleur** : gris ciment
- **Densité à 20°C** : 1,15 ± 0,1 à 20 °C
- **Taux de COV** : 499 g/l max (directive 2004/42/CE)
- **Classification AFNOR** : NF 36.005-Famille I
- Classe 4a

MISE EN ŒUVRE

■ PRÉPARATION DES SUPPORTS

Chapes neuves

- Le béton doit être parfaitement sec (minimum 28 jours d'âge), propre et débarrassé de toute laitance de surface.

Chapes anciennes

- Nettoyage des sols (graisse, huile), réparation des fissures, dépeussierage.
- En tout état de cause, se référer au DTU 59-3 « Peintures de sol » qui tient lieu de document de référence.

■ APPLICATION DU PRODUIT

- Homogénéisation par brassage.
- Application à la brosse ou au rouleau.
- Une couche suffit pour une protection antipoussière.
- En deux couches, elle offre la finition d'une peinture satinée.
- Sur supports bruts, absorbants, diluer la 1^{ère} couche avec 10 à 15 % de white spirit. Les couches suivantes n'ont pas besoin d'être diluées.

- Si l'intervalle entre 2 couches excède 72 h, il faut obligatoirement procéder à un léger ponçage.
- Délai à + 20°C / HR : 60 %
- hors poussière : 1 à 2 h,
- sec au toucher : 3 à 4 h,
- recouvrable : entre 16 et 48 h,
- mise en service : 7 jours pour un trafic normal.

Nuancier

Gris Ciment

Teinte donnée à titre indicatif.
De légères différences sont possibles selon les lots et la nature des supports.

ASSISTANCE TECHNIQUE : ParexGroup S.A. assure l'information et l'aide aux entreprises qui en font la demande pour le démarrage d'un chantier afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en œuvre du produit (ou procédé). Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l'ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.

0 826 08 68 78 Service 0,15 € / appel + prix appel

DOCUMENTATION TECHNIQUE - Novembre 2018

Cette Fiche Technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier qu'il dispose de la version la plus récente - Mise à jour consultable sur parexlanko.com

PAREXGROUP S.A. 19 place de la Résistance - CS 50053
92445 Issy-les-Moulineaux Cedex - Tél. (33) 01 41 17 20 00

PAREXLANKO

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Pendant l'application, aérer les locaux.
- Températures d'utilisation : + 10°C à + 30°C.
- Hygrométrie < 70 %.
- Support sec (humidité < 4 %).
- Sur supports lisses, dépolir à l'aide d'abrasifs ou matériels adaptés pour une meilleure adhérence.
- Nettoyage des outils avec 725 LANKODILPOX.
- Port indispensable des EPI.
- Consulter la Fiche de Données de Sécurité.