

■ KIT DE PROTECTION À L'EAU SOUS CARRELAGE (SPEC)



LES + PRODUIT

- ▶ Prêt à l'emploi
- ▶ Protection des supports sensibles à l'eau

CONSUMMATION

- ▶ 165 PROLIPRIM UNIVERSEL : 100 à 200 g/m²
- ▶ 596 PROLICOAT : 0,8 kg/m² en 2 couches
- ▶ PROTECTBAND : 1,05 ml/ml

COMPOSITION DU KIT

- ▶ 165 PROLIPRIM UNIVERSEL* 1 litre : primaire tous supports
- ▶ 596 PROLICOAT* 5 kg : système de protection à l'eau sous carrelage (sous-couche)
- ▶ PROTECTBAND* 7 ml : bande d'étanchéité

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

- ▶ 596 PROLICOAT : Certificat QB

CONSERVATION

- ▶ 165 PROLIPRIM UNIVERSEL : 12 mois
- ▶ 596 PROLICOAT : 12 mois
- ▶ PROTECTBAND : 24 mois à partir de la date de fabrication en emballage d'origine non ouvert et stocké à l'abri du gel et du soleil

GARANTIE

- ▶ R.P. Fabricant pour les 3 produits

ASSISTANCE TECHNIQUE : ParexGroup S.A. assure l'information et l'aide aux entreprises qui en font la demande pour le démarrage d'un chantier afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en œuvre du produit (ou procédé). Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l'ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.

0 826 08 68 78 Service 0,15 € / appel + prix appel

DOCUMENTATION TECHNIQUE - Décembre 2018

Cette Fiche Technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier qu'il dispose de la version la plus récente - Mise à jour consultable sur parexlanko.com

PAREXGROUP S.A. 19 place de la Résistance - CS 50053
92445 Issy-les-Moulineaux Cedex - Tél. (33) 01 41 17 20 00

PAREXLANKO

KIT DE PROTECTION À L'EAU SOUS CARRELAGE



DESCRIPTION

- Le **KIT DE PROTECTION À L'EAU SOUS CARRELAGE** est un système permettant de protéger les supports sensibles à l'eau en murs et sols sans siphon dans les locaux humides et très humides, en privatif comme en collectif.

DOMAINES D'APPLICATION

- **Murs et sols** : salle de bain en neuf ou en rénovation.

CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES (1)

■ 165 PROLIPRIM UNIVERSEL 1 LITRE

- **Présentation** : liquide blanc
- **Densité** : 1 ± 0,1
- **pH** : 8 ± 1
- **Extrait sec** : 19 % ± 2 %

- **Classement** : inflammable, non toxique

- **Composition** : dispersion aqueuse de copolymères acryliques

■ 596 PROLICOAT 5 KG

- **Présentation** : pâte couleur jaune
- **Densité** : 1,35 ± 0,1
- **pH** : 8,5 ± 1
- **Extrait sec** : 70 % ± 2 %
- **Composition** : résines minérales acryliques modifiées, charges minérales fines et adjuvants

■ PROLIBAND 7 ML

- **Présentation** : rouleau de 7 m x 12 cm, gris foncé avec impression PAREXLANKO (noir)
- **Masse linéique (g/m)** : 27
- **Pression à la rupture** : 3 bars
- **Allongement transversal à 0,78 N/mm** : 25 %
- **Allongement transversal à 1,03 N/mm** : 50 %
- **Résistance à la température** : - 30°C à + 90°C

MISE EN ŒUVRE

■ PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Les supports seront secs, sains, propres, dépoussiérés, exempts de toute trace d'huile, de laitance ou de toute remontée d'humidité...
- Se référer aux normes DTU, CPT et Guides Rénovation du CSTB en vigueur.
- Planimétrie : 7 mm sous la règle de 2 m.
- Dépouiller les peintures brillantes et les carrelages émaillés. Les poussières seront aspirées.

* Voir la Fiche Technique du produit.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Températures d'utilisation + 5°C à + 30°C.
- Nettoyage produit frais à l'eau.
- Nettoyage produit sec avec un décapant peinture.
- Port des gants et lunettes recommandé.
- Consulter les Fiches Techniques de chaque produit du kit.

- Éliminer le glacis formé par les graisses et produits d'entretien (cire, encaustique) à l'aide d'une lessive sodée.
- Rincer abondamment et laisser sécher.

■ APPLICATION DU PRODUIT

165 PROLIPRIM UNIVERSEL* : prêt à l'emploi

- Il s'applique au pinceau, au rouleau, à la brosse ou à la raclette caoutchouc en veillant à répartir uniformément le produit sur le support.
- Ne laisser ni surépaisseur, ni manque.
- Temps de séchage : 30 min à 2 h selon la nature du support, la température et l'humidité relative.
- Délai de recouvrement : ne devra pas excéder 24 h (le produit peut être recouvert dès qu'il est sec au toucher). Dans le cas contraire, réappliquer une couche de primaire et laisser sécher.

596 PROLICOAT

- Appliquer une 1^{ère} couche épaisse au rouleau (± 400 g/m²).
- Poser la bande d'étanchéité **PROTECTBAND*** dans tous les angles sans attendre.
- Laisser sécher 3 à 4 heures avant la pose de la 2^{ème} couche qui sera croisée sur la 1^{ère}.

PROTECTBAND*

- Découper la longueur nécessaire pour la pose de la 1^{ère} bande au sol.
- Plier dans le sens de la longueur et placer la bande à la jonction mur/sol en prenant soin de bien l'insérer dans les angles. Faire adhérer la bande dans le produit encore frais.
- Répéter l'opération au sol, puis au mur en s'assurant du chevauchement des bandes les unes sur les autres.

596 PROLICOAT : 2^{ème} couche

- Appliquer une 2^{ème} couche épaisse au rouleau (± 400 g/m²) qui sera croisée sur la 1^{ère}.
- Laisser sécher (12 h minimum) avant la pose du carrelage.
- Collage des carreaux : utiliser **522 PROLIPRO**, **523 PROLIPLUS**, **5024 PROLIMAX*** ou **5074 PROLICRÈME*** sur murs et sols ou **510 PROLICRÈME HP*** sur murs uniquement.
- Attendre 72 h minimum avant de réaliser le jointoiment.