



## LES + PRODUIT

- ▶ Facilité de mise en œuvre (bande pré-pliée)
- ▶ Étanchéité parfaite
- ▶ Élasticité transversale

## DOCUMENT DE RÉFÉRENCE

- ▶ 588 ENDUIT ÉTANCHÉITÉ : AT CSTB en vigueur
- ▶ 596 PROLICOAT : Certificat QB

## CONDITIONNEMENT

- ▶ Rouleau de 50 ml x 12 cm

## CONSERVATION

- ▶ 24 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, et stocké à l'abri du gel et des fortes températures

## GARANTIE

- ▶ R.P. Fabricant

## PROLIBAND



## DESCRIPTION

- Accessoire d'étanchéité destiné à assurer une liaison optimale dans le traitement des points singuliers (jonction mur/sol ou entre 2 parois verticales, angles rentrants ou sortants, passage de tuyauteries).
- La bande d'étanchéité PROLIBAND s'applique indifféremment en association avec 588 ENDUIT D'ÉTANCHÉITÉ\* ou 596 PROLICOAT\*.

## DOMAINES D'APPLICATION

- Murs et sols intérieurs

## CARACTÉRISTIQUES

- **Présentation** : rouleau de 50 m x 12 cm avec rainure centrale pour pliage
- **Coloris** : gris foncé avec impression PAREXLANKO (noir)
- **Composition** : non-tissé polyester (largeur 12 cm) avec enduction élastomère thermoplastique SEBS (largeur 7 cm)

## PERFORMANCES (1)

- **Compatibles** : avec 588 ENDUIT D'ÉTANCHÉITÉ\* et 596 PROLICOAT\*.
- **Masse linéique (g/m)** : 27
- **Pression à la rupture** : 3 bars
- **Allongement transversal à 0,78 N/mm** : 25 %
- **Allongement transversal à 1,03 N/mm** : 50 %
- **Résistance à la température** : - 30°C à + 90°C

**ASSISTANCE TECHNIQUE** : ParexGroup S.A. assure l'information et l'aide aux entreprises qui en font la demande pour le démarrage d'un chantier afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en œuvre du produit (ou procédé). Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l'ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.

**0 826 08 68 78** Service 0,15 € / appel + prix appel

**DOCUMENTATION TECHNIQUE - Novembre 2018**

Cette Fiche Technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier qu'il dispose de la version la plus récente - Mise à jour consultable sur [parexlanko.com](http://parexlanko.com)

**PAREXGROUP S.A.** 19 place de la Résistance - CS 50053  
92445 Issy-les-Moulineaux Cedex - Tél. (33) 01 41 17 20 00

**PAREXLANKO**

\* Voir la Fiche Technique du produit. - (1) Valeurs déterminées en laboratoire, à 23°C et 50 % d'humidité relative selon la norme en vigueur.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Températures d'utilisation comprise entre +5°C et +30°C.
- Éviter le contact avec les produits solvantés.
- Consulter la Fiche de Données de Sécurité.
- Port des EPI conformément aux recommandations de la Fiche de Données de Sécurité.