

MARBRI

1/2



LES + PRODUIT

▶ Excellente tenue dans le temps

DOSAGE EN EAU

▶ Environ 4,2 litres par sac de 25 Kg

CONSOMMATION

▶ **MAITÉ** : environ 3,9 kg/m²
▶ **MARBRI GRANULATS** : 8 kg/m²
(1 passe)

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE

▶ DTU 22.1, 23.1, 26.1

FAÇADES
ISOLANTES
PAREXLANKO



DESCRIPTION

- Ce revêtement, composé d'une couche préparatoire de collage (**MAITÉ**), saturé de granulats de marbre (**MARBRI GRANULATS**), est une solution décorative, applicable à l'extérieur comme à l'intérieur.
- **Teinte colle** : blanche.
- **Teinte granulats** : nous consulter

DOMAINE D'APPLICATION

■ SUPPORTS ADMISSIBLES

- Murs en béton banché à parement courant ou soigné, conformes aux spécifications du DTU 23.1
- Panneaux préfabriqués en béton armé de granulats courants, conformes au DTU 22.1
- Maçonneries recouvertes d'un enduit hydraulique de classe CS III minimum

■ SUPPORTS EXCLUS

- Ne pas appliquer :
 - sur des parois horizontales ou inclinées et directement exposées aux intempéries,
 - à moins de 15 cm du sol extérieur fini,
 - sur enduit à base de plâtre ou plâtre-chaux,
 - sur enduit semi-allégé et de classe inférieure à CS III.
- MARBRI est une finition essentiellement décorative ; elle n'assure pas l'imperméabilisation complète du support

CARACTÉRISTIQUES

MAITÉ :

- **Présentation** : poudre blanche
- **Composition** : liant hydraulique, de copolymère micronisé, de charges minérales et d'adjuvants spécifiques
- **Granulométrie maximale** : 1,3 mm

MARBRI GRANULATS

- marbres concassés sélectionnés de granulométrie moyenne (3 à 6 mm).

PERFORMANCES

- Complément d'imperméabilisation.
- Permet d'éviter des ragréages pour des rattrapages n'excédant pas 3 à 4 mm environ.
- **Classe d'émissions dans l'air intérieur** : A+ (selon arrêté du 19/04/2011 modifié)

MISE EN ŒUVRE

■ PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Sains, stables, résistants, propres, dépoussiérés, exempts de traces d'huile de décoffrage, de peinture, d'hydrofuge, conformes aux spécifications des DTU 26.1 et 23.1.
- Humidifier la veille de l'application.

■ MATÉRIEL

MAITÉ

- Lisseuse crantée n° 12 (denture trapézoïdale de 7,2 mm)
- Spalter (lisseur américain)

MARBRI GRANULATS

- **Pot de projection équipé d'une plaque avec trou ø 14**
 - Compresseur : 60 m³/h minimum
 - Pression de l'ordre de 2,5 à 3,5 bars

■ APPLICATION DU PRODUIT

- Température entre + 5°C et + 30°C

Gâchage

MAITÉ

- **Dosage en eau** : environ 4,2 litres par sac de 25 Kg
- **Temps de mélange** : environ 5 mm (obtention d'une pâte souple, homogène et sans grumeaux)
- **Temps de repos avant emploi** : 5 à 10 mm
- **Durée d'emploi du mélange** : 1 h maximum suivant les conditions ambiantes.
- Appliquer **MAITÉ** à la lisseuse inox puis régler à la lisseuse crantée n° 12 pour un bon accrochage des granulats.
- Lisser cette enduction à l'aide d'un splater humidifié (brosse américaine en soie de 20 mm)
- Recouvrir **MAITÉ** immédiatement après par les granulats de marbre projetés en mouvement de va-et-vient, en une passe.

■ REMARQUES

- Pour éviter les risques de reprises et faciliter l'application, il est conseillé de partager les surfaces à revêtir en panneaux de 15 à 20 m² maximum par des joints obtenus à l'aide d'un ruban adhésif en papier posé avant application de la colle.
- Le ruban est retiré aussitôt après la projection des granulats.
- Les granulats de marbre sont d'origine naturelle, ils peuvent présenter de légères variations. Prévoir 1 seul approvisionnement par chantier.
- Afin d'éviter d'éventuels nuançages, mélanger les sacs de **MARBRI GRANULATS** par quantité de 3 à 4 sacs avant la projection. Lors de l'application, compléter le mélange par ajouts successifs de nouveaux sacs.

MARBRI

2/2

CONDITIONNEMENT

- ▶ **MAITÉ** : sac de 25 kg
- ▶ **MARBRI GRANULATS** : sac de 25 kg

CONSERVATION

- ▶ **MAITÉ** : **12 mois**
à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, et stocké à l'abri de l'humidité
- ▶ **MARBRI GRANULATS** : pas de limite de durée d'utilisation

GARANTIE

- ▶ R.C. Fabricant et Cahier des charges Fabricant

CONSOMMATION

- **MAITÉ** : environ 3,9 kg/m²
- **MARBRI GRANULATS** : 8 kg/m² (1 passe)

ASSISTANCE TECHNIQUE : ParexGroup S.A. assure l'information et l'aide aux entreprises qui en font la demande pour le démarrage d'un chantier afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en œuvre du produit (ou procédé). Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l'ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.

0 826 08 68 78 Service 0,15 € / min
+ prix appel

DOCUMENTATION TECHNIQUE - Novembre 2020

Cette Fiche Technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier qu'il dispose de la version la plus récente - Mise à jour consultable sur parexlanko.com.

PARXGROUP S.A. 19 place de la Résistance - CS 50053
92445 Issy-les-Moulineaux Cedex - Tél. (33) 01 41 17 20 00

PARXLANKO est une marque du groupe Sika.

PARXLANKO

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Produit destiné aux professionnels.
- Ne pas appliquer sur supports gelés (ou en cours de dégel), sur supports gorgés d'eau ou sur supports surchauffés.
- Ne pas appliquer par temps de pluie ou de brouillard, par grand vent ou en cas de risque de gel dans les 24 h.
- Ne pas appliquer à des températures ambiantes inférieures à + 5°C ou supérieures à + 35°C.
- Avant l'application et pendant toute la durée des travaux, protéger les menuiseries, les éléments métalliques et les parties vitrées.
- Le port des équipements de protection individuelle (lunettes, gants...) est obligatoire.
- Consulter la Fiche de Données de Sécurité (FDS) pour connaître les équipements adaptés.