

# MORTIER FIN BLANC ET GRIS



## LES + PRODUIT

- ▶ Idéal pour finitions, joints, enduits
- ▶ Décoratif, peut être coloré\*
- ▶ Granulométrie : 1 mm maximum

## CONDITIONNEMENT ET PALETTISATION

- ▶ 2.5 kg - lot de 6 sacs
- ▶ 5 kg - lot de 4 sacs
- ▶ 10 kg - 96 sacs par palette
- ▶ 25 kg - 42 sacs par palette

## CONSERVATION

- ▶ 18 mois à partir de la date de fabrication en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri de l'humidité

## COLORIS

- ▶ Blanc
- ▶ Gris



## PROPRIÉTÉS

Mortier à maçonner prêt à l'emploi, pour travaux courants de maçonnerie. Il est particulièrement adapté pour les travaux de finition, les petits scellements ou les joints de maçonnerie.

## SUPPORTS ADMIS

- Tous supports de maçonnerie à base de brique, pierre ou ciment.

## PRÉPARATION

### ■ PRÉPARATION DU SUPPORT :

- Les supports exempts de laitance seront nettoyés, dégraissés et dépoussiérés. Ils doivent être sains, stables et résistants.
- Ils peuvent être humides, mais non ruisselants ni gelés.
- En cas de remontée d'humidité capillaire, traiter avec un produit adapté.
- Ne pas appliquer un mélange à base de ciment sur un support à base de plâtre.

### ■ PRÉPARATION DU MORTIER :

- Utiliser une auge propre, exempte de toute trace de plâtre.
- Verser l'eau dans le récipient propre, en respectant le dosage indiqué, et ajouter le mortier.
- Mélanger 3 minutes environ pour obtenir une pâte homogène, de consistance souple et sans grumeaux.

## CARACTÉRISTIQUES

- **Granulométrie** : 0-1 mm
- **pH pâte** : 13
- **Densité produit durci** : 1,9

## MISE EN ŒUVRE

### ■ APPLICATION :

- Humidifier le support avant application.
- Enduire : en cas de rénovation, veiller à bien décoller les parties non adhérentes, dépoussiérer et mouiller abondamment.
- Jointoyer : pour la réfection de joints, gratter les anciens joints sur 1 à 3 cm de profondeur, dépoussiérer et laver.

## CARACTÉRISTIQUES D'UTILISATION

<p>Consommation <b>1,9 kg/m<sup>2</sup></b> par mm d'épaisseur</p>	<p><b>12 à 16 %</b> d'eau</p>	<p><b>2h</b> pour appliquer à 20°</p>	<p><b>28 jours</b> séchage définitif</p>	<p><b>+35°C</b> <b>+5°C</b> Température d'utilisation</p>
--	-----------------------------------	---	--	---

## ■ NETTOYAGE :

- Nettoyer les mains et les outils à l'eau avant le séchage.

## ■ SÉCHAGE :

- Se prolonge durant 28 jours après la pose pour un séchage définitif.

## TEMPS DE PRISE <sup>(1)</sup>

Température	Début de prise	Fin de prise
+ 20°C	5h30	7h30

## RÉSISTANCES MÉCANIQUES (MPa) <sup>(2)</sup>

Échéance	Flexion	Compression
28 jours	4	15

## CONSEILS

- Si la température est inférieure à 5°C, utiliser un additif approprié.
- Ne pas appliquer en plein soleil, sous la pluie ou par vent fort.

## SÉCURITÉ

- Tenir hors de portée des enfants .
- Porter des équipements de protection individuelle : gants, vêtements et Lunettes de protection.
- Ne pas respirer les poussières.
- Éviter le contact avec les yeux.
- En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

## CATALOGUE TECHNIQUE - Août 2021

La présente Fiche Technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier si cette fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente - Mise à jour consultable sur [www.parexlanko.com](http://www.parexlanko.com)

PAREXGROUP S.A. 19 place de la Résistance - CS 50053  
92445 Issy-les-Moulineaux Cedex

**PAREXLANKO**

\* Uniquement pour Mortier Fin Blanc.

(1) Valeurs de laboratoire données à titre indicatif.

(2) Essais réalisés sur éprouvettes 4x4x16, conservées à 20°C. Valeurs de laboratoire données à titre indicatif

Consulter la Fiche de Données de Sécurité disponible sur demande ou sur [www.parexlanko.com](http://www.parexlanko.com)