



LES + PRODUIT

- ▶ Spécialement dédié aux maisons individuelles et constructions annexes neuves en plaques minces de béton
- ▶ Un seul produit pour réaliser la couche de base armée et le traitement des joints entre plaques de béton

DOSAGE EN EAU

- ▶ 4,5 à 5,2 litres par sac de 25 kg

CONSOUMATIONS

- ▶ 2,5 kg/m² pour le colmatage des joints entre plaques
- ▶ 10 à 16 kg/m² pour l'enduisage

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

- ▶ Cahier de recommandations techniques PAREX

CONDITIONNEMENT

- ▶ Sac de 25 kg
- ▶ Palette de 48 sacs (1,2 t)

CONSERVATION

- ▶ 12 mois à partir de la date de fabrication en emballage d'origine non ouvert et stocké à l'abri de l'humidité

ASSISTANCE TECHNIQUE : La Société ParexGroup S.A. assure l'information et l'aide aux entreprises qui en font la demande pour le démarrage d'un chantier afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en œuvre du produit (ou procédé). Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l'ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.

DOCUMENTATION TECHNIQUE - Juillet 2020

La présente Fiche Technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier si cette fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente - Mise à jour consultable sur www.parexlanko.com.

PAREXGROUP S.A., 19 place de la Résistance - CS 50053
92445 Issy-les-Moulineaux Cedex - Tél. (33) 01 41 17 20 00
Renseignements techniques : 0 826 08 68 78 (0,15 €/min + prix appel)

PAREXLANKO

PARMUGRIS



DESCRIPTION

- Sous-enduit gris exclusivement dédié à la réalisation de la couche de base armée sur les maisons individuelles neuves ou les constructions en plaques minces de béton. Il permet également de réaliser à l'avancement les joints entre les plaques de béton.

SUPPORTS ADMISSIBLES

- Maisons individuelles neuves en plaques minces de béton.
- Garages, abris de jardin, bâtiments préfabriqués en plaques minces de béton.
- Tous les autres supports sont exclus.

FINITION ADMISSIBLE

- REVLANE+ IGNIFUGÉ TALOCHÉ GROS.

CARACTÉRISTIQUES

- **Composition** : liants hydrauliques, charges minérales, adjuvants spécifiques
- **Granulométrie** : 0 - 1,6 mm

PERFORMANCES

- **Résistance en compression à 28 jours** :
Rc ≥ 6 N/mm²
- **Absorption d'eau par capillarité** :
C ≤ 0,40 kg/(m².min^{1/2})
- **Réaction au feu** : classe A2-s1, d0

MISE EN ŒUVRE

PARMUGRIS sera mis en œuvre conformément au cahier de recommandations techniques PAREXLANKO.

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Attendre le délai de stabilisation de l'ouvrage défini par le constructeur de maisons ou bâtiments préfabriqués.
- Le support doit être propre et non gorgé d'eau.

MATÉRIEL

- **Application mécanique** :
utiliser une machine à projeter.
- Pression pompe : 8 à 10 bars (eau).
- Respecter le volume de remplissage de la machine.
- **Application manuelle** :
utiliser un malaxeur électrique à vitesse lente.

PRÉPARATION DU PRODUIT

- **Dosage en eau** : 4,5 à 5,2 litres par sac de 25 kg
- **Temps de mélange machine** : 5 min env.
- **Temps de mélange malaxeur** : 3 min env.
- **Durée pratique d'utilisation** : 1 heure maximum après préparation

APPLICATION DU PRODUIT

- Traiter les joints entre plaques de béton à l'avancement avec PARMUGRIS, sauf le joint périphérique bas dans le cas de certaines maisons individuelles. (Voir recommandations du constructeur).
- Traiter les points singuliers tels que les angles de baies avec des bandes d'armatures TV33 ou TV10 de longueur 50 cm et de largeur minimale de 30 cm collées avec PARMUGRIS.
- L'emploi de baguette d'angle IA3 ou IA7 collées avec PARMUGRIS permet de régler facilement l'épaisseur du sous-enduit et de la finition.
- La couche de base armée est réalisée avec PARMUGRIS en deux passes de 3 à 5 mm chacune, avec marouflage obligatoire de l'armature TV10 dans la première passe.
La deuxième passe peut être appliquée « frais sur frais » ou après un délai de séchage de la première passe d'au moins 16 h.

DÉLAI DE RECOUVREMENT

- REVLANE+ IGNIFUGÉ TALOCHÉ GROS peut être appliqué avec un délai minimum de 7 jours, selon les conditions climatiques.
- L'application de REVLANE+ IGNIFUGÉ TALOCHÉ GROS peut être précédée de l'application de REVLANE+ RÉGULATEUR.
- L'application de REVLANE+ RÉGULATEUR est conseillée par temps chaud et/ou vent sec afin d'augmenter le temps ouvert de l'enduit de parement organique et d'en faciliter les reprises et de limiter le risque de spectres entre les joints de panneaux, permettant ainsi une optimisation des conditions de travail.

CONSOUMATION

- 2,5 kg/m² pour le colmatage des joints entre plaques.
- 10 à 16 kg/m² pour l'enduisage.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Produit destiné aux professionnels.
- L'emploi et la mise en œuvre de PARMUGRIS se feront conformément au cahier de recommandations techniques PAREX et de la présente fiche technique.
- Ne pas appliquer en intérieur des maisons individuelles, possible pour les garages et abris de jardin.
- Le support doit être propre et non gorgé d'eau.
- Températures d'utilisation : + 5°C à + 30°C.
- Protéger les façades pendant la durée des travaux.
- Ne pas appliquer sur supports gelés et en cas de risque de gel.
- Porter des équipements de protection individuelle : gants, vêtements adaptés et lunettes de protection.