

- SOUS-ENDUIT MONOCOUCHE LOURD D'IMPERMÉABILISATION



1/2

LES + PRODUIT

- ▶ Assure l'imperméabilisation en 10 mm en tout point
- ▶ Recouvrement par un enduit sous 24 h
- ▶ Granulométrie adaptée à toutes les finitions
- ▶ Convient en parois enterrées

DOSAGE EN EAU

- ▶ 3,6 à 4,8 litres par sac de 25 Kg

CONSUMMATION

- ▶ 1,8 kg/m² par mm d'épaisseur

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

- ▶ NF EN 998-1
- ▶ NF DTU 26.1
- ▶ Certificat QB

PARMUREX SANS POUSSIÈRE



NF EN 998-1
OC3 CSIV WC2



DESCRIPTION

- Sous-enduit et enduit monocouche lourd OC3 à émission de poussière réduite pour l'imperméabilisation des parois verticales extérieures et intérieures.
- PARMUREX SANS POUSSIÈRE peut rester nu (1)

DOMAINE D'APPLICATION

SUPPORTS ADMISSIBLES

- Maçonneries de blocs de béton (Rt.3) conformes au NF DTU 20.1
- Murs de béton banché (conformes au NF DTU 23.1)

LIMITES D'EMPLOI

- Ce produit ne peut être utilisé sur :
- Supports exposés horizontaux et inclinés de plus de 10° par rapport à la verticale

REVÊTEMENTS ASSOCIÉS

- Enduit de parement ou enduit monocouche PAREXLANKO
- Plaquettes de terre cuite (joint > 6 mm)
- Carrelage (joint > 4 mm)
- Peinture, badigeon ou RPE
- Voir tableau ci-après pour les délais de recouvrement et les états de surface de PARMUREX SANS POUSSIÈRE.

CARACTÉRISTIQUES

- **Composition** : ciment, chaux, sables, adjuvants spécifiques
- **Granulométrie** : 0-1,6 mm

PERFORMANCES

- **Type** : OC3
- **Résistance à la compression** : CS IV
- **Absorption d'eau par capillarité** : Wc2
- **Réaction au feu** : A1
- **Perméabilité à la vapeur d'eau** : $\mu \leq 25^{**}$
- **Valeur Sd** : $\leq 0,25$ m (pour une épaisseur de 10 mm)

MISE EN ŒUVRE

PRÉPARATION DES SUPPORTS

Consulter « Préparation des supports avant application des enduits » page 24.

- Sains, propres, dépoussiérés.
- Éliminer toutes les traces de plâtre, de peinture...
- La planimétrie et l'aplomb des supports seront conformes aux exigences du NF DTU 26.1.
- Appliquer au rouleau une couche de MICRO-GOBETIS 3000*.
- ou appliquer une passe de PARMUREX SANS POUSSIÈRE adjuvanté de 0,5 litre de FIXOPIERRE* ou 751 LANKO LATEX* par sac de 25 kg.

PRÉPARATION DU PRODUIT

- **Dosage en eau** : 3,6 à 4,8 litres par sac de 25 Kg
- **Temps de mélange machine** : 5 min
- **Temps de mélange bétonnière** : 5 min

MATÉRIEL

Machine à projeter

- Pression pompe : 8 - 10 bars (eau)
- Respecter le volume de remplissage de la machine.

Bétonnière

Pot de projection

- Compresseur de capacité mini 60 m³/h
- Pression air de 4 à 6 bars

APPLICATION DU PRODUIT

Consulter « Application des enduits monocouches » pages 24-27.

- L'application est faite en couche d'épaisseur minimale de 10 mm en tout point.
- L'état de surface de l'enduit et le délai de recouvrement sont fonction du revêtement associé.

CONSUMMATION

- 1,8 kg/m² par mm d'épaisseur
- Épaisseur de référence pour le calcul des consommations (Réf CSTB) : 12 mm

PARMUREX SANS POUSSIÈRE

2/2

CONDITIONNEMENT

- Sac de 25 kg

PALETTISATION

- Palette de 48 sacs (1,2 t)

CONSERVATION

► 12 mois

à partir de la date de fabrication en emballage d'origine non ouvert et stocké à l'abri de l'humidité

GARANTIE

- R.C. Fabricant

Tableau des revêtements associés

Types de revêtements associés	État de surface de PARMUREX SP	Délai de recouvrement
Enduit de parement Enduit monocouche	Cranté / Brut de dressement	1 jour
PARDECO TYROLIEN, CALCILISSE	Taloché	4 à 7 jours
Carrelage (joint > 4 mm) et plaquettes de terre-cuite (joint > 6 mm) posées sur des grandes surfaces	Brut de dressement	3 semaines minimum
Carrelage posé en modénature, bandeau, encadrement (joint > 4 mm)	Brut de dressement	24 à 48 heures
Peinture, RPE, badigeon	Taloché	3 semaines minimum

ASSISTANCE TECHNIQUE : ParexGroup S.A. assure l'information et l'aide aux entreprises qui en font la demande pour le démarrage d'un chantier afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en œuvre du produit (ou procédé). Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l'ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.

0 826 08 68 78 Service 0,15 € / min + prix appel

DOCUMENTATION TECHNIQUE - Juin 2021

Cette Fiche Technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier qu'il dispose de la version la plus récente - Mise à jour consultable sur parexlanko.com.

PARXGROUP S.A. 19 place de la Résistance - CS 50053
92445 Issy-les-Moulineaux Cedex - Tél. (33) 01 41 17 20 00

PARXLANKO est une marque du groupe Sika.

PARXLANKO

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Produit destiné aux professionnels.
- L'emploi et la mise en œuvre de PARMUREX SANS POUSSIÈRE relèvent des dispositions du NF DTU 26.1 et de la présente Fiche Technique.
- Avant application, humidifier le support.
- Températures d'application : entre + 5°C et + 30°C.
- Ne pas appliquer sur supports gelés et en cas de risque de gel.
- Sur les façades exposées au rayonnement solaire et/ou ventilées, prendre des dispositions particulières (protection, humidification, ...).
- Porter des équipements de protection individuelle : gants, vêtements adaptés et lunettes de protection.
- Consulter la Fiche de Données de Sécurité.