

RAGRÉAGE FORTE ÉPAISSEUR



1/2



PROPRIÉTÉS

Ragréage forte épaisseur autonivelant extérieur et intérieur pour la préparation des sols. Il peut rester brut. Adapté pour terrasse, balcon, garage...

Revêtements : carrelage, moquette, revêtement PVC, parquet, peinture de sol.

SUPPORTS ADMIS

	Sol extérieur	Sol intérieur
Support ciment	■	
Supports de rénovation (ancien carrelage, traces de colle, peinture poncée, dalle plastique souple et rigide)		■
Dallage sur terre-plein		■
Planchers chauffants à eau chaude ou réversible		■

LES + PRODUITS

- ▶ Polyvalent : application de 5 à 40 mm sur supports neufs et anciens
- ▶ Facile à appliquer : autonivelant
- ▶ Peut rester non recouvert, peut être peint

CONDITIONNEMENT ET PALETTISATION

- ▶ 25 kg - 28 sacs

CONSERVATION

- ▶ 1 an à partir de la date de fabrication en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri de l'humidité

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Les supports doivent être sains, solides, secs, propres, non fissurés, exempts de graisse, de trace de plâtre, de cire ou de tout autre produit pouvant altérer l'accrochage.
- 30 minutes à 2 heures avant la pose, appliquer une couche de **PRIMAIRE TOUS SUPPORTS**.
- Sur supports poreux, il est conseillé d'appliquer deux passes successives de **PRIMAIRE TOUS SUPPORTS**, pour bien fermer le support.
- Sur ancien carrelage, vérifier la bonne tenue des carreaux et les dépolir. Retirer les carreaux sonnant creux et combler à l'aide du ragréage.
- Si plus de 10 % des carreaux sonnent creux, déposer la totalité de la surface.

PRÉPARATION DES SOLS CHAUFFANTS

- Couper le chauffage 48 heures avant l'application du ragréage.
- Remettre progressivement le chauffage à température 48 heures après la pose du revêtement.

MISE EN ŒUVRE

- Appliquer la gâchée directement sur le support, par déversement progressif.
- Homogénéiser la surface avec un rouleau débulleur sur le mortier frais sans attendre.
- Dans le cas d'une deuxième couche, celle-ci doit être inférieure à la première, sans excéder 40 mm en totalité.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- L'épaisseur doit être comprise entre 5 et 40 mm (Plancher chauffant : 5 à 20 mm).
- Ne pas utiliser pour des supports immergés.
- Protéger des courants d'air et du soleil pendant les premières heures suivant l'application.
- Par temps froid, utiliser une eau de gâchage d'une température supérieure à +10°C.
- Une fois sec, l'aspect de surface du produit peut être nuancé, non-uniforme.

RAGRÉAGE FORTE ÉPAISSEUR

2/2

DÉLAIS DE RECOUVREMENT

À 20°C et 50 % d'humidité	5 mm	10 mm	20 mm	40 mm
Carrelage	6 h	10 h	24 h	2 jours
PVC	24 h	2 jours	3 jours	5 jours
Parquet collé	24 h	2 jours	3 jours	5 jours
Parquet flottant	24 h	2 jours	3 jours	5 jours
Peinture de sol	24 h	2 jours	3 jours	5 jours

Ces indications sont données à titre indicatif : le point essentiel étant l'aspect sec du ragréage, y compris à cœur.

CARACTÉRISTIQUES D'UTILISATION

<p>Consommation</p> <p>1,6 kg/m²</p> <p>par mm d'épaisseur</p>	 <p>16 % d'eau</p>	 <p>40 min pour appliquer</p>	
 <p>À partir de 6 h pour recouvrir</p>	 <p>À partir de 6 h pour la circulation légère</p>	 <p>Ne pas appliquer en plein soleil, sous la pluie ou par vent</p>	 <p>+30°C +5°C Température d'utilisation</p>

CATALOGUE TECHNIQUE - Février 2020

La présente Fiche Technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier si cette fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente - Mise à jour consultable sur www.parexlanko.com

PAREXGROUP S.A. 19 place de la Résistance - CS 50053
92445 Issy-les-Moulineaux Cedex

PAREXLANKO

Consulter la Fiche de Données de Sécurité disponible sur demande ou sur www.parexlanko.com