

COMMENT RÉNOVER UNE FAÇADE RECOUVERTE D'UNE PEINTURE OU D'UN RPE ?

Les RPE ou peintures recouvrent certaines de nos façades et nécessitent d'être renouvelés après plusieurs années d'existence. Par souci d'esthétique et de qualité, il est possible de recréer une finition minérale colorée en recouvrement de l'ancienne peinture ou de l'ancien RPE. **PARINTER RÉNOVATION** permet une rénovation rapide et durable de la façade sans sablage ni décautage.



NOS SOLUTIONS



PARINTER RÉNOVATION

Voir fiche p. 166

MONOREX GF/GM

Voir fiche p. 163

MONOMAX GF/GM

Voir fiche p. 162/163

PAREXAL

Voir fiche p. 165

TV 10

Voir fiche p. 169

Guide de choix

	Finitions		
	Gratté		Rustique écrasé
	Fin	Moyen	
MONOREX GF	■		■
MONOREX GM		■	■
MONOMAX GF	■		■
MONOMAX GM		■	■
PAREXAL	■		■

LES ÉTAPES À RESPECTER

RECONNAISSANCE DES SUPPORTS



LA FICHE DE RECONNAISSANCE




LA VIDÉO

► Les tests de reconnaissance préalable des supports doivent être réalisés afin de valider l'application de **PARINTER RÉNOVATION** sur ancienne peinture ou ancien RPE sans décautage du revêtement existant.

► Si tous les tests sont positifs, le revêtement est alors compatible avec **PARINTER RÉNOVATION**. Nettoyer le revêtement existant à haute pression (140 bars) à la buse rotative et laisser sécher 48 h.
► Si l'un des tests est négatif, le revêtement est incompatible avec **PARINTER RÉNOVATION**. Il faut alors décaiper entièrement le revêtement existant.

MISE EN ŒUVRE DE PARINTER RÉNOVATION



► Dans le cas de fissurations ponctuelles ou rapprochées, utiliser l'armature **TV 10** marouflée dans la 1^{ère} passe.
► Appliquer **PARINTER RÉNOVATION** sur la totalité de la façade en épaisseur de 6 à 8 mm environ.

► **PARINTER RÉNOVATION** sera laissé en aspect brut de règle (cranté).
► Après 24 h de séchage, appliquer l'enduit de finition (**MONOREX GF/GM**, **MONOMAX GF/GM** ou **PAREXAL**).

FINITIONS



► Projeter l'enduit (**MONOREX GF/GM**, **MONOMAX GF/GM** ou **PAREXAL**) sans surcharge en épaisseur de 8 mm après grattage, ou de 5 mm avant la réalisation de la finition rustique ou rustique écrasé.

ASTUCES

► Humidifier légèrement la couche de base par temps chaud et sec.
► **PARINTER RÉNOVATION** est compatible avec un très large choix de finitions PAREXLANKO. Pour en savoir +, flasher la documentation produit.



PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

► + 5°C pour les teintes claires, + 8°C pour les teintes soutenues.
► Au-delà de + 30°C, prendre des dispositions particulières.

EN SAVOIR +

► Technique d'application validée dans le DTA de **PAREXAL**.
► Bonne tenue au feu : classe A2-s1, d0.
► Excellente adhérence sur béton, peinture et RPE : ≥ 0,9 MPa.