

Fiche technique : [MONOREX GM](#)

### 1.1.1.2. Enduit monocouche 'MONOREX GM' - OC 1 semi-allégé, grain moyen, finition projeté rustique

Type 'MONOREX GM' (Parexlanko) ou équivalent, enduit d'imperméabilisation et de décoration des parois verticales extérieures en maçonneries ou béton.

Caractéristiques :

- supports maçonnerie à enduire admissibles : Rt 3, Rt 2 et Rt 1 ;
- réaction au feu : A1 ;
- absorption d'eau par capillarité : W2 ;
- résistance à la compression : CS II ;
- catégorie de l'enduit : OC 1.



Mise en œuvre suivant prescriptions techniques du fabricant, compris armatures de renfort et gobetis d'accrochage en fonction des besoins

En imperméabilisation sur maçonnerie de petits éléments, sur :

- maçonnerie courante ou soignée Rt 3 - Rt 2, support homogène :
  - 1<sup>ère</sup> passe d'enduit monocouche d'une épaisseur de 10 mm minimum en tout point ;
  - 2<sup>ème</sup> passe d'enduit monocouche en grain décoratif ;
- maçonnerie courante ou soignée Rt 3 - Rt 2, support hétérogène :
  - application d'un gobetis d'accrochage composé d'enduit monocouche adjuvanté avec une émulsion de résine synthétique améliorant sensiblement les performances des mortiers et bétons, type 'FIXOPIERRE' ou '751 Lankolatex' ou équivalent, d'une épaisseur d'environ 5 mm ;
  - 1<sup>ère</sup> passe d'enduit monocouche d'une épaisseur de 10 mm minimum en tout point hors gobetis d'accrochage ;
  - 2<sup>ème</sup> passe d'enduit monocouche en grain décoratif ;
- béton banché assurant par eux-mêmes l'imperméabilisation :
  - application d'un gobetis d'accrochage en mortier de polymère type 'Micro-gobetis 3000' ou équivalent, ou application d'un gobetis d'accrochage composé d'enduit monocouche adjuvanté avec une émulsion de résine synthétique améliorant sensiblement les performances des mortiers et bétons, type 'FIXOPIERRE' ou '751 Lankolatex' ou équivalent, d'une épaisseur d'environ 5 mm ;
  - 1<sup>ère</sup> passe d'enduit monocouche d'une épaisseur de l'ordre de 7 à 8 mm, lissé ;
  - après raffermissement, 2<sup>ème</sup> passe d'enduit monocouche en grain décoratif.
- maçonnerie blocs de béton cellulaire Rt 1 :
  - application au rouleau ou à la brosse d'un micro gobetis en bouche pore, type 'FIXOPIERRE' ou '751 Lankolatex' ou équivalent ;
  - une couche d'enduit monocouche d'épaisseur minimale de 10 mm en tout point avant la passe de grain décoratif.

Teinte au choix du Maître d'œuvre dans la gamme complète du fabricant.

**LOCALISATION :**

ENDUIT SUR PAROIS EXTERIEURES SUIVANT PLANS DE FAÇADES