

TOUS CARREAUX TOUS SUPPORTS EXPRESS



1/2



LES + PRODUIT

- ▶ Souple : supports neufs et anciens
- ▶ Remise en service rapide

CONDITIONNEMENT ET PALETTISATION

- ▶ 10 kg - 96 sacs

CONSERVATION

- ▶ 12 mois à partir de la date de fabrication en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri de l'humidité

COLORIS

- ▶ Gris

PEIGNE

- ▶ 15 x 15 = U6
- ▶ 45 x 45 = U9
- ▶ 60 x 60 = DL*20
(*DL = Demi Lune)

PROPRIÉTÉS

Colle carrelage hautes performances en terme d'adhérence, destinée à la pose de carrelage de petits à grands formats (jusqu'à 60 x 60 cm) sur supports neufs et anciens. Le collage sur ancien carrelage s'effectue sans primaire. Particulièrement adaptée aux pièces exigeant une remise en service rapide (hall d'entrée, couloirs).

SUPPORTS ADMIS ET REVÊTEMENTS ASSOCIÉS

		Carreau de terre cuite	Grès	Faïence	Pierre naturelle
SOL INTÉRIEUR	Support ciment				
	Ragréage P3				
	Dallage sur terre-plein				
	Chape anhydrite*	30 x 30	60 x 60		60 x 60
	Sous-couche d'étanchéité				
	Supports de rénovation (ancien carrelage, traces de colle, parquet collé, peinture poncée, dalle semi-flexible)				
	Panneau bois CTBH - CTBX - OSB	30 x 30	33 x 33		33 x 33
SOL EXTÉRIEUR	Support ciment				
	Dallage sur terre-plein				
	Ragréage P3	30 x 30	45 x 45		60 x 60
	Ancien carrelage poncé				
MUR INTÉRIEUR	Support ciment				
	Plaque de plâtre cartonnée et hydrofugée				
	Béton cellulaire	15 x 15	45 x 45	45 x 45	45 x 45
	Sous-couche d'étanchéité				
	Ancien carrelage				
	Peinture poncée				
		Panneau bois CTBH - CTBX - OSB	15 x 15	33 x 33	33 x 33
	Panneau polystyrène revêtu				

Poids maximal des carreaux aux murs : 40 kg/m².

* Appliquer au préalable 2 couches de **PRIMAIRE TOUS SUPPORTS** espacées de 30 minutes à 1 heure.

TOUS CARREAUX TOUS SUPPORTS EXPRESS

2/2

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Les supports devront être sains, propres, dépolissés, exempts de toutes traces d'huile, de plâtre, de laitance...
- Rectifier ponctuellement la planéité de la colle (épaisseur maxi 10 mm), ou de façon générale avec un ragréage de sol adapté.
- **Sur ancien carrelage**, vérifier la bonne tenue des carreaux et les dépolir. Retirer les carreaux défectueux et combler à l'aide de la colle. Si plus de 10 % des carreaux sont défectueux, il est conseillé de déposer la surface dans sa totalité.
- Sur plancher bois, refixer les lames si nécessaire et appliquer au préalable **RAGRÉAGE FIBRÉ TOUS SUPPORTS**.
- Sur peinture poncée, panneau bois, traces de colle, appliquer une couche de **PRIMAIRE TOUS SUPPORTS**.
- Sur une chape anhydrite, appliquer au préalable deux couches de **PRIMAIRE TOUS SUPPORTS** espacées de 30 minutes à 1 heure maximum.

MISE EN ŒUVRE

- Étaler le mortier-colle sur le support à l'aide d'une truelle ou d'une lisseuse sur une surface de 1 à 2 m², puis à l'aide d'une taloche crantée adaptée, régulariser l'épaisseur.
- En supports extérieurs, coller les carreaux en double encollage. Respecter les indications ci-dessous en appliquant en plus le beurrage de l'envers du carrelage.
- Presser le revêtement par battage à l'aide d'un maillet afin d'assurer le parfait transfert.

PERFORMANCES









- Adhérence initiale à 28 jours (MPa) : ≥ 1.
- Adhérence après action de l'eau (MPa) : ≥ 1.
- Adhérence après cycles gel/dégel (MPa) : ≥ 1.
- Adhérence après action de la chaleur (MPa) : ≥ 1.
- Résistance à la température : -20°C à +80°C.

CONSOMMATION ET PEIGNE

Format du carreau	≤ 15 x 15 cm	≤ 45 x 45 cm	≤ 60 x 60 cm
Sol intérieur	3 kg/m ² (U6)	6 kg/m ² (U9)	7 kg/m ² (DL20)
Sol extérieur	4 kg/m ² (U6)	7 kg/m ² (U9)	8 kg/m ² (DL20)
Mur intérieur	3 kg/m ² (U6)	5 kg/m ² (U9)	

 SIMPLE ENCOLLAGE  DOUBLE ENCOLLAGE

CARACTÉRISTIQUES D'UTILISATION

 20 à 22 % d'eau	 20 min pour appliquer	 10 min pour carrelé	 10 min pour ajuster
 3 h pour circuler	 3 h pour réaliser les joints	 +30°C +5°C Température d'utilisation	 Ne pas appliquer en plein soleil, sous la pluie ou par vent

CATALOGUE TECHNIQUE - Novembre 2021

La présente Fiche Technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier si cette fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente - Mise à jour consultable sur www.parexlanko.com

PAREXGROUP SAS 19 place de la Résistance - CS 50053
92445 Issy-les-Moulineaux Cedex

PAREXLANKO

Consulter la Fiche de Données de Sécurité disponible sur demande ou sur www.parexlanko.com