PAREXLANKO

Calcifin,

finition mince à la chaux aérienne pour l'ITE

PAREXGROUP
Building expertise, together

Calcifin, finition minérale mince à la

Leader du bâti ancien et des finitions minérales pour l'ITE, ParexGroup a développé le Calcifin, une finition mince à la chaux aérienne spécialement formulée pour répondre aux exigences de l'Isolation Thermique par l'Extérieur.

L'aspect d'un RPE Taloché Fin...

La granulométrie de ses sables, très homogène, est de 1 mm au maximum. Le calcifin est donc une finition très fine, particulièrement appréciée des prescripteurs et maîtres d'ouvrage.

... avec tous les bénéfices de la chaux

Matière naturelle utilisée depuis des siècles, la chaux est un ingrédient essentiel du Calcifin. Elle lui confère des caractéristiques **esthétiques** et **techniques** remarquables.

- **Matité,**
- **Nuances naturelles,**
- **Aspect patiné,**
- **Finition respirante** (Sd = 0,1 m pour le système d'enduit Maité + Calcifin),
- **Résistance à la dégradation** par les UV,
- **Action assainissante** qui limite la prolifération des micro-organismes (mousses et lichens)

1 Facile et agréable à appliquer

- Le **Calcifin se finit comme un RPE**
- **Produit très onctueux**, offrant une mise en œuvre rapide,
- **Faible consommation** (1,8 à 2,2 kg/m²),
- **Technologie EPR :** Émission de Poussière Réduite,
- **Application manuelle ou mécanique**.

PAREXLANKO

chaux aérienne pour systèmes ITE

2 Les avantages d'un produit en poudre

- Ne craint pas **le gel**,
- Ne contient **pas de biocides**,
- **Recyclage aisé** des emballages.

3 Pour tous vos chantiers

- **Spécifiquement développé pour l'ITE** et intégré dans les ATE des systèmes PARISO PSE-M et PARISO LR-M.
- **En restauration du bâti ancien**, le Calcifin redonne leur éclat aux façades et est particulièrement adapté aux zones classées.
- **Dans le neuf**, il apporte toute la richesse décorative de la chaux aérienne pour signer des ouvrages originaux.

FICHE TECHNIQUE

Enduit de parement minéral mince à la chaux aérienne destiné à la finition de systèmes ITE de la gamme PARISO et à la décoration des façades, sur constructions neuves ou anciennes.

CARACTÉRISTIQUES

- **Composition : Chaux aérienne, ajout hydraulique, sables, adjuvants spécifiques**
- **Granulométrie maximale des sables : 1 mm**
- **Classification : CR, conformément au DTU 26.1**
- **Teintes : 24 teintes à choisir dans le nuancier Calcifin**

SUPPORTS

Admissibles

- Systèmes ITE de la gamme PARISO avec sous enduit Maité
- Murs de béton banché conformes au DTU 23.1
- Corps d'enduit conforme à la norme NF DTU 26.1
- Enduit monocouche
- Enduit de parement hydraulique conforme à la norme NF DTU 26.1
- Anciennes peintures minérales adhérentes et en bon état
- Parinter Rénovation

Exclus

- Peintures ou revêtements organiques
- Supports exposés à la pluie et inclinés de plus de 5° par rapport à la verticale

MISE EN ŒUVRE

Elle doit être conforme aux recommandations du cahier du CSTB 3035-V2, du Document Technique d'Application (DTA) du système ITE considéré, ou le cas échéant aux recommandations des DTU 26.1 ou 23.1

État des supports

Les supports doivent être :

- Sains, propres, secs, dépoussiérés et plans,
- Exempts de tout produit ou traitement pouvant perturber l'adhérence (hydrofugeant, ancienne peinture organique, corps gras, partie écaillante, pulvérulences …).

Impression

L'application d'une couche de Silicane Fond permet de faciliter l'application et d'allonger le temps ouvert sur sous-enduit Maité (cas de l'ITE) ou sous-enduit de la gamme Parexlanko (autres supports).

Elle est obligatoire sur béton.

Préparation du Calcifin

- Dosage en eau : 6,5 à 7 litres par sac de 25 kg.
- Temps de mélange au malaxeur : 5 minutes environ.
- Temps de repos : 5 minutes environ.

Application du Calcifin

- Application manuelle ou mécanique (en machine électrique).
- Etaler le Calcifin à l'aide d'une lisseuse souple en acier inoxydable, en épaisseur régulière réglée sur l'épaisseur des plus gros grains.
- Effectuer la finition en resserrant les grains au platoir plastique ou inox par des mouvements circulaires et réguliers.
- Protéger les façades des intempéries pendant toute la durée des travaux et au moins 72h après l'application du Calcifin.

Consommation

- 1,8 à 2,2 kg/m² sur support plan,
- Elle peut varier en fonction de la structure du support, du matériel et des pertes à l'application.

Calcifin, 24 teintes pour les façades en ITE

Le Calcifin est disponible en 24 teintes. ParexGroup propose notamment la **teinte BL10**, une teinte blanche éclatante, particulièrement appréciée dans les zones littorales ou pour les projets contemporains. La chaux, composant essentiel de la formule, offre une très belle matité à cette finition.

BL10

B10


B20

G10

G20

G30

J30

J39

J40

J50

J60

O10


O20

O40

R10

R11

R20

T20

T40

T50

T90

V10

V20

V30

Les teintes de ce nuancier reproduites sur papier peuvent être sujettes à certaines variations. Celles ci doivent être considérées comme indicatives et ne peuvent être retenues comme éléments de référence absolue.

Service clients

écofil 0 826 08 20 20

Fax. : 0 826 08 20 25 0,15 € TTC/MN

Renseignements techniques

écofil 0 826 08 68 78

Fax. : 0 826 08 68 79 0,15 € TTC/MN

PAREXLANKO

Parexlanko est la marque commerciale de ParexGroup S.A.

www.parexlanko.com

PAREXGROUP S.A.
19, place de la résistance - 92446 Issy-Les-Moulineaux Cedex
Tél. : +33 (0) 1 41 17 45 45 - fax : +33 (0)1 41 17 19 55

Fournisseur officiel FFR

Design : blend.fr – Crédits photo : ParexGroup, Shutterstock – Septembre 2013